

ГОСТ 21276—75

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

---

**ШКУРКИ ОПОЙКА МЕХОВОГО  
НЕВЫДЕЛАННЫЕ**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

Издание официальное

БЗ 6—99

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
Москва

## МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ШКУРКИ ОПОЙКА МЕХОВОГО  
НЕВЫДЕЛАННЫЕГОСТ  
21276—75\*

Технические условия

Undressed fur calf's skins.  
SpecificationsВзамен  
ОСТ КЗ СНК 8655.317

ОКП 98 1300

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27 ноября 1975 г. № 3651 срок введения установлен

Постановлением Госстандарта от 29.12.91 № 2393 снято ограничение срока действия

с 01.01.77

Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкурки телят крупного рогатого скота всех пород с первичным волосным покровом, пригодных для выработки меховых изделий. Стандарт не распространяется на невыделанные шкурки телят буйвола и яка.

## 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Шкурки должны быть сняты пластом с ровным продольным разрезом посередине черева, с головной или без головной части шкурки, с ног до запястного и скакательного суставов, очищены от прирезей мяса, жира, сухожилий, хрящей, крови, грязи. Черепные кости, уши, губы, хвост должны быть удалены.

1.2. Шкурки должны быть законсервированы пресно-сухим или сухосоленым способом.

Примечание. Допускаются шкурки, поступающие от населения в парном состоянии или мокросоленого консервирования, от предприятий мясной промышленности — мокросоленого консервирования.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.3. В зависимости от состояния волосного покрова и его длины шкурки подразделяют на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 1.

Таблица 1

Сорт	Длина волосного покрова, см	Характеристика волосного покрова
Первый	До 1,0	Густой, муаристый или гладкий, блестящий
Второй	Св. 1,0 до 2,0	То же
Третий	Св. 2,0 до 2,5	Густой, гладкий, блестящий или матовый

1.4. В зависимости от наличия пороков их размеров шкурки подразделяют на группы в соответствии с нормами, указанными в табл. 2.

Таблица 2

Наименования пороков	Группы пороков	
	I	II
Дыры, подрезы, выхваты, плешины, вытертый волос, % от площади шкурки	Св. 5,0 до 10,0	Св. 10,0 до 15,0
Разрывы, ломины, прорезы, % от длины шкурки	Св. 10,0 до 25,0	Св. 25,0 до 50,0
Ороговение, прелины, молеедины, кожеедины, теклость волосного покрова, % от площади шкурки	До 3,0	Св. 3,0 до 10,0

Примечание Шкурки без пороков, а также с дырами, подрезами, выхватами, плешинами, вытертым волосом, болячками, ржавыми пятнами не более 5 % от общей площади и с разрывами, ломинами, прорезами не более 10 % от длины шкурки считают нормальными.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

\* Издание (март 2000 г.) с Изменением № 1, утвержденным в сентябре 1986 г.  
(ИУС 12—86)

© Издательство стандартов, 1975  
© ИПК Издательство стандартов, 2000

1.5. На шкурках мехового опойка, относящихся к I группе пороков, допускается не более одного порока I группы пороков.

1.6. На шкурках мехового опойка, относящихся ко II группе пороков, допускается не более одного порока II группы пороков или двух пороков I группы пороков.

1.7. Шкурки с пороками, превышающими нормы, указанные в табл. 2, шкурки выкидышей и выпоротков с низким, едва начавшим развиваться волосным покровом по всей площади шкурки или на огулке — голяк, шкурки комовые, а также шкурки, не удовлетворяющие требованиям третьего сорта, с переросшим волосным покровом, с признаками линьки меховым сырьем не считают и относят к кожевенному сырью.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

## 2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

2.1. Шкурки поставляют партиями. Партией считают количество шкурок, сдаваемых одновременно и оформленных одним документом о качестве.

2.2. При приемке органолептической оценке подвергают каждую шкурку.

2.3. Длину волосного покрова на шкурках измеряют посередине хребта миллиметровой линейкой, установленной нулевым делением на поверхности кожи.

2.4. Площадь шкурок определяют умножением длины от основания шеи до основания хвоста на ширину посередине шкурки и выражают в квадратных сантиметрах.

## 3. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Упаковка, маркировка и хранение невыделанных шкурок мехового опойка — по ГОСТ 12266—89.

3.2. Шкурки мехового опойка транспортируют любым видом транспорта с соблюдением правил перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

ПРИЛОЖЕНИЕ  
Справочное

Таблица оценки качества шкурок мехового опойка в процентах от стоимости шкурок первого сорта, нормальных (рекомендована Центросоюзом)

Сорт	Нормальные	Группа порока	
		I	II
Первый	100	80	60
Второй	90	72	54
Третий	70	56	42

Редактор *М.А. Максимова*  
Технический редактор *О.Н. Власова*  
Корректор *В.Е. Нестерова*  
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95.

Сдано в набор 03.04.2000.

Подписано в печать 16.05.2000.

Усл. печ. л. 0,47.

Уч.-изд. л. 0,30. Тираж 88 экз. С 5111. Зак. 421.

---

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.  
Набрано в Издательстве на ПЭВМ  
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", 103062, Москва, Лылин пер., 6.  
Плр № 080102