

# ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ

## СОРТАМЕНТ

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2005

## ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ

Сортамент

ГОСТ  
19903—74Hot-rolled steel sheets.  
DimensionsМКС 77.140.50  
ОКП 09 0200

Дата введения 01.01.76

1. Настоящий стандарт распространяется на листовую горячекатаный прокат шириной 500 мм и более, изготавливаемый в листах толщиной от 0,40 до 160 мм и рулонах толщиной от 1,2 до 12 мм.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1969—79 в части конструкционного нелегированного проката обыкновенного качества и низколегированного толщиной от 1,00 до 2,80 мм в листах и рулонах и СТ СЭВ 3901—82 в части проката толщиной от 3,00 до 160 мм в листах.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3, 5).

2. Размеры проката, изготавливаемого в листах, должны соответствовать указанным в табл. 1, в рулонах — в табл. 2.

(Измененная редакция, Изм. № 5).

3. Листовой прокат подразделяется:

а) по точности прокатки при толщине до 12 мм:

повышенной точности — А;

нормальной точности — Б;

б) по плоскостности:

особо высокой плоскостности — ПО;

высокой плоскостности — ПВ;

улучшенной плоскостности — ПУ;

нормальной плоскостности — ПН;

в) по характеру кромки:

с необрезной кромкой — НО,

с обрезной кромкой — О;

г) по размерам:

с указанием размеров по толщине, ширине и длине в соответствии с размерами, указанными в приложении, — форма I;

с указанием размеров по толщине в пределах, указанных в табл. 1, без указания размеров по ширине и длине — форма II;

с указанием размеров, кратных по ширине и длине, размерам, указанным в заказе, в пределах, установленных в табл. 1, — форма III;

с указанием мерных размеров, в пределах, указанных в табл. 1, с интервалами 10 мм по ширине и 50 мм по длине — форма IV. По согласованию потребителя с изготовителем интервалы по ширине и длине могут быть менее указанных.

Изготовление листового проката мерных размеров, отличающихся от размеров, указанных в приложении, производится по требованию потребителя.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

4. Предельные отклонения по толщине проката, изготавливаемого в листах и рулонах, в любой точке измерения не должны превышать норм, указанных в табл. 3 и 4.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



© Издательство стандартов, 1974  
© СТАНДАРТИНФОРМ, 2005  
© СТАНДАРТИНФОРМ, 2008





Толщина листов	Минимальная и максимальная длина листов при ширине											
	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3200	3400	3600	3800
0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,63; 0,65; 0,70; 0,75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,8; 0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,2; 1,3; 1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,5; 1,6; 1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2,0; 2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2,5; 2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4,0; 4,5; 5,0; 5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6; 6,5; 7; 7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5	3000 12000	4000 12000	4000 12000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11; 11,5; 12; 12,5	3000 10000	4000 10000	4000 9000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13; 13,5; 14; 14,5; 15; 15,5; 16; 16,5; 17; 17,5; 18; 18,5; 19; 19,5; 20; 20,5; 21; 21,5; 22; 22,5; 23; 23,5; 24; 24,5; 25; 25,5	3200 10000	3200 10000	3200 10000	3200 10000	3200 10000	3200 10000	—	—	—	—	—	—
26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 34; 36; 38; 40	3200 12000	3200 11000	3200 11000	3200 10000	3200 10000	3200 10000	3200 10000	3000 9500	3200 9500	3400 9500	3600 9500	—
42; 45; 48; 50; 52; 55; 58; 60; 62; 65; 68; 70; 72; 75; 78; 80; 82; 85; 87; 90; 92; 95; 100; 105; 110; 115; 120; 125; 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160	3500 9000	3500 9000	3000 9000	3000 9000	3000 9000	3000 9000	3000 9000	3000 9000	3200 9000	3400 8500	3600 8000	3600 7000

Примечание. По требованию потребителя листовой прокат может изготавливаться других размеров, отличных от указанных в табл. 1.



мм

Продолжение табл. 2

Ширина проката	Толщина проката, поставляемого в рулонах
1900	6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0
2000	6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0
2100	7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0
2200	7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0

Примечание. По требованию потребителя листовой прокат может изготавливаться в рулонах других размеров по толщине и ширине по сравнению с указанной в табл. 2.

Таблица 3

мм

Толщина проката (листы и рулоны)	Предельное отклонение по толщине проката при ширине					
	от 500 до 750		св. 750 до 1000		св. 1000 до 1500	
	Повышенная точность прокатки	Нормальная точность прокатки	Повышенная точность прокатки	Нормальная точность прокатки	Повышенная точность прокатки	Нормальная точность прокатки
От 0,40 до 0,50	±0,05	±0,07	—	—	—	—
Св. 0,50 до 0,60	±0,06	±0,08	—	—	—	—
» 0,60 » 0,75	±0,07	±0,09	±0,07	±0,09	—	—
» 0,75 » 0,90	±0,08	±0,10	±0,08	±0,10	—	—
» 0,90 » 1,10	±0,09	±0,11	±0,09	±0,12	—	—
» 1,10 » 1,20	±0,10	±0,12	±0,11	±0,13	±0,12	±0,15
» 1,20 » 1,30	±0,11	±0,13	±0,12	±0,14	±0,12	±0,15
» 1,30 » 1,40	±0,11	±0,14	±0,12	±0,15	±0,12	±0,18
» 1,40 » 1,60	±0,12	±0,15	±0,13	±0,15	±0,13	±0,18
» 1,60 » 1,80	±0,13	±0,15	±0,14	±0,17	±0,14	±0,18
» 1,80 » 2,00	±0,14	±0,16	±0,15	±0,17	±0,16	±0,18
» 2,00 » 2,20	±0,15	±0,17	±0,16	±0,18	±0,17	±0,19
» 2,20 » 2,50	±0,16	±0,18	±0,17	±0,19	±0,18	±0,20
» 2,50 » 3,00	±0,17	±0,19	±0,18	±0,20	±0,19	±0,21
» 3,00 » 3,50	±0,18	±0,20	±0,19	±0,21	±0,20	±0,22
» 3,50 » 3,90	±0,20	±0,22	±0,21	±0,23	±0,22	±0,24
» 3,90 » 5,5	+0,10 —0,40	+0,20 —0,40	+0,15 —0,40	+0,30 —0,40	+0,10 —0,50	+0,30 —0,50
» 5,5 » 7,5	—0,50	+0,10 —0,50	+0,10 —0,60	+0,20 —0,60	+0,10 —0,60	+0,25 —0,60
» 7,5 » 10,0	—0,80	+0,10 —0,80	+0,10 —0,80	+0,20 —0,80	+0,20 —0,80	+0,30 —0,80
» 10,0 » 12,0	—0,80	+0,20 —0,80	+0,10 —0,80	+0,20 —0,80	+0,20 —0,80	+0,30 —0,80

мм

Продолжение табл. 3

Толщина проката (листы и рулоны)	Предельное отклонение по толщине проката при ширине							
	св. 1500 до 2000		св. 2000 до 2300		св. 2300 до 2700		св. 2700 до 3000	
	Повышен- ная точность прокатки	Нормаль- ная точность прокатки	Повышен- ная точность прокатки	Нормаль- ная точность прокатки	Повышен- ная точность прокатки	Нормаль- ная точность прокатки	Повышен- ная точность прокатки	Нормаль- ная точность прокатки
От 0,40 до 0,50	—	—	—	—	—	—	—	—
Св. 0,50 до 0,60	—	—	—	—	—	—	—	—
» 0,60 » 0,75	—	—	—	—	—	—	—	—
» 0,75 » 0,90	—	—	—	—	—	—	—	—
» 0,90 » 1,10	—	—	—	—	—	—	—	—
» 1,10 » 1,20	—	—	—	—	—	—	—	—
» 1,20 » 1,30	—	—	—	—	—	—	—	—
» 1,30 » 1,40	—	—	—	—	—	—	—	—
» 1,40 » 1,60	—	—	—	—	—	—	—	—
» 1,60 » 1,80	—	—	—	—	—	—	—	—
» 1,80 » 2,00	±0,17	±0,20	—	—	—	—	—	—
» 2,00 » 2,20	±0,18	±0,20	—	—	—	—	—	—
» 2,20 » 2,50	±0,19	±0,21	—	—	—	—	—	—
» 2,50 » 3,00	±0,20	±0,22	±0,23	±0,25	—	—	—	—
» 3,00 » 3,50	±0,22	±0,24	±0,26	±0,29	—	—	—	—
» 3,50 » 3,90	±0,24	±0,26	±0,28	±0,31	—	—	—	—
» 3,90 » 5,5	+0,20	+0,40	+0,25	+0,45	—	—	—	—
» 5,5 » 7,5	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	—	—	—	—
» 7,5 » 10,0	+0,20	+0,40	+0,25	+0,45	—	—	—	—
» 10,0 » 12,0	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	—	—	—	—
	+0,20	+0,35	+0,25	+0,45	—	+0,60	—	—
	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80	—	-0,80	—	—
	+0,30	+0,40	+0,35	+0,50	—	+0,70	—	+1,00
	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80	—	-0,80	—	-0,80

## Примечания:

1. По требованию предприятий Министерства авиационной промышленности допускается изготовление листового проката с минусовыми допусками, равными по величине сумме предельных отклонений.

2. По согласованию изготовителя с потребителем листовая и рулонный прокат изготавливают с предельными отклонениями по толщине:

±0,14 мм — для проката толщиной св. 1,10 до 1,20 мм, шириной св. 1000 до 1500 мм нормальной точности прокатки;

±0,16 мм — для проката толщиной св. 1,30 до 1,40 мм, шириной св. 1000 до 1500 мм нормальной точности прокатки;

±0,12 мм — для проката толщиной св. 1,40 до 1,60 мм, шириной св. 750 до 1000 мм, повышенной точности прокатки;

±0,16 мм \* \* \* \* \* шириной св. 1000 до 1500 мм, нормальной точности прокатки;

±0,16 мм — для проката толщиной св. 1,60 до 1,80 мм, шириной св. 750 до 1000 мм, нормальной точности прокатки;

±0,17 мм \* \* \* \* \* шириной св. 1000 до 1500 мм, нормальной точности прокатки;

±0,15 мм — для проката толщиной св. 2,00 до 2,20 мм, шириной св. 750 до 1000 мм, повышенной точности прокатки;

±0,17 мм \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* нормальной точности прокатки;

±0,16 мм — для проката толщиной св. 2,20 до 2,50 мм, шириной св. 750 до 1000 мм, повышенной точности прокатки;

±0,18 мм \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* нормальной точности прокатки;

±0,17 мм — для проката толщиной св. 2,50 до 3,00 мм, шириной св. 750 до 1000 мм, повышенной точности прокатки;

±0,19 мм \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* нормальной точности прокатки.



Толщина проката	Предельное отклонение по толщине проката при ширине													
	Св. 1000 до 1200	Св. 1200 до 1500	Св. 1500 до 1700	Св. 1700 до 1800	Св. 1800 до 2000	Св. 2000 до 2300	Св. 2300 до 2500	Св. 2500 до 2600	Св. 2600 до 2800	Св. 2800 до 3000	Св. 3000 до 3200	Св. 3200 до 3400	Св. 3400 до 3600	Св. 3600 до 3800
Св. 12,5 до 25,0	+0,2	+0,2	+0,3	+0,4	+0,6	+0,8	+0,8	+1,0	+1,1	+1,2	+1,3	+1,4	—	—
» 25,0 » 30,0	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	+1,5	+1,6
» 30,0 » 34,0	+0,2	+0,2	+0,3	+0,4	+0,6	+0,8	+0,9	+1,0	+1,1	+1,2	+1,3	+1,4	+1,5	+1,6
» 34,0 » 40,0	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
» 40,0 » 50,0	+0,2	+0,3	+0,3	+0,4	+0,5	+0,8	+0,9	+1,0	+1,0	+1,2	+1,3	+1,4	+1,5	+1,6
» 50,0 » 60,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
» 60,0 » 70,0	+0,3	+0,4	+0,5	+0,6	+0,7	+0,9	+1,0	+1,1	+1,1	+1,3	+1,4	+1,5	+1,6	+1,7
» 70,0 » 80,0	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
» 80,0 » 90,0	+0,4	+0,5	+0,6	+0,7	+0,8	+1,0	+1,1	+1,2	+1,4	+1,5	+1,6	+1,7	+1,8	+1,9
» 90,0 » 100,0	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
» 100,0 » 115,0	+0,6	+0,6	+0,7	+0,8	+0,9	+1,0	+1,1	+1,2	+1,4	+1,5	+1,6	+1,7	+1,8	+1,9
» 115,0 » 125,0	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
» 125,0 » 140,0	—	+0,7	+0,8	+0,9	+1,0	+1,1	+1,2	+1,3	+1,4	+1,5	+1,6	+1,7	+1,8	+1,9
» 140,0 » 160,0	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
» 160,0 » 180,0	—	+0,7	+0,8	+0,9	+1,0	+1,1	+1,2	+1,3	+1,4	+1,5	+1,6	+1,7	+1,8	+1,9
» 180,0 » 200,0	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2
» 200,0 » 220,0	—	+0,8	+0,9	+1,0	+1,1	+1,2	+1,3	+1,4	+1,5	+1,6	+1,7	+1,8	+1,9	+2,0
» 220,0 » 240,0	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
» 240,0 » 260,0	—	+0,9	+1,0	+1,1	+1,2	+1,3	+1,4	+1,5	+1,6	+1,7	+1,8	+1,9	+2,0	+2,1
» 260,0 » 280,0	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7
» 280,0 » 300,0	—	+1,1	+1,2	+1,3	+1,4	+1,5	+1,6	+1,7	+1,8	+1,9	+2,0	+2,1	+2,2	+2,3
» 300,0 » 320,0	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1
» 320,0 » 340,0	—	+1,4	+1,5	+1,6	+1,7	+1,8	+1,9	+2,0	+2,1	+2,2	+2,3	+2,4	+2,5	+2,6
» 340,0 » 360,0	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
» 360,0 » 380,0	—	+1,6	+1,7	+1,8	+1,9	+2,0	+2,1	+2,2	+2,3	+2,4	+2,5	+2,6	+2,8	+2,9
» 380,0 » 400,0	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8
» 400,0 » 420,0	—	+1,9	+2,0	+2,1	+2,2	+2,3	+2,4	+2,5	+2,6	+2,7	+2,8	+2,9	+3,0	+3,1
» 420,0 » 440,0	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2

Примечание. По требованию предприятий Министерства авиационной промышленности допускается изготовление листового проката с минусовыми допусками, равными по величине сумме предельных отклонений.

5. По требованию потребителя разнотолщинность проката, изготовляемого в рулонах, в одном поперечном сечении не должна превышать половины суммы предельных отклонений по толщине.

6. Предельные отклонения по ширине проката с обрезной кромкой, изготовляемого в рулонах, не должны превышать:

+5 мм — при ширине от 500 до 1000 мм включ.;

+10 мм — при ширине св. 1000 мм.

7. Предельные отклонения по ширине проката с обрезной кромкой, изготовляемого в листах, не должны превышать норм, указанных в табл. 5.

Таблица 5

мм		
Ширина проката	Толщина проката	Предельное отклонение по ширине проката
До 800	До 3,9	+6
Св. 800		+10
До 1500	Св. 3,9 до 16	+10
Св. 1500		+15
Все ширины	Св. 16 до 60	+25
	св. 60 до 100	+50
	св. 100 до 160	+75

Примечание. Для листов длиной свыше 8 м при толщине до 12 мм, предельные отклонения по ширине не должны превышать 0,2 % длины.

По согласованию изготовителя с потребителем предельные отклонения по ширине проката с обрезной кромкой, изготавливаемого в листах, не должны превышать:

+5 мм — при ширине до 1000 мм включ.;

+10 мм — при ширине стали св. 1000 мм.

**(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).**

8. Предельные отклонения по ширине листового проката, прокатанного полистно и изготавливаемого с необрезной кромкой, не должны превышать более чем на 50 мм предельных отклонений по ширине, указанных в табл. 5.

По согласованию потребителя с изготовителем допускаются другие предельные отклонения, обеспечивающие получение потребителем листов с размерами, указанными в заказе.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

9. Предельные отклонения по ширине проката, прокатанного на непрерывных станах и изготавливаемого с необрезной кромкой, не должны превышать:

+20 мм — при ширине до 1000 мм;

+30 мм — при ширине свыше 1000 мм.

10. Предельные отклонения по длине проката, прокатанного полистно, не должны превышать норм, указанных в табл. 6.

Таблица 6

мм		
Длина проката	Толщина проката	Предельное отклонение по длине проката
До 1500 Св. 1500	До 3,9	+10 +15
До 2000 Св. 2000 до 6000 * 6000	Св. 3,9 до 16	+10 +25 +35
До 3000 Св. 3000 до 6000 * 6000	Св. 16 до 60	+15 +25 +40
Все длины	Св. 60 до 100 * 100 * 160	+50 +75

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

11. Предельные отклонения по длине проката, прокатанного на непрерывных станах и порезанного на листы, не должны превышать норм, указанных в табл. 7.

Таблица 7

мм		
Длина проката	Толщина проката	Предельное отклонение по длине проката
До 1500 Св. 1500	До 3,9	+15 +20
До 4000 Св. 4000	Св. 3,9	+20 +25

**(Измененная редакция, Изм. № 3).**

12. Отклонения от плоскостности на 1 м длины проката, изготавливаемого в листах, не должны превышать норм, указанных в табл. 8.

13. Серповидность проката, изготавливаемого в рулонах, не должна превышать 10 мм на длине 3 м.

По согласованию изготовителя с потребителем серповидность проката, изготавливаемого в листах, не должна превышать 2 мм на 1 м длины.

По согласованию потребителя с изготовителем может устанавливаться другая предельная величина серповидности.

**(Измененная редакция, Изм. № 6).**

14. Резка листов должна проводиться под прямым углом. Косина реза и серповидность не должны выводить листы за номинальные размеры по ширине и длине.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

мм

Вид плоскостности	Отклонение от плоскостности при толщине проката, мм, не более		
	0,4—1,4	1,5—3,9	4,0 и более
Особо высокая	8	8	5
Высокая	10	10	8
Улучшенная	15	12	10
Нормальная	20	15	12

Примечания:

1. Отклонения от плоскостности, приведенные в табл. 8, распространяются на листы из проката с  $\sigma_b \leq 70$  кгс/мм<sup>2</sup>, для листов из проката с  $\sigma_b > 70$  кгс/мм<sup>2</sup> нормы устанавливаются в стандартах на общие технические требования или в технических условиях.

2. Листовой прокат с особо высокой плоскостностью изготавливается по согласованию потребителя с изготовителем.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

15. При изготовлении проката в листах и рулонах с необрезной кромкой надрывы и другие дефекты (если они имеются на кромках) не должны превышать половины предельных отклонений по ширине и выводить листы за номинальный размер по ширине, указанной в заказе.

16. Прокат, изготавливаемый в рулонах, не должен иметь скрученных и смятых концов. Допускаются в отдельных местах загнутые кромки под углом не более 90°.

17. Телескопичность проката, изготавливаемого в рулонах, не должна превышать норм, указанных в табл. 9.

Таблица 9

мм

Толщина проката	Ширина проката	Телескопичность рулонов
До 2,5	До 800	50
	Св. 800	100
Св. 2,5	До 800	35
	Св. 800	70

Примечание. По согласованию изготовителя с потребителем телескопичность проката в рулонах толщиной до 2,5 мм, шириной св. 800 мм не должна превышать 70 мм.

Превышение одного внутреннего или одного наружного витка над поверхностью торца рулона не является телескопичностью.

Допускается неплотное прилегание двух наружных витков рулона.

**(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).**

18. Измерение толщины проката проводят:

а) на листах — на расстоянии не менее 100 мм от торцов и не менее 40 мм от кромок;

б) на рулонах — на расстоянии не менее 40 мм от кромок и не менее 2 м от конца рулона.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

19. Ширина проката, изготавливаемого в рулонах, измеряется на расстоянии не менее 2 м от конца рулона.

Концы неполной ширины по длине не должны превышать ширины рулона.

По требованию потребителя концы неполной ширины должны быть обрезаны.

20. Методы измерения отклонений формы — по ГОСТ 26877.

**(Измененная редакция, Изм. № 1, 6).**

21. Прокат в рулонах может состоять не более чем из двух кусков (отдельных или соединенных сварным швом).

Отношение длин кусков в одном рулоне не должно быть менее 1:5. По согласованию потребителя с изготовителем допускаются рулоны с большим количеством кусков или сварных швов.

22. Внутренний диаметр рулона должен быть не менее 650 мм и не более 1000 мм.

23. Максимальная масса каждого рулона не должна превышать 20 т. По согласованию потребителя с изготовителем допускаются рулоны другой массы.

21—23. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕННЫХ СКЛАДСКИХ РАЗМЕРОВ ЛИСТОВ

мм

Толщина проката	Длина листового проката при ширине											
	500	510	600	650	670	700	710	750	800	850	900	950
0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60	1200	710 1420	1200 1420 2000	1400	1420	1420	1200 1420 2000	1500 2000	—	—	—	—
0,63; 0,65; 0,70; 0,75	1200	710 1420	1420 2000	2000	1420	1420	1200 1420 2000	1500 2000	—	—	—	—
0,8; 0,9	1200	710 1420	1420 2000	2000	1420	1420	1200 1420 2000	1500 2000	1500	—	—	—
1,0	—	—	1420 2000	2000	1420	1420	1420 2000 2000	1500 2000	1600	1700	1800 2000	1900
1,2; 1,3; 1,4	—	—	1420 2000	2000	1420 2000	1420 2000	1420 2000 2000	1500 1600 2000	1600 2000	1800 2000	1800 2000	2000
1,5; 1,6; 1,8	—	—	1420 2000	1420 2000	1420 2000	1420 2000	1420 2000 2200 2500 2800 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000	1500 1600 2000 2000 2200 2500 2800 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000	1600 1800 2000 2000	1800 2000	1500 1800 2000 2000 2200 2500 2800 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000	2000 2000 2000 2000 2200 2500 2800 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000

Продолжение

мм

Толщина проката	Длина листового проката при ширине									
	1000	1100	1250	1400	1420	1500	1600	1700	18000	
0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	
0,63; 0,65; 0,70; 0,75	2000 2500	—	2500	—	—	—	—	—	—	
0,80; 0,90	2000 2500	—	2500	—	—	—	—	—	—	
1,0	1800 2000 2500	—	2500	—	—	—	—	—	—	
1,2; 1,3; 1,4	1800 2000 2500	2000	2500 2800 3000	—	—	—	—	—	—	
1,5; 1,6; 1,8	1500 1800 2000 2200 2500 2800 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000	2000 2200 2500 2800 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000	2000 2200 2500 2800 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000	2000 2200 2500 2800 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000	2000 2200 2500 2800 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000	2000 2200 2500 2800 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000	—	—	—	



мм

Продолжение

Толщина проката	Длина листового проката при ширине																		
	600	650	670	700	710	750	800	850	900	930	1000	1100	1250	1400					
4,0; 4,5; 5,0; 5,5	2000	2000	2000	2000	1420	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000				
				2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200				
				2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500				
				2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800				
				3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000			
				3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500			
				4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000			
				4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500			
				5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000			
				5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500			
				6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000			
				6; 6,5; 7; 7,5	—	—	—	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
								2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
								2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
2800	2800	2800	2800					2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800				
3000	3000	3000	3000					3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000				
3500	3500	3500	3500					3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500				
4000	4000	4000	4000					4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000				
4500	4500	4500	4500					4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500				
5000	5000	5000	5000					5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000				
5500	5500	5500	5500					5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500				
6000	6000	6000	6000					6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000				
7000	7000	7000	7000					7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000				

мм

Продолжение

Толщина проката	Длина листового проката при ширине											
	1420	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
4,0; 4,5; 5,0; 5,5	2000	2000	2000	2000	2000							
	2200	2200	2200	2200	2200							
	2500	2500	2500	2500	2500							
	2800	2800	2800	2800	2800							
	3000	3000	3000	3000	3000							
	3500	3500	3500	3500	3500	—	—	—	—	—	—	—
	4000	4000	4000	4000	4000							
	4500	4500	4500	4500	4500							
	5000	5000	5000	5000	5000							
	5500	5500	5500	5500	5500							
	6000	6000	6000	6000	6000							
6; 6,5; 7; 7,5	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000					
	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200					
	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500					
	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800					
	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000					
	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500					
	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	—	—	—	—	—
	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500					
	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000					
	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500					
	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000					
7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000						









Толщина проката	Длина листового проката при ширине												
	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3200	3400	3600	3800
13; 13,5; 14;	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200						
14,5; 15,0; 15,5;	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500						
16; 16,5; 17;	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000						
17,5; 18; 18,5;	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500						
19; 19,5; 20;	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000						
20,5; 21; 21,5;	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500						
22; 22,5; 23;	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	—	—	—	—	—	—
23,5; 24; 24,5;	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500						
25; 25,5	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000						
	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500						
	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000						
	9000	9000	9000	9000	9000	9000	8200						
	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000						
26; 27; 28; 29;	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3000	3200	3400	3600	
30; 31; 32; 34;	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	
36; 38; 40	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	
	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	
	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	
	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	
	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	
	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	—
	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	
	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	
	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	
	9000	9000	9000	9000	9000	9000	8000	9000	9000	9000	9000	9000	
	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	9500	9500	9500	9500	
	11000	11000	11000	11000									
	12000	12000											
					3000	3000	3000	3000	3000	3200	3400	3600	3600
42; 45; 48; 50;	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
52; 55; 58; 60;	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
62; 65; 68; 70;	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
72; 75; 78; 80;	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
82; 85; 87; 90;	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500
92; 95; 100;	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
105; 110; 115;	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500
120; 125; 130;	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
135; 140; 145;	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500
150; 155; 160	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	
	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	8500		

Примечание. При поставке листов по форме № 1 допускается наличие не более трех других размеров, выбранных из данной таблицы, в количестве не более 20 % от партии, кровельного и оцинкованного проката не более 10 % от партии.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

## 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР

## РАЗРАБОТЧИКИ

И.Н. Голиков, Л.В. Меандров, И.С. Тришевский, И.С. Гринь, А.М. Мелешко, А.В. Дюбина,  
И.М. Козлова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27.06.74 № 1573
3. ВЗАМЕН ГОСТ 8597—57 в части листов шириной 500 мм и более, ГОСТ 3680—57 и ГОСТ 8075—56 в части горячекатаных листов, ГОСТ 5681—57
4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1969—79 в части конструкционного нелегированного проката и низколегированного толщиной от 1,00 до 2,80 мм в листах и рулонах и СТ СЭВ 3901—82 в части проката толщиной от 3,00 до 160 мм в листах
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 26877—91	20

6. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 30.10.91 № 1625
7. ИЗДАНИЕ (май 2005 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5, 6, утвержденными в ноябре 1979 г., сентябре 1982 г., октябре 1983 г., июле 1985 г., июне 1986 г., сентябре 1988 г. (ИУС 12—79, 12—82, 2—84, 6—85, 9—86, 1—89)

Переиздание (по состоянию на июль 2008 г.)

Редактор *М.И. Максимова*  
Технический редактор *И.С. Гришанова*  
Корректор *Р.А. Мектова*  
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Подписано в печать 13.08.2008. Формат 60×84<sup>1/8</sup>. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная.  
Усл. печ. л. 2,32. Уч.-изд. л. 1,83. Тираж 164 экз. Зак. 1061.

---

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.

[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.

**к ГОСТ 19903—74 Прокат листовой горячекатаный. Сортамент (Переиздание (август 1987 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5)**

В каком месте	Напечатано	Должно быть
С. 2. Таблица 1. Графа «Толщина листов». 14 строка	5,0; 5,6	5,0; 5,5

(ИУС № 7 2007 г.)