



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**МЕХА, СКРОИ И ПОЛОСЫ
ИЗ МЕХОВЫХ ШКУРОК
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 12299—66

Издание официальное

15 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ

Москва

Редактор *В. С. Бабкина*
Технический редактор *Л. В. Сницарчук*
Корректор *Г. И. Чуйко*

Сдано в наб. 12.06.90 Подп. в печ. 23.08.90 2,25 усл. п. л. 2,25 усл. кр.-отт. 2,63 уч.-изд. л.
Тир. 3000 Цена 15 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., д. 3.

Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Даряус и Гирено, 39. Зак. 952

МЕХА, СКРОИ И ПОЛОСЫ
ИЗ МЕХОВЫХ ШКУРОК РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ

Технические условия

Furs, shells and strips of
different kinds of fur skins.
Specifications

ГОСТ

12299—66

Взамен ОСТ 36718;
ОСТ 36719; ОСТ 36720;
ОСТ 36721; ОСТ 36722;
ОСТ 36723; ОСТ 36724;
ОСТ 36725

ОКП 89 4200

Срок действия

с 01.01.68

до 01.01.93

Настоящий стандарт распространяется на меха, скрои и полосы (пластины), изготовляемые из выделанных шкурок, предназначенных для последующего изготовления верха или подкладки меховой одежды, головных уборов и других меховых изделий.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1а. Меха, скрои и полосы должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технической документации, утвержденной в установленном порядке.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

1.1. Меха, скрои и полосы должны изготовляться из шкурок, частей и лоскута от шкурок, указанных в табл. 1.

Таблица 1

Наименование шкурок и их частей*	Обозначение стандарта
Белки (некрашенные или крашенные) — хребтики, черепа, бедерки, голочки, грудцы, души, репка	ГОСТ 12780—67
Белька (некрашенные или крашенные)	ГОСТ 11809—82
Бурундука (некрашенные)	ГОСТ 17714—72
Гонимостая (некрашенные или крашенные)	ГОСТ 12804—67
Выдры (некрашенные или крашенные) -- хвосты	НТД

Наименование шкурок и их частей	Обозначение стандарта
Енота (некрашенные или крашенные, длинноволосые или стриженные, стрижные с удаленной остью)	ГОСТ 11355—82
Зайца-беляка (некрашенные или крашенные длинноволосые или стриженные) — шкурки, хребтики, черева	ГОСТ 10596—77 и НТД
Каракуля чистопородного (крашенные) — шкурки, лапы, полулапы, шейки, края, лоскут скорняжный	ГОСТ 9296—74 и НТД
Каракуля-метиса (крашенные) — шкурки, лапы, полулапы, шейки, края, лоскут скорняжный	ГОСТ 21481—76 и НТД
Каракуля чистопородного цветного (некрашенные) — шкурки, лапы, полулапы, шейки, края, лоскут скорняжный	ГОСТ 3595—74 и НТД
Каракуля-метиса цветного (некрашенные) — шкурки, лапы, полулапы, шейки, края, лоскут скорняжный	ГОСТ 21481—76 и НТД
Каракуля чистопородного серого (некрашенные) — шкурки, лапы, полулапы, шейки, края, лоскут скорняжный	ГОСТ 3157—69 и НТД
Каракуля-каракульчи, каракульчи чистопородных и метисных (некрашенные и крашенные) — шкурки, лапы, полулапы, шейки, края, лоскут скорняжный	ГОСТ 10714—73 и НТД
Каракуль чистопородный крашенный в цветные тона — шкурки, лапы, полулапы, шейки, лоскут скорняжный	НТД
Козлика (некрашенные или крашенные)	ГОСТ 11111—81 и НТД
Колобка (некрашенные или крашенные) — шкурки, лапы, полулапы, хвосты	ГОСТ 12581—67 и НТД
Котика морского (крашенные или некрашенные, длинноволосые или крашенные с удаленной остью)	ГОСТ 10623—63
Кошки домашней меховой (некрашенные или крашенные, длинноволосые, стриженные или с удаленной остью) — шкурки, головки	ГОСТ 11597—77 и НТД
Кролика мехового (некрашенные или крашенные, местриженные, стриженные или стриженные с удаленной остью) — шкурки, бочка, сережки	ГОСТ 2974—75 и НТД
Крога (некрашенные или крашенные)	ГОСТ 13315—88
Крысы амбарной (крашенные)	ГОСТ 17714—72
Крысы водяной (некрашенные или крашенные)	ГОСТ 17714—72
Куницы (некрашенные) — шкурки, лапы, полулапы, хвосты, души	ГОСТ 11616—79 и НТД
Ласки (некрашенные или крашенные)	ГОСТ 12804—67
Лисцы красной и корсака (некрашенные, крашенные длинноволосые или стриженные) — шкурки, лапы, полулапы, головки, хвосты	ГОСТ 14781—69 и НТД
Лисцы серебристо-черной, черно-бурой (некрашенные) — лапы, полулапы, хвосты, черева, лобки	НТД
Нерпы (некрашенные или крашенные)	ГОСТ 11809—82

Наименование шкурок и их частей	Обозначение стандарта
Норки (некрашенные или крашенные) — шкурки, лапы, полулапы, черева, хвосты, лобки	ГОСТ 10322—71 и НТД
Нутрии (некрашенные или крашенные, нестриженные, стриженные), стриженные с удаленной остью — шкурки, хребтики, черева	ГОСТ 12133—86 и НТД
Овчины меховой (стриженные, некрашенные или крашенные всех методов крашения и способов отделки волосяного покрова)	ГОСТ 4661—76
Овдаты (некрашенные или крашенные, нестриженные, стриженные, стриженные с удаленной остью) — шкурки, хребтики, черева, огузки, бочка, головки	ГОСТ 11106—74 и НТД
Песца голубого (некрашенные) или белого (некрашенные или крашенные) — лапы, полулапы, хвосты	НТД
Пыжика (некрашенные или крашенные) — лапы, полулапы	НТД
Рыси (некрашенные) — лапы, хвосты	НТД
Слепыша (некрашенные или крашенные)	ГОСТ 17714—72
Собаки (некрашенные или крашенные, длинно-волосые или стриженные)	ГОСТ 2765—73*
Соболя (некрашенные) — шейки, лапы, хвосты	НТД
Солонгоя (колонка горного) (некрашенные или крашенные) — шкурки, лапы, полулапы, хвосты	ГОСТ 12581—67 и НТД
Соня-полчка (некрашенные или крашенные)	ГОСТ 17714—72 и НТД
Сурка и тарбагана (некрашенные или крашенные)	ГОСТ 11615—77
Суслика обыкновенного (некрашенные или крашенные)	ГОСТ 17714—72
Суслика-песчаника (некрашенные или крашенные)	ГОСТ 13220—67
Тряска и сак-сака (некрашенные или крашенные, длинноволосые или стриженные)	ГОСТ 21184—75
Хомяка обыкновенного (некрашенные или крашенные) — шкурки, хребтики, черева, бочка	ГОСТ 17714—72
Хоря (некрашенные или крашенные) — шкурки, лапы, полулапы, хвосты	ГОСТ 11806—66 и НТД
Цокора-медведка (некрашенные или крашенные)	ГОСТ 17714—72
Ягнят-мерлушки (некрашенные или крашенные, длинноволосые и стриженные) — шкурки, лапы, полулапы	ГОСТ 21184—75 и НТД
Ягнят-лямки (некрашенные или крашенные, длинноволосые и стриженные, а также особой обработкой)	ГОСТ 21184—75
Ягнят смушковых пород овец (некрашенные или крашенные) — шкурки, лапы, полулапы, лоскут скоряжный	ГОСТ 10231—77 и НТД
Яхобаба (некрашенные или крашенные) — шкурки, лапы, полулапы	ГОСТ 10522—73 и НТД

1.2. Расположение шкурок и их частей в мехах, скроях и полосах, форма шаблонов для выкраивания полос, применение сложных методов раскроя, вид поперечных швов, основные измерения и допустимые отклонения и другие особенности скорняжных работ, а также, в необходимых случаях, дублирование с текстильной тканью указывают в технических описаниях, согласованных между заинтересованными организациями и утвержденных в установленном порядке.

1.3. Для изготовления мехов, скроев и полос должны применяться:

нитки хлопчатобумажные по ГОСТ 6309—87 в цвет меха № 40; 60; 80; 100, а также № 120 трех и шести сложений;

ситец и коленкор мягкой отделки по ГОСТ 7138—83 или ткани, пропитанные клеями для упрочнения изделий из шкурок со слабой кожаной тканью;

полиизобутиленовый клей П-200 или другой, равноценный ему для наклейки шкурок или их частей.

1.4. Меха состоят из нескольких одинаковых по качеству полос (пластин).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.5. Меха, скрой и полосы должны изготавливаться из шкурок и их частей, однородных по виду, краю, сорту, группе пороков, цвету, мягкости, блеску, высоте и пышности волосяного покрова и толщине кожаной ткани. Меха, скрой и полосы из шкурок и их частей завитковой группы должны быть также однородны по окраске и характеру завитков.

Примечание. Допускается изготовление пластин из скорняжного лоскута от шкурок каракуля, каракульчи и смушки площадью более 4 см² и шириной не менее 1 см.

1.6. Кожаная ткань должна быть однородной, чистой, мягкой и хорошо просушенной.

1.7. Волосяной покров должен быть несваланным и незажиренным. Окраска волосяного покрова из крашенных шкурок должна быть равномерной, без пятен и непрокрашенных мест, а трафаретного крашения — иметь равномерный и четкий рисунок. В изделиях из шкурок мелких и средних видов допускаются незначительные отклонения по цвету или оттенку не более чем на 5% площади изделия.

Волосяной покров шкурок ондатры, колонка, сурка, хребтиков белки и других видов, имитирующих цвет шкурок норки, соболя, может быть с наводкой вдоль хребтовой линии.

Прочность окраски волосяного покрова должна соответствовать нормам прочности к сухому трению, установленным стандартами и техническими условиями на способы крашения меховых шкурок.

1.8. Пleshины, прострочки, ломины и другие пороки должны быть удалены. Вставки и приставки должны быть тщательно подобраны в соответствии с качеством волосяного покрова изделия и не должны выделяться на его общем фоне. Мелкие дробовые прострелы, пleshины площадью не более 0,2 см², мелкие ломины незаметные со стороны волосяного покрова, не прорезают и не дефектируют.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.9. В зависимости от толщины кожаной ткани исполнение швов должно соответствовать требованиям, указанным в табл. 2.

Таблица 2

Меха, скрой и полосы из шкурки и их частей	Толщина кожаной ткани, мм	Номер ниток	Высота шва в мм, не более	Количество стежков на 5 см длины шва
Крупных видов	Более 0,8	40	2,0	20—25
Средних видов	0,4—0,8	40—60	1,5	25—30
Мелких видов	Менее 0,4	60 80—120	0,8	25—30

1.10. Швы должны быть прочными, без захвата волоса в шов, без посадки сторон, без пропусков и просечек; швы должны быть хорошо разглажены.

1.11. Скрой и полосы должны быть тщательно оправлены, края аккуратно обрезаны; меха тщательно оправлены, края могут быть не обрезаны. Продольные и поперечные швы, соединяющие шкурки, хребтики должны образовывать прямые параллельные линии и не должны быть перекошенными.

1.10, 1.11. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1.12. Меха, скрой и полосы должны быть очищены от пыли, концов ниток, подсеченного волоса; волосяной покров изделий, кроме изготовленных из шкурки завитковой группы, должен быть расчесан.

1.13. В зависимости от вида меховых шкурки характеристика волосяного покрова изделий по кряжам, окраске, чистоте окраски (горбопылости), мягкости, пышности и рисунку волосяного покрова должна соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий на шкурочный полуфабрикат.

1.14. Сортность изделий из шкурки с прямым волосяным покровом в зависимости от состояния волосяного покрова должна соответствовать требованиям, указанным в табл. 3.

Таблица 3

Наименование шкурок и их частей	Характеристика волосяного покрова		
	Сорта		
	первый	второй	третий
Белицы — хребтики некрашенные всех кражей или крашенные	Полноволоосый, с высокой частотой остью и густым пухом	Менее полноволоосый, с недостаточной развитостью остью и пухом	Полуволоосый, с низкими остью и пухом. Допускается легкая краснота
Примечание. Изделия из хребтиков белки некрашенной равновесной с полноволоосым, слегка перелезлым и начинающим редеть волосяным покровом сдаются — принимаются на 10% ниже стоимости изделия первого сорта.			
Белицы головы некрашенные всех кражей или крашенные	Полноволоосый, с высокой частотой остью и густым пухом	Менее полноволоосый, с низкими остью и пухом	—
Белицы бедерки, грудины, черепа, репки: а) некрашенные всех кражей	Полноволоосый, чистый, без красноты	Менее полноволоосый, с незначительной краснотой	Полуволоосый, с наличием красноты
б) крашенные Белицы души некрашенные всех кражей или крашенные Белья некрашенные или крашенные	Полноволоосый Полноволоосый	Менее полноволоосый Менее полноволоосый	Полуволоосый Полуволоосый
Бурундука некрашенные	Густой, шелковистый, блестящий, мягкий, крепко сидящий, без признаков линьки	Менее густой и менее блестящий, крепко сидящий, со слегка подраставшим волосом	—
Горноста некрашенные	Полноволоосый, с частой остью и густым пухом	Менее полноволоосый, с поредевшими остью и пухом	Полуволоосый, с наличием бусости

Наименование шкурок и их частей	Характеристика взрослого покрова		
	первый	второй	третий
Енота некрашенные или крашенные: а) длинноволосые	Полноволоосый, развешившийся, с частой остью и густым пухом	Менее полноволоосый, недоразвившийся	Полуволосый, с разным по высоте и низким редковатым пухом
	Плотный, густой, с наличием тонкой ости на всей площади шкурки	Менее плотный и густой, с наличием резко выраженной ости	—
	Плотный, густой, с ровным пухом	Менее плотный и густой с поредившим пухом	—
Зайца-беляка, шкурки, хребтики и черева некрашенные или крашенные: а) длинноволосые некрашенные	Полноволоосый, рослый, с густым белым, кремовым или слегка сивеватым пухом и равномерной высотой, шелковистой остью; допускается незначительное количество редко разбросанных темных остевых волос	Менее полноволоосый, с менее густым и высоким пухом белого, желтоватого или сивеватого цвета с легкой бусой остью	Полуволосый, более низкий, редкий, Пух белого, желтого или сивеватого цвета с бусой остью
	Полноволоосый, рослый с густым пухом	Менее полноволоосый, с менее густым и высоким пухом	Полуволосый, более низкий и редкий
б) длинноволосые крашенные	Полноволоосый, с густым пухом	Менее полноволоосый, с менее густым и высоким пухом	—
в) хребтики стриженные некрашенные или крашенные	Полноволоосый, с густым пухом	Менее полноволоосый, с редким пухом	—

Наименование шкурок и их частей	Характеристика волосяного покрова		
	Сорта		
	первый	второй	третий
Колонка и солонгоя (горного ко- лонка) некрашенные или крашенные: а) колонка мягковолосого	Полноволосый, рос- лый, мягкий, шелко- вистый, блестящий, с высокой частой остью и густым пухом	Менее полноволосяй, мягкий, шелковистый, блестящий, но менее рослый; ость и пух недостаточно разви- вшиеся или редковатые на боках и шейной ча- сти	Полуволосый, гру- боватый или перерос- ший
б) колонка грубоволосого	Полноволосый, нит- чатый, грубоватый, бле- стящий, с частой остью и густым пухом	Менее полноволосяй, нитчатый, грубоватый, блестящий; ость и пух недостаточно разви- вшиеся или редковатые на боках и шейной ча- сти	Полуволосый, грубый, с низкими остью и пу- хом или переросший
в) солонгоя	Полноволосый, с ча- стой остью и густым пухом	Полуволосый, с нит- чатыми остью и пухом	—
Котика морского некрашенные или крашенные: а) с удаленной остью	Пух густой и шелко- вистый	Пух менее густой и шелковистый	Пух редкий
б) с удаленной остью	Плотный, ровный по всей площади	Менее плотный	Полуволосый, ость и пух редкие по всей пло- щади

Характеристика волчьего покрова

Сорта

Наименование шапок и их частей

	первый	второй	третий
<p>Конка домашней:</p> <p>а) длинноволосый с, окрашенные всех окрасок или крашенные в шестые тона и в черный цвет</p> <p>б) стриженные</p> <p>в) стриженные с удаленной остью</p> <p>Кролика:</p> <p>а) стрижен с окрашенные всех окрасок и крашенные в шестые тона и в черный цвет</p> <p>б) стриженные</p> <p>в) стриженные с удаленной остью</p> <p>Крысы амбарной крашенные</p> <p>Крысы волчьей, некрашенные или крашенные</p>	<p>Полноволосый, с блестящей частой остью и густым пухом</p> <p>Полноволосый, с частой остью и густым пухом</p> <p>Пух ровный, густой</p> <p>Полноволосый, с развешенной остью и пухом</p> <p>Полноволосый, с частой остью и густым пухом</p> <p>Ровный, рослый</p> <p>Полноволосый, с частой остью и густым пухом</p>	<p>Менее полноволосый, с недоразвившейся остью, с редким пухом по хребту и низким волчьим покровом на шее</p> <p>Ость менее частая, пух редковатый</p> <p>Пух менее густой</p> <p>Менее полноволосый, с недоразвившейся остью и пухом, а также незначительно перерезанный</p> <p>Редковатый, с менее частой остью</p> <p>Менее полноволосый, с незначительно поредившим пухом</p> <p>Менее рослый, редковатый</p> <p>Менее полноволосый с поредившей остью и пухом</p>	<p>Полуволосый, с низкой остью и редким пухом</p> <p>--</p> <p>--</p> <p>Полуволосый, с низкой остью и пухом</p> <p>--</p> <p>--</p> <p>--</p> <p>--</p>

	Характеристика волосного покрова		
	первый	второй	третий
Наименование шкурок и их частей	Сорта		
Кунцы мягкой и кунцы горской некрашенные	Полноволосый, с высокой частой остью и густым пухом	Менее полноволосый, с недостаточной развитыми остями и пухом	Полуволосый, с низкими остями и пухом
Ласки некрашенные или крашенные	Полноволосый, с частой остью и густым пухом	Менее полноволосый, с низкими остями и пухом	---
Лоскуты красной и корсака: а) некрашенные всех групп, длинноволосые или крашенные в различные цвета	Полноволосый, с развитыми направляющимися и остевыми волосами и густым пухом	Менее полноволосый, с не вполне развитыми направляющимися и остевыми волосами особенно на хребтовой части шкурки и густым пухом	Полуволосый, с низкими направляющимися и остевыми волосами и густым пухом
б) крашенные стриженные, а также особой обработки	Густой, плотный по всей площади шкурки	Менее плотный или редковатый	---
Нерпы	Вторичный, низкий, блестящий, прилегающий к коже, плотный с грубоватой почти без пуха остью	---	---
Норки некрашенные всех цветов или крашенные	Полноволосый, развитый, блестящий с густыми остями и пухом	Менее полноволосый, несоразвитый, но блестящий	Полуволосый, ровный, густой, блестящий (для шкурок, добываемых охотой)

Характеристика волосного покрова		Сорта	
Наименование пороков и их частей	первый	второй	третий
<p>Внутрен шкурки, хребтика, черепа некрашенные или крашенные:</p> <p>а) нестриженные</p> <p>б) стриженные</p> <p>в) стриженные с удаленной остью</p> <p>Овчин меховой стрижные некрашенные или крашенные всех методов крашения и способов отделки волосяного покрова:</p> <p>а) толкорунные</p>	<p>Полноволосый, с блестящей остью, густым пухом и хорошо олушенным черевом</p> <p>Густой, с частой, округой остью и плотным пухом</p> <p>Пух густой, шелковистый</p> <p>Мягкий, густой, шелковистый, однородный, состоящий из пуховых волокон</p>	<p>Менее полноволосяй с недостаточно развитыми остью и пухом или менее густым пухом редеть волосистым покровом</p> <p>Менее густой, с поредшими остью и пухом</p> <p>Пух менее густой, шелковистый</p> <p>Мягкий, менее густой, однородный, шелковистый, состоящий из пуховых волокон</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>

Наименование шкурок и их частей		Характеристика волосяного покрова		
		Сорта		
		первый	второй	третий
б) полутонкорунные	в) полугрубые	Густой, менее мягкий однородный, с наличием небольшого количества тонких остевых волокон	Менее густой и менее мягкой, однородный, с наличием небольшого количества тонких остевых волокон	—
		Густой, неоднородный, полугрубый, гладкий или муаристый со значительным содержанием пуха и остевых волос	Менее густой, неоднородный, полугрубый, гладкий или муаристый, со значительным содержанием пуха и остевых волос	—
Оядатры некрашенные и крашенные: а) нестриженные шкурки, хребтики, огузки	черва	Полноволосый, с мягкой, блестящей, упругой, частой остью и густым пухом	Менее полноволосый и блестящий, с недоразвившимся остью и пухом или с рослым, наивысшим редеть пухом	Полноволосый, с мягкой остью и пухом или с рослым матовым редким волосняным покрытием (только для натуральныхных)
		Ость развешалась, пух густой	Пух редковатый, ость недоразвившаяся или почти без ости	—
б) стриженные шкурки		Полноволосый, с ровным пухом и наличием тонкой ости по всей площади	Менее полноволосый, с наличием резко выраженной блестящей ости на отдельных участках шкурки	—

Наименование шкурок и их частей	Характеристика волосяного покрова		
	первый	второй	третий
в) стриженные с удаленной остью шкурки	Полноволосый, с шелковистым, ровным, густым пухом по всей площади	Менее полноволоосый, с значительно поредевшим пухом	—
Съемная некрашенные или крашенные	Полноволосый, с частой остью и густым пухом	Менее полноволоосый, с поредевшим остью и пухом	—
Собаки некрашенные или крашенные: а) длинноволосые	Рослый или средней высоты, с частой остью и густым пухом	Низкий, не вполне рослый, густой, с частой, но короткой остью, густым, но низким пухом, или грубый, длинный	Низкий, грубый, почти без пуха
б) стриженные	Густой, плотный по всей площади	Менее густой	—
Сони-полчка некрашенные или крашенные	Полноволосый, с частой остью и густым пухом	Менее полноволоосый, с поредевшей остью и пухом	—
Сурка и тарбагана некрашенные или крашенные, мягковолосые и грубоволосые	Полноволосый, блестящий, с ролной частой остью и густым пухом по всей площади	Менее полноволоосый, с недоразвившейся, высокой (особенно на огулке) остью	Полуволосый, с низкой остью и редким пухом (особенно в шейной части), с остатками перерывавшего волоса

Продолжение табл. 3

Наименование шкурок и их частей	Характеристика волосяного покрова		
	Сорта		
	первый	второй	третий
Суслика обыкновенного некрашенные или крашенные	Полноволосый, с частой остью и густым пухом	Менее голноволосый, с поредевшими остью и пухом	—
Суслика песчанника крашенные, мягковолосые и грубоволосые	Густой	Редковатый, низкий или со слегка поредевшей остью	—
Хомяка обыкновенного шкурки, хребтики, черепа и бочки некрашенные и крашенные	Полноволосый, с частой остью и густым пухом	Менее полноволосый, с поредевшей остью и пухом	—
Хомя белого, черного и хоря-лере-вязки некрашенные и хоря белого крашенные	Полноволосый, с мягкой, частой блестящей остью и густым пухом	Менее полноволосый, с недоразвившимися остью и пухом	Полуволосый, с низкими, наполовину развившимися остью и пухом
Цокора-медвешки	Полноволосый, с частой остью и густым пухом	Менее полноволосый, с поредевшей остью и пухом	—

Меха, крои и полосы из шкурок крота и частей гладковолосых шкурок — хвостов, лап, полупап, а также репок белки, головок и бочков кошки, сережек, бочков и головок кролика по сортам не подразделяют.

1.15. Сортность изделий из шкурок завитковой группы в зависимости от состояния волосяного покрова должна соответствовать требованиям, указанным в табл. 4.

Таблица 4

Наименование шкурок	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Каракуль чисто-породный краше-ный	П	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: по всей площади плотные, упругие, полукруглые вальки средние по ширине, длинные и средние по длине. Рисунок четкий параллельно-концентрический или параллельно-прямой
	Е	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: плотные, упругие, средние по ширине, длинные вальки по всей площади. Допускается незначительное количество гривок
	ПП	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: плотные, упругие, средние по ширине, длинные и средние по длине вальки. Допускается незначительное количество гривок
	ЕЕ	Недостаточно густой, слабощелковистый, слабоблестящий. Завитки: недостаточно упругие, средние по ширине, короткие вальки иногда вперемежку с гривками или бобы, переходящие в кольца
	ЕА	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: плотные, упругие, широкие, длинные, средние и короткие вальки, переходящие в короткие вальки и бобы с незначительным количеством гривок
	И	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: упругие, длинные и средние по длине узкие вальки вперемежку с узкими гривками, переходящие в короткие, узкие вальки или гривки
	ИИ	Недостаточно густой, слабощелковистый, слабоблестящий. Завитки: недостаточно упругие, узкие, короткие вальки иногда вперемежку с гривками, переходящие в кольца или горошек. Завитки в основном мелкие
	З	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: недостаточно плотные и упругие, средние по ширине и длине вальки, переходящие в короткие вальки и бобы. Допускается незначительное количество гривок
	ЗЗ	Недостаточно густой, слабощелковистый, недостаточно блестящий.

Наименование шкурки	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Каракуль чистопородный крапчатый	333	Завитки: недостаточно плотные, упругие, средние по длине и ширине вальки, переходящие в слабозавитые бобы или кольца. Допускается незначительное количество гривок. Недостаточно густой, малшелковистый, слабоблестящий.
	Т	Завитки: слабоупругие или рыхлые средние, слабозавитые вальки и бобы, переходящие в кольца. Густой, шелковистый, блестящий.
	ТУ	Завитки: упругие узкие и средние по ширине, длинные и средние по длине ребристые вальки или гривки, или такие же завитки вперемежку с полукруглыми вальками, переходящие в средние и короткие по длине ребристые вальки и гривки. Густой, шелковистый, блестящий.
	ТТ	Завитки: ребристые вальки или гривки широкие, длинные, средние и короткие, или такие же завитки вперемежку с полукруглыми вальками, переходящие в широкие, средние и короткие по длине гривки и ребристые вальки вперемежку с бобами. Густой или недостаточно густой.
	ТТТ	Завитки: недостаточно плотные, узкие и средние гривки или такие же завитки вперемежку с неполнозавитыми вальками, переходящие в гривки и ласы или крупные широкие гривки. Недостаточно густой, малшелковистый, слабоблестящий.
	Л	Завитки: слабоупругие гривки разных размеров, переходящие в расплетистые гривки, ласы. Густой, шелковистый, блестящий, несколько переросший.
	ЛЛ	Завитки: плотные и недостаточно плотные, широкие, средние и короткие вальки с незначительным количеством гривок, переходящие в короткие вальки и бобы, или плотные бобы. Густой, шелковистый, или недостаточно шелковистый, блестящий или недостаточно блестящий, несколько переросший.
	ЛЛЛ	Завитки: недостаточно плотные, средние по ширине короткие вальки, переходящие в средние бобы, гривки или кольца, или недостаточно плотные бобы. Густой, шелковистый или малшелковистый, блестящий или слегка стекловидно-блестящий.

Продолжение табл. 4

Наименование шкурки	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Каракуль чисто-породный крашенный	ЛБ	Завитки: широкие, несколько придавленные короткие вальки вперемежку с крупными бобами или широкими гривками, переходящие в короткие гривки и придавленные бобы
		Густой или недостаточно густой малощелковистый, слабоблестящий.
	С	Завитки: рыхлые, широкие, короткие вальки, разных размеров бобы и кольца, переходящие в расщепистые кольца
		Густой, шелковистый, блестящий.
	СТ	Завитки: плоские, средние по ширине, длинные и средние по длине вальки вперемежку с плоскими гривками, переходящие в короткие плоские завитки
		Густой, шелковистый, блестящий.
	СС	Завитки: плоские, широкие, длинные и средние по длине вальки вперемежку с плоскими гривками
		Недостаточно густой, шелковистый, блестящий.
	ССС	Завитки: плоские вальки и гривки, переходящие в ласы
		Недостаточно густой, малощелковистый, слабоблестящий или стекловидноблестящий.
Каракуль-метис черный крашенный	Д	Завитки: плоские вальки и гривки, переходящие в ласы
		Недостаточно густой, малощелковистый, слабоблестящий или стекловидноблестящий.
	У	Завитки: плоские вальки и гривки, переходящие в ласы
		Грубый, матовый.
	УУ	Завитки: разной упругости кольца, горошек и штопор, переходящие в мелкие кольца и штопор
		Густой, шелковистый, блестящий.
	УУУ	Завитки: плотные, упругие разной ширины и длины вальки или такие же, но плоские вальки, а также гривки, переходящие в средние и короткие по длине вальки, гривки или такие же, но плоские завитки.
		Недостаточно густой, шелковистый, блестящий.
	УУУ	Завитки: недостаточно плотные, слабоупругие, разные по ширине, средние и короткие по длине вальки или такие же, но плоские завитки, а также гривки и бобы, переходящие в плоские завитки, ласы
	Е	Редкий, малощелковистый, слабоблестящий или слегка стекловидноблестящий.
		Завитки: рыхлый, мелкий боб, кольцо, горошек, ласы. Допускается наличие гривок
		Густой, малощелковистый, слегка стекловидно-блестящий или слабоблестящий.
		Завитки: длинные или средние по длине и средние по ширине плотные вальки, переходящие в менее длинные или короткие вальки

Наименование шкурки	Сорт	Характеристика полсеяного покрова
Каракуль-метис черный крашенный	ЕЕ	Густой, малощелковистый, слегка стекловидно-блестящий или слабоблестящий. Завитки: средние по длине и ширине плотные вальки, переходящие в короткие средней ширины менее плотные вальки и бобы, иногда с незначительным количеством гривок
	ЕА	Густой, малощелковистый, слегка стекловидно-блестящий или слабоблестящий. Завитки: плотные бобы средней величины по всей площади или длинные и средние по длине широкие вальки
	З	Густой, малощелковистый, слабоблестящий или слегка стекловидно-блестящий. Завитки: средние или короткие по длине и средние по ширине вальки, иногда попеременно с гривками
	ЗЗ	Менее густой, слабощелковистый, слабоблестящий. Завитки: недостаточно плотные короткие или средние по длине и средние по ширине вальки, переходящие в недостаточно плотные бобы или кольца, или недостаточно плотные бобы средней величины
	ЗЗЗ	Недостаточно густой, слабощелковистый, слабоблестящий. Завитки: малоупругие или рыхлые крупные и средние бобы, переходящие в кольца
	Т	Густой, малощелковистый, стекловидно-блестящий. Завитки: длинные и средние по ширине и длине гривки попеременно с ребристыми и полукруглыми вальками или широкие гривки попеременно с ребристыми вальками и бобами, переходящими в короткие ребристые вальки, гривки
	ТТ	Менее густой, грубоватый, слабоблестящий. Завитки: широкие или средние по ширине, малоплотные вальки и гривки, переходящие в гривки и ласы
	Л	Густой, малощелковистый, слабо-блестящий или слегка стекловидно-блестящий, незначительно переросший. Завитки: короткие широкие вальки, переходящие в крупные бобы
	ЛЛ	Недостаточно густой, малощелковистый, слабо или стекловидно-блестящий, слегка переросший. Завитки: недостаточно плотные средние и крупные бобы, переходящие в кольцо
	ЛЛЛ	Густой, стекловидно-блестящий, слегка переросший.

Наименование шкурки	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Каракуль-метис черный крашенный	ЛБ	Завитки: широкие несколько прижатые короткие вальки попеременно с крупными бобами, переходящие в широкие гривки, прижатые бобы Недостаточно густой, грубый, слабошелковистый, матовый, слегка переросший.
	С	Завитки: рыхлые бобы, переходящие в кольца; кольца; рыхлые слабые кольца по всей шкурке Густой, недостаточно шелковистый, слегка блестящий.
	СС	Завитки: длинные и средние по длине и ширине, или средние по ширине плоские вальки, или те же плоские вальки попеременно с плоскими гривками, переходящие в короткие плоские вальки Малогустой, малошелковистый, слабоблестящий.
	ССС	Завитки: короткие вальки, иногда попеременно с плоскими гривками, переходящими в ласы. Рисунок недостаточно отчетлив Недостаточно густой, слабошелковистый матовый или стекловидно-блестящий.
	ЗА	Завитки: широкие плоские вальки и гривки, переходящие в расплывчатые плоские вальки и ласы. Рисунок неотчетливый Грубоватый, переросший, стекловидно-блестящий или матовый.
	Д	Завитки: крупные и средние по величине бобы, переходящие в средние и мелкие ласы Недостаточно густой, грубоватый, матовый.
Каракуль чисто породный серый некрашенный	Первый	Завитки: мелкие бобы и штопор, переходящие в кольца и горошек Густой, шелковистый, блестящий.
	Второй	Завитки: разной длины и ширины вальки, бобы, с незначительным количеством гривок или плотные широкие вальки в преобладающем количестве и бобы, или в преобладающем количестве гривки или ребристые вальки попеременно с полукруглыми вальками, или плоские вальки различной длины Густой и недостаточно густой, малошелковистый, слабошелковистый.
Каракуль чисто- породный цветной окраски сур	Первый: полукруг- лый	Завитки: слабоупругие разных размеров вальки, бобы, гривки, а также упругие крупные и средние кольца по всей площади. Допускаются ласы. Густой, шелковистый, блестящий в четко выраженной уравниваемой окраской сур. Завитки: плотные, упругие разной длины и ширины вальки в преобладающем количест-

Наименование шкурки	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Каракуль чисто-породный цветной окраски сур	ребристый	ве с незначительным количеством гривок, переходящие в плотные, крупные и средние бобы и гривки Густой, шелковистый, блестящий с четко выраженной уравненной окраской сур. Завитки: плотные разной ширины и длины гривки, а также гривки в преобладающем количестве попеременно с ребристыми и полукруглыми вальками
	плоский	Густой, шелковистый, блестящий с четко выраженной уравненной окраской сур. Завитки: длинные, плоские вальки разной ширины, переходящие в короткие плоские вальки, а также плоские вальки попеременно с плоскими гривками, переходящие в любые плоские завитки
	кавказский	Густой, шелковистый блестящий с четко выраженной уравненной окраской сур. Завитки: недостаточно плотные несколько переросшие вальки или средние и крупные бобы, переходящие в слабозавитые бобы, а также переросшие плотные бобы
	Второй: полукруглый	Недостаточно густой, слабошелковистый, недостаточно блестящий с четко выраженной уравненной окраской сур. Завитки: недостаточно плотные разной ширины короткие вальки или бобы разного размера, переходящие в слабозавитые бобы, кольца, горошек или гривки
	ребристо-плоский	Недостаточно густой, слабошелковистый, недостаточно блестящий с четко выраженной уравненной окраской сур. Завитки: различной ширины и длины плоские вальки и гривки или гривки по всей площади, а также гривки в преобладающем количестве попеременно с ребристыми и полукруглыми вальками. Допускаются ласы
Каракуль чисто-породный цветной белой окраски	Третий	Недостаточно густой, слабошелковистый или грубоватый, слабоблестящий или матовый с четко выраженной уравненной окраской сур. Завитки: плоские, короткие вальки или рыхлые разных размеров бобы и кольца; расплетистые кольца и ласы; мелкие кольца; штопоробразные завитки по всей площади
	Первый	Густой или менее густой, шелковистый, блестящий. Завитки: среднего и крупного размера, плотные, полукруглые, плоские и ребристые вальки попеременно с гривками или средние и

Наименование шкурки	Сорт	Характеристика полоеякого покрова
Каракуль чисто-породный цветной белой окраски	Второй	крупные бобы, переходящие в недостаточно плотные бобы или грибки Густой или недостаточно густой, шелковистый или недостаточно шелковистый, блестящий или недостаточно блестящий.
	Третий	Завитки: слабоупругие вальки, бобы, грибки, плоские вальки, переходящие в слабозавитые бобы, кольца, горошек, ласы Недостаточно густой, малшелковистый или грубоватый, слабоблестящий.
	Первый	Завитки: рыхлые разных размеров бобы, грибки, кольца, а также плоские короткие вальки вперемежку с ласами, переходящие в расплетистые грибки, кольца, ласы. Мелкие рыхлые кольца или штопорообразные завитки Густой, шелковистый, блестящий.
Каракуль чисто-породный цветной других однотонных окрасок и пестрой и каракуль чисто-породный, крашенный в цветные тона	Второй	Завитки: плотные вальки разной длины и ширины вперемежку с грибками; плоские длинные и средние вальки и грибки, плотные крупные и средние бобы Недостаточно густой, слабшелковистый, недостаточно блестящий.
	Третий	Завитки: разной ширины короткие, плоские вальки или бобы разных размеров, переходящие в слабозавитые бобы, кольца, горошек, грибки и ласы. Упругие крупные и средние кольца Недостаточно густой, малшелковистый или грубоватый, слабоблестящий или матовый.
	Первый	Завитки: рыхлые, плоские короткие вальки или рыхлые разных размеров бобы и кольца, переходящие в расплетистые кольца и ласы. Мелкие кольца или штопорообразные завитки Густой, малшелковистый, грубоватый, слабо или стекловидно-блестящий.
Каракуль-метис цветной некрашенный и крашенный	Второй	Завитки: упругие или менее упругие разной длины и ширины вальки, иногда вперемежку с грибками; грибки или недостаточно упругие плоские вальки, или плотные бобы, переходящие в более плоские вальки или слабозавитые бобы, или короткие грибки Густой или недостаточно густой, малшелковистый, грубоватый, слабо или стекловидно-блестящий.
	Первый	Завитки: недостаточно плотные разной ширины и длины вальки, бобы, переходящие в рыхлые бобы или кольца; короткие плоские вальки, переходящие в более плоские вальки, затем в мелкие бобы, горошек, ласы; плотные крупные и средние кольца по всей площади шкурки

Наименование шкурок	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Куски шкурок каракуля чистопородного, крашенных в черный цвет	Третий	Недостаточно густой, грубый, стекловидно-блестящий или матовый. Завитки: рыхлые бобы, кольца, горошек, штопор; слабо выраженный муаристый рисунок, переходящий в ласы
	Первый	Блестящий. Завитки: рыхлые короткие вальки и бобы, кольца
	Второй	Слабоблестящий или стекловидно-блестящий. Завитки: гривки, горошек и ласы
Куски от шкурок каракуля-метиса, крашенных в черный цвет	Третий	Грубый, сухой, матовый или стекловидно-блестящий.
	Первый	Завитки деформированные. Стекловидно-блестящий. Завитки: средние рыхлые бобы, слабые кольца, переходящие в ласы
	Второй	Слабо стекловидно-блестящий или матовый. Завитки: мелкие бобы, переходящие в горошек, штопор, ласы
Лоскут от шкурок каракуля смушки, некрашенных или крашенных Лапы и полулапы от шкурок каракуля некрашенные или крашенные	Третий	Матовый, грубый. Завитки деформированные
	Первый	Блестящий, густой, с завитками различной формы плотности и муаристости
	Второй	Недостаточно густой, с завитками различной формы и ласами
Каракуль-каракуля чистопородная и метисная некрашенные или крашенные	Первый	Шелковистый, блестящий, с разной формы плотными завитками или низким муаристым рисунком
	Второй	Менее шелковистый и менее блестящий, с рыхлыми крупными завитками или волнистый, приподнятый
	Третий	Матовый, гладкий, приподнятый Завитки: узкие, низкие упругие вальки и узкие гривки попеременно с отчетливым муаристым рисунком не менее чем на 75% площади шкурки
Каракуль чистопородная и метисная некрашенные и крашенные	Второй	Завитки: узкие, низкие упругие вальки и узкие гривки попеременно с отчетливым муаристым рисунком не менее чем на 50% площади шкурки
	Третий	Завитки: узкие, упругие вальки и узкие гривки попеременно с муаристым рисунком менее чем на 50% площади шкурки
	Первый	Ясно выраженный муаристый рисунок не менее чем на 75% площади шкурки
	Второй	Ясно выраженный муаристый рисунок не менее чем на 50% площади шкурки
	Третий	Ясно выраженный муаристый рисунок менее чем на 50% площади шкурки или недостаточно выраженный расплывчатый муаристый рисунок по всей площади шкурки

Наименование шкурки	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Шкурки козлят	Первый (короткошерстный) Второй (длинношерстный)	Низкий, стекловидно-блестящий или матовый муаристый или гладкий, длина не более 4 см Длинный, стекловидно-блестящий или матовый, длина более 4 см
Трясок и сак-сак: нестриженные	Первый	Густой, состоящий из шелковистых косичек, со штопорообразной извитостью или кольцевидных завитков
	Второй	Менее густой, с огрубевшими, менее блестящими косичками
стриженные	Первый	Густой, прямой или расплетистый (муаристый)
	Второй	Менее густой, редковатый
Ягнят (мерлушка) некрашенные и крашенные: нестриженные	Отборный	Мягкий или полумягкий, блестящий или стекловидно-блестящий. Завитки: слабо оформленные плотные вальковатые, переходящие в плотные бобистые
	Крупнозавитковый первый	Мягкий или полумягкий, блестящий или стекловидно-блестящий. Завитки: крупные, слабые вальковатые; не переросшие крупные и средние бобистые; крупные и средние плотные кольчатые
	Крупнозавитковый второй	Мягкий или полумягкий, слабоблестящий или матовый. Завитки: слабо завитые, расплетистые, бобистые; крупные и средние кольчатые; крупные и средние кольчатые, переходящие в завитки неопределенной формы
	Мелкозавитковый первый	Мягкий или полумягкий, низкий, слабоблестящий. Завитки: мелкие, плотные кольчатые и горошковицидные или слабые бобистые
	Мелкозавитковый второй	Мягкий или полумягкий, низкий, слабоблестящий или матовый. Завитки: средние и мелкие, рыхлые кольчатые, штопорообразные или горошковицидные
	Гладкий первый	Грубый или грубоватый, стекловидно-блестящий. Завитки: крупные высокие ласовидные или крупные придавленные бобистые, переходящие в прямой волос
	Гладкий второй Меховой	Грубый, матовый, с гладким или слегка муаристым волосяным покровом Переросший, с длиной волоса более 4 см. Завитки: расплетистые или крупные кольчатые или гладкий волос

Наименование шкурок	Сорт	Характеристика волосяного покрова
стриженные	Первый	Завитки различной формы, муаристый или волнистый рисунок не менее чем на 25% площади шкурки
	Второй	Завитки различной формы; муаристый или волнистый рисунок менее чем на 25% площади шкурки или гладкий на всей площади шкурки
Клям	Первый	Муаристый рисунок или неоформившиеся гривки не менее чем на 50% площади шкурки
	Второй	Муаристый рисунок или неоформившиеся гривки менее чем на 50% площади шкурки
Муаре	Первый	Муаристый рисунок не менее чем на 50% площади шкурки
	Второй	Муаристый рисунок менее чем на 50% площади шкурки
Голяк	Первый	Едва заметный муаристый отлив
	Второй	Без муаристого отлива
	Первый	Низкий, гладкий или волнистый
	Второй	Переросший, гладкий или волнистый
Лапы и полулапы ягнят (мерлушка) некрашенные или крашенные Ягнят (лямка) крашенные или крашенные; нестриженные	Первый	Плотный, однородный, мягкий или с плотным пухом и частой прямой остью, непереросший. Плотный с кольчатыми или горошковидными завитками или муаристым рисунком не менее чем на 50% площади шкурки
	Второй	Однородный, менее плотный, низкий или с менее плотным пухом и редкой прямой остью; со слабо развитыми кольчатыми и горошковидными завитками или муаристым рисунком менее чем на 50% площади шкурки
стриженные	Первый	Плотный, однородный, мягкий. Допускается небольшое количество остевых волос
	Второй	Редкий, неоднородный, с наличием значительного количества ости
Смушка некрашенная или крашенная	Первый	Слабоблестящий или слегка стекловидно-блестящий. Завитки — разные по длине и ширине вальки, переходящие в различной величины бобы; крупные и средние бобы, переходящие в менее плотные бобы и упругие кольца; плоские вальки вперемежку с гривками разной длины и ширины. Для смушки серых окрасок допускаются упругие крупные или средние кольца
	Второй	Слабоблестящий или стекловидно-блестящий. Завитки: недостаточно упругие крупные и средние бобы, переходящие в рыхлые бобы, упругие крупные или средние кольца; разной длины и ширины плоские вальки, переходящие в ли-

Продолжение табл. 4

Наименование шкурки	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Лапы и полулапы шкурки смушки некрашенные или крашенные Яхобаб чистопородный и метисный некрашенный или крашенный	Третий	сы; гривки и упругие крупные или средние кольца. Для смушки серых окрасок допускаются упругие мелкие кольца и горошек Стекловидно-блестящий или матовый. Завитки: рыхлые, крупные и средние бобы и кольца; мелкие кольца, горошек, штопор; волнистый волосяной покров
	Первый Второй	Блестящий, низкий, гладкий или волнистый Менее блестящий, приподнятый, слегка переросший, гладкий или волнистый
	Третий Первый	Матовый, переросший, рыхлый Средние или короткие вальки, переходящие в бобы; крупные или средние бобы, переходящие в кольца
Яхобаб смушковый, некрашенный или крашенный Лапы и полулапы шкурки яхобаба некрашенные или крашенные	Второй	Крупные или средние рыхлые бобы, переходящие в кольца; средней величины кольца и горошек
	Третий	Расплетистые разных типов завитки, штопор или ласы
	Первый	Крупные переросшие бобы, кольца, штопор или крупные ласы
	Второй	Волнистый по всей площади
	Первый Второй	Низкий, гладкий или волнистый Приподнятый, слегка переросший, гладкий или волнистый

Примечание. Шкурки яхобаба метисного характеризуются менее шелковистым, стекловидно-блестящим или слабоблестящим волосяным покровом.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.16. В зависимости от наличия пороков меха, скрон и полосы подразделяются на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 5.

Таблица 5

Наименование меховой шкурки и ее частей	Неиспользуемые пороки	Группа			
		Первая	Вторая	Третья	Четвертая
Белки: хребтики черева Белька и верпы	Битость волосяного покрова на каждом хребтике в см ²	—	До 5,0	5,1—15,0	15,1—25,0
	Шитость, крапная длина каждого черева	До 0,25	0,26—0,75	0,76—1,0	1,1—2,0
	Шитость крапная длина каждой шкурки	До 0,15	0,16—0,75	0,76—1,25	1,26—1,75
Бурундук	Прострочка, выхваты кожелой ткани и сквозной волос до облаже- ния волосных лукович без теклости волоса в % от площади шкурки	До 5,0	5,1—10,0	10,1—20,0	20,1—30,0
	Деформация волоса на основной площади в % к площади шкурки	До 5,0	5,1—10,0	10,1—20,0	20,1—30,0
	Шитость, крапная длина каждой шкурки	До 0,5	0,51—0,75	0,76—1,0	0,76—1,0
	Процент шкурок с допускаемым пороком (шитостью)	До 5,0	5,1—15,0	15,1—25,0	25,1—40,0
	Шитость, крапная длина каждой шкурки	До 0,75	0,76—1,5	1,51—2,0	2,1—2,5
Енота	Обнажение волосных лукович или сквозной волос в % к площади шкур- ки	До 5,0	5,1—10,0	10,1—25,0	25,1—50,0
	Деформированный волос (запаз), битость ости в % к площади шкурки	До 5,0	5,1—10,0	10,1—15,0	15,1—20,0
Зайца-беляка: шкурки, хребтики и черева нестриженные хребтики стриженные	Шитость, крапная длина каждой шкурки, хребтика, черева	До 1,0	—	1,1—2,0	2,1—3,0
	Шитость, крапная длина каждого хребтика	До 0,5	—	0,6—1,0	1,1—1,5
	Битость волосяного покрова в % к площади хребтика	—	—	До 25,0	25,1—50,0

Наименование меховой шкурки и ее частей	Наименование порока	Группы			
		Первая	Вторая	Третья	Четвертая
Каракуля чистопородный серый и цветной некрашеный и крашеный	Изрезанное расположение завитков	Не допускается	Не допускается	Допускается	—
		До 10 включ.	11—60 включ.	61—150 включ.	151—250 включ.
Каракуля чистопородного и метисного: на хребте и огулке на других участках	Деформация завитков и закрашенные пегинны, выделяющиеся качеством завитков или длиной волоса в см ²	До 20 включ.	21—125 включ.	126—300 включ.	301—500 включ.
		До 0,5	0,6—1,5	1,6—2,5	2,6—3,5
Козлика	Шитость, кратная длине каждой шкурки	До 0,25	0,26—0,5	0,5	—
Коломка	Шитость, кратная длине каждой шкурки	До 0,25	0,26—0,5	0,51—0,75	0,76—1,0
Котика морского	Шитость, кратная длине каждой шкурки	Не допускается	Не допускается	Допускается	—
		До 15,0	До 15,0	15,1—25,0	25,1—40,0
Кошки домашней: длинношюрье	Матовость волосяного покрова по всей площади шкурки горного и второго сорта	Не допускается	Не допускается	Допускается	—
		До 3,0	До 3,0	3,1—5,0	5,1—10,0
стриженные	Непрошпанный ость, % к площади шкурки	Не допускается	Не допускается	Допускается	—
		До 0,5	0,51—1,0	1,1—1,75	1,76—2,5
Кролика: нестриженные	Деформированный волос (запал), битость ости, сквозной волос, % к площади каждой шкурки	Не допускается	Не допускается	Допускается	—
		До 0,5	До 0,5	0,51—10,0	10,1—15,0
Кролика: нестриженные	Шитость, кратная длине каждой шкурки	Не допускается	Не допускается	Допускается	—
		До 0,5	До 0,5	0,51—10,0	10,1—15,0
Кролика: нестриженные	Запал, сквозной волос, битость волосяного покрова, % к площади каждой шкурки	Не допускается	Не допускается	Допускается	—
		До 0,5	До 0,5	0,51—10,0	10,1—15,0

Продолжение табл. 5

Наименование меховой шкурки и ее частей	Наименование порока	Группа			
		Первая	Вторая	Третья	Четвертая
стриженные, стриженные с удаленной остью Крота	Шитость, кратная длине каждой шкурки	До 0,5	0,51—1,0	1,1—1,75	1,76—2,5
		До 0,5	0,51—0,75	0,76—1,0	1,1—1,5
	Шитость, кратная длине каждой шкурки	До 10	10,1—30,0	30,1—40,0	40,1—60,0
		—	1—2	3—4	5
	Процент шурок с допускарным пороком (шитостью) или вихры в штуках	Мало-метные, до 30,0	30,1—50,0	50,1—70,0	70,1—90,0
		Не допускается	—	До 10,0	10,1—25,0
	Процент шурок с допускарным пороком (вихрами)	До 1,25	—	—	—
		До 5,0	До 5,0	5,1—10,0	10,1—25,0
	вкл. лычка, % к площади каждой шкурки	До 5,0	До 5,0	5,1—10,0	10,1—20,0
		До 30,0	До 1,5	1,6—2,5	2,6—3,5
для каймы иного цвета по краям шкурки шириной, см	До 0,5	До 0,5	0,51—0,75	0,76—1,0	
	Не допускается	0,26—0,5	0,51—1,0	1,01—20,0	
Битость волосяного покрова, %, к площади каждой шкурки	До 20	До 20	20,1—30,0	30,1—50,0	
	То же	—	—	—	
Шитость, кратная длине каждой шкурки	До 0,25	0,26—0,50	0,51—1,0	1,01—5,0	
	То же	До 2,0	2,1—5,0	—	
Деформированный волос (запал), % к площади каждой шкурки	До 0,25	0,26—0,50	0,51—1,0	1,01—5,0	
	То же	До 2,0	2,1—5,0	—	
Норки	Шитость, кратная длине каждой шкурки	До 0,25	0,26—0,50	0,51—1,0	1,01—5,0
	Битость волосяного покрова, % к площади каждой шкурки, хребтика, черева	Не допускается	До 2,0	2,1—5,0	—
Лисины красной стриженные	Шитость, кратная длине каждой шкурки	До 0,25	0,26—0,50	0,51—1,0	1,01—5,0
	Битость волосяного покрова, % к площади каждой шкурки, хребтика, черева	Не допускается	До 2,0	2,1—5,0	—
Норки	Шитость, кратная длине каждой шкурки	До 0,25	0,26—0,50	0,51—1,0	1,01—5,0
	Битость волосяного покрова, % к площади каждой шкурки, хребтика, черева	Не допускается	До 2,0	2,1—5,0	—

Наименование непокрытой шкурки и ее частей	Наименование порока	Группа			
		Первая	Вторая	Третья	Четвертая
Однотры—шкурки, хребтики, черева нестриженные	Битость волосяного покрова, % к площади каждой шкурки, хребтика, черева	То же	До 3,0	3,1—5,0	5,1—10,0
	Обнажение волосяных луковиц или сквозной волос, % к площади каждой шкурки, хребтика, черева	"	До 15,0	15,1—30,0	30,1—50,0
стриженные, стрижные с удаленной остью — шкурки, хребтики	Шитость, кратная длине каждой шкурки, хребтика	До 0,75	0,76—1,5	1,51—2,25	—
	Шитость, кратная длине каждого черева	Не допускается	До 0,5	0,51—1,0	—
стриженные с удаленной остью — шкурки, хребтики, черева	Заметная есть, % к площади каждой шкурки, хребтика, черева	Не допускается	До 10,0	10,1—20,0	—
	Шитость, кратная длине каждой пластины	До 0,25	0,26—0,75	0,76—1,25	1,26—2,0
Слепша	Битость волосяного покрова, % к площади каждой шкурки	Не допускается	До 5,0	5,1—10,0	10,1—20,0
	Шитость, кратная длине каждой шкурки	До 1,0	1,1—2,0	2,1—3,0	3,1—4,0
Собаки: длинноволосые	Обнажение волосяных луковиц, % к площади каждой шкурки	Не допускается	До 20,0	20,1—50,0	50,1—75,0
	Шитость, кратная длине каждой шкурки	До 0,5	0,6—1,0	1,1—1,5	1,6—2,0
стриженные	То же	Не допускается	До 0,25	0,26—0,5	0,51—0,75
	Процент шкурок с допускаемым пороком (шитостью)	То же	До 5,0	5,1—10,0	10,1—15,0
Сони-полка					

Продолжение табл. 5

Наименование меховой шкуры и ее частей	Наименование порока	Группа			
		Первая	Вторая	Третья	Четвертая
Сурка и тарбагана — шкурки, хребтики, черева	Шитость, кратная длине каждой шкурки, хребтика, черева Облажение волосных лукович или сквозной волос, % к площади каждой шкурки	Не допускается До 5,0 на шкурках первого, второго сортов, до 30,0 на шкурках третьего сорта	До 0,5	0,51—1,50	1,51—2,50
		или вихры на шкурке или хребтике в штуках Процент шкурок с допускаемым пороком (вихрами) Шитость, кратная длине каждой шкурки	Не допускаются То же	1—2	3—4
Суслика (обыкновенного)	Процент шкурок с допускаемым пороком (шитостью) или вихры на шкурке в штуках	До 0,5	0,51—1,0	1,1—1,5	1,51—2,0
		До 10,0	10,1—30,0	30,1—60,0	60,1—70,0
Суслика-песчаника	Процент шкурок с допускаемым пороком (вихрами) или с ливной, % к площади меха, скроя, пластин или битость волосяного покрова, % к площади меха, скроя, пластин Шитость, кратная длине каждой шкурки или вихры на шкурке	Малоэтапные До 20,0	1—2	3	4—5
		До 20,0	20,1—50,0	50,1—60,0	60,1—70,0
		—	До 30,0	30,1—40,0	40,1—60,0
		—	До 5,0	5,1—8,0	8,1—12,0
		Не допускается То же	До 0,5	0,6—1,0	1,1—2,0
		1—2	3	3	4—5

Наименование меховой шкурки и ее частей	Наименование порока	Группа			
		Первая	Вторая	Третья	Четвертая
Хомьяка: шкурки хребтики, черева, боч- ки Хоря белого и черного	Вытость волосного покрова, % к площади каждой шкурки	Не допу- скается	До 10,0	10,1—15,0	15,1—25,0
	Вытость волосного покрова, % к площади хребтика, черева, бочка Шитость кратная длине каждой шкурки	То же	До 5,0	5,1—15,0	15,1—25,0
Цокора-медведки	Сквозной волос, % к площади ка- ждой шкурки	До 0,5	0,51—1,0	1,1—1,75	1,76—2,5
	Вытость волосного покрова и ле- формированный волос, % к площади каждой шкурки	Не допу- скается	До 5,0	5,1—10,0	10,1—25,0
Ягнят (лямка) стри- женные	Вытость волосного покрова, % к площади каждой шкурки	То же	До 1,0	1,1—5,0	5,1—10,0
	Шитость кратная длине каждой шкурки	Не допу- скается	До 5,0	5,1—10,0	10,1—20,0
		До 1,0	1,1—2,0	2,1—3,0	—

Примечания:

1. Меха, скрой и волосом, изготовленные из полуфабрикатов, не предусмотренных в табл. 5, а также из частей шкурки (лап, полулап), не дефигурируются.
2. Шитость, незаметная со стороны волосного покрова, не учитывается.
3. Длина швов учтена продольная и поперечная в совокупности по отношению к длине шкурки. Швы, соединяющие отдельные шкурки, волосом, а также швы при применении слезных методов раскроя, шитостью не считаются.
4. Лапы по группам пороков к группе «первая», полулапы — к группе «вторая».
5. Деформированными считают участки шкурки, имеющие паленый волос, а также завитки неявно выраженной формы, войлокообразные, вихревые, сильно прижатые.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1.17. Изделия улучшенного качества с индексом «Н» должны соответствовать требованиям, предъявляемым к изделиям первого сорта группы «первая»;

скрой, полосы из каракуля чистопородного и метисного — требованиям, предъявляемым к мехам, скроям, полосам сортов П, ПП, Е, ЕА, И, З, Т, ТУ, Л, С.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

2.1. Меха, скрой и полосы принимают партиями.

Партией считают любое количество изделий одного вида, изготовленных из меховых шкурок одного вида, сопровождаемое одним документом о качестве.

2.2. Контролю качества на соответствие требованиям настоящего стандарта подвергают каждое изделие в партии.

2.3. Размер определяют металлической линейкой или рулеткой со стороны кожаной ткани. Результат измерений округляют до 1 дм².

2.4. Качество изделий определяют органолептически со стороны волосяного покрова и кожаной ткани, наличие швов — визуально со стороны волосяного покрова.

3. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение — по ГОСТ 19878—74 со следующим дополнением:

цифровые обозначения характеристик качества по сортам, группам, видам меха, видам овчин и видам их обработки, кряжам, группам мягкости и степени чистоты окраски должны быть нанесены в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на меховые выделанные шкурки, из которых изготовлены меха, скрой и полосы.

на кожаной ткани изделий должна быть проставлена площадь в квадратных дециметрах.

Разд. 2 и 3. (Измененная редакция, Изм. № 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН Министерством легкой промышленности СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 20 октября 1966 г.
3. Периодичность проверки — 5 лет.
4. ВЗАМЕН ОСТ 36718, ОСТ 36719, ОСТ 36720, ОСТ 36721, ОСТ 36722, ОСТ 36723, ОСТ 36724, ОСТ 36725
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 2765—77	1.1
ГОСТ 2974—75	1.1
ГОСТ 3157—69	1.1
ГОСТ 3595—74	1.1
ГОСТ 4661—76	1.1
ГОСТ 6309—87	1.1
ГОСТ 7138—83	1.3
ГОСТ 9296—74	1.3
ГОСТ 10231—77	1.1
ГОСТ 10322—71	1.1
ГОСТ 10522—73	1.1
ГОСТ 10596—77	1.1
ГОСТ 10623—83	1.1
ГОСТ 10714—73	1.1
ГОСТ 11106—74	1.1
ГОСТ 11111—81	1.1
ГОСТ 11355—82	1.1
ГОСТ 11597—77	1.1
ГОСТ 11615—77	1.1
ГОСТ 11616—77	1.1
ГОСТ 11806—66	1.1
ГОСТ 11809—82	1.1
ГОСТ 12133—86	1.1
ГОСТ 12581—67	1.1
ГОСТ 12780—67	1.1
ГОСТ 12804—67	1.1
ГОСТ 13220—67	1.1
ГОСТ 13315—88	1.1
ГОСТ 14781—69	1.1
ГОСТ 17714—72	1.1
ГОСТ 19878—74	3.1
ГОСТ 21184—75	1.1
ГОСТ 21481—76	1.1

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ [апрель 1990 г.] с Изменениями № 1, 2, утвержденными в сентябре 1982 г., в сентябре 1977 г. (ИУС 1—83, 12—87)
7. Срок действия продлен до 01.01.93 [Постановление Госстандарта СССР от 21.09.87 № 3597]