



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

**УГЛИ КУЗНЕЦКОГО БАССЕЙНА
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АКТИВНЫХ
УГЛЕЙ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 10355—86

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

**РАЗРАБОТАН Министерством угольной промышленности СССР
ИСПОЛНИТЕЛИ**

Г. А. Малюков, Т. Г. Кедун

ВНЕСЕН Министерством угольной промышленности СССР

Зам. министра Г. И. Нуждихин

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государст-
венного комитета СССР по стандартам от 10.12.86 № 3736

УГЛИ КУЗНЕЦКОГО БАСЕЙНА ДЛЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ АКТИВНЫХ УГЛЕЙ

Технические требования

Kuznetsk basin coals for active coals production.
Technical requirementsГОСТ
10355—86Взамен
ГОСТ 10355—76

ОКП 03 2226

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10 декабря 1986 г. № 3736 срок действия установлен

с 01.01.88
до 01.01.93

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на угли Кузнецкого бассейна, предназначенные для изготовления активных углей в соответствии с номенклатурой, приведенной в обязательном приложении.

2. Для изготовления активных углей должны использоваться обогащенные или необогащенные неокисленные угли марки Т пласта Горелого разреза Краснобродский, марки СС (2СС) пласта Мощного разреза Новосергеевский, марки СС (2СС) пласта Мощного разреза имени 50-летия Октября по ГОСТ 8162—79 и по показателям качества соответствовать требованиям, указанным в таблице.

Наименование показателя	Разрезы			Метод испытания
	Краснобродский пласт Горелый марка Т	Новосергеевский пласт Мощный марка СС (2СС)	им. 50-летия Октября пласт Мощный марка СС (2СС)	
1. Зольность (A^d), %, не более	6,0	6,0	6,0	По ГОСТ 11022—75 и ГОСТ 11055—78 По ГОСТ 11014—81 или СТ СЭВ 751—77 и ГОСТ 11056—77
2. Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии топлива (W_t^r), %, не более	10,0	10,0	10,0	
3. Массовая доля общей серы (S_t^d), %, не более	0,5	0,5	0,5	По ГОСТ 8606—72

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1987

Наименование показателя	Разрезы			Метод испытания
	Краснобродский пласт Горелый марка Т	Новосергеевский пласт Мощный марка СС (2СС)	им. 50-летия Октября пласт Мощный марка СС (2СС)	
4. Выход летучих веществ (V^{daf}), %, не более	17,0	22,0	22,0	По ГОСТ 6382—80
5. Массовая доля минеральных примесей, %, не более:				По ГОСТ 1916—75
в необогащенном угле	1,0	1,0	1,0	
в обогащенном угле	—	—	—	
6. Класс крупности, мм	50—200	50—200	25—300	По ГОСТ 19242—73
7. Массовая доля кусков размером более верхнего предела в классе крупности, %	5,0	5,0	5,0	По ГОСТ 2093—82, ГОСТ 10742—71
8. Низшая теплота сгорания рабочего топлива (Q_i^f), МДж/кг (ккал/кг), не менее	28,18 (6730)		27,59 (6590)	По ГОСТ 147—74

3. Смешение углей различных марок и технологических групп не допускается.

4. При отгрузке углей, подвергающихся смерзанию в зимний период, поставщик должен принимать профилактические меры, предотвращающие смерзание (сушка, перемораживание, смешивание сухого угля с влажным).

5. Правила приемки углей — по ГОСТ 1137—64.

6. Поставщик по данным предварительного контроля гарантирует соответствие качества поставляемого угля показателям, предусмотренным настоящим стандартом, и по данным лабораторного анализа в соответствии с ГОСТ 1137—64 высылает потребителю документ о качестве отгруженного угля.

7. Отбор и приготовление проб — по ГОСТ 10742—71.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

НОМЕНКЛАТУРА

**углей Кузнецкого бассейна, предназначенных для
изготовления активных углей, и коды по Общесоюзному
классификатору промышленной и сельскохозяйственной
продукции**

Наименование продукции	Код ОКП
Уголь кузнецкий марки СС-слабоспекающийся, более 25 мм, группы 2СС	03 2225 2311 07
Уголь кузнецкий марки СС-слабоспекающийся, крупный — ССК (50—100 мм, 50—200 мм) группы 2СС	03 2225 5132 07
Уголь кузнецкий марки Т — тощий, крупный — ГК, (50—100 мм, 50—200 мм)	03 2226 5128 09

Изменение № 1 ГОСТ 10355—86 Угли Кузнецкого бассейна для изготовления активных углей. Технические требования

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 02.06.88 № 1604

Дата введения 01.01.89

Пункт 2. Заменить слова и ссылки: «марки Т» на «марки (группы) Т (2Т)» (2 раза), «марки СС (2СС)» на «марки (группы) СС (1СС)» (4 раза), ГОСТ 8162—79 на ГОСТ 8162—87, СТ СЭВ 751—77 на ГОСТ 27314—87.

(ИУС № 9 1988 г.)

Изменение № 2 ГОСТ 10355—86 Угли Кузнецкого бассейна для изготовления активных углей. Технические требования

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.08.89 № 2671

Дата введения 01.01.90

Пункт 2. Заменить обозначение и ссылку: СС (1СС) на СС (3СС) (4 раза), ГОСТ 8162—87 на ГОСТ 25543—88.

Пункты 5, 6. Заменить ссылку: ГОСТ 1137—64 на ГОСТ 1137—88.

(ИУС № 12 1989 г.)

Редактор *А. А. Зимовнова*
Технический редактор *В. Н. Прусакова*
Корректор *А. В. Прокофьева*

Сдано в наб. 26.12.86 Подп. в печ. 24.02.87 0,375 усл. п. л. 0,375 усл. кр.-отт. 0,19 уч.-изд. л.
Тир. 4710 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 10