



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
55114—
2012
(EN 14961-2:2011)

Биотопливо твердое

Технические характеристики и классы топлива

Часть 2

Древесные пеллеты для непромышленного

использования

EN 14961-2:2011

**Solid biofuels – Fuel specifications and classes –
Part 2: Wood pellets for non-industrial use
(MOD)**

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2014

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации – ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский центр стандартизации, информации и сертификации сырья, материалов и веществ» (ФГУП «ВНИЦСМВ») на основе собственного аутентичного на русский язык перевода стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 179 «Твердое минеральное топливо»

3 УТВЕРЖДЕН и ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.11.2012 г. № 898-ст

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к европейскому региональному стандарту EN 14961-2:2011 «Биотопливо твердое. Технические характеристики и классы топлива. Часть 2. Древесные пеллеты для непромышленного использования» (EN 14961-2:2011 «Solid biofuels – Fuel specifications and classes – Part 2: Wood pellets for non-industrial use») путем изменения отдельных фраз (слов, значений показателей, ссылок), которые выделены в тексте курсивом

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартиформ, 2014

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1	Область применения
2	Нормативные ссылки
3	Термины и определения
4	Обозначения и сокращения.....
5	Технические характеристики древесных пеллет для непромышленного использования.....
	Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных национальных и межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном европейском региональном стандарте
	Библиография

Введение

Целью разработки настоящего стандарта является поддержка использования древесного топлива в непромышленных целях и специально для внутренних/бытовых и небольших коммерческих нужд на рынке отопления, где предъявляются особые требования к качеству топлива.

Особые требования к качеству топлива предъявляются по следующим причинам:

- мелкое отопительное оборудование, как правило, не имеет современных средств управления и очистки от дымовых газов;
- оборудованием управляют непрофессиональные инженеры;
- оно часто расположено в жилых и населенных районах.

Примечание — Дрова в соответствии с настоящим стандартом могут быть использованы в печах, каминах, печках, комнатных обогревателях, печах саун и котлах испытательных систем (более 500 кВт/ч).

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Биотопливо твердое
Технические характеристики и классы топлива
Часть 2
Древесные пеллеты для непромышленного использования

Solid biofuels. Fuel specifications and classes. Part 2. Wood pellets for non-industrial use

Дата введения –

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает технические характеристики и классы качества древесных пеллет для непромышленного использования.

Стандарт распространяется на древесные пеллеты, произведенные из следующих видов сырья:

- лесных деревьев и насаждений (ГОСТ Р 54220, таблица 1, подраздел 1.1);
- побочных продуктов и отходов лесоперерабатывающей промышленности (ГОСТ Р 54220, таблица 1, подраздел 1.2);
- использованной древесины (ГОСТ Р 54220, таблица 1, подраздел 1.3).

Примечания

1 В область применения настоящего стандарта не входит «разрушенная древесина». Разрушенная древесина – использованная ранее (бывшая в употреблении) древесина, получаемая при разрушении зданий или при гражданских инженерных работах (ГОСТ Р 54219, пункт 4.2.59).

2 В область применения настоящего стандарта не входят торрефицированные пеллеты. *Торрефикация (отжиг) – предварительная термохимическая обработка биомассы при температуре между 200 °С и 300 °С без доступа кислорода, выпаривании воды и горючих газов с превращением ее в энергоемкий продукт. Энергетическая ценность торрефицированных гранул на 22–24 % выше, чем обычных древесных пеллет.*

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 54185–2010 (ЕН 14775:2009) *Биотопливо твердое. Определение зольности*

ГОСТ Р 54186–2010 (ЕН 14774-1:2009) *Биотопливо твердое. Определение содержания влаги высушиванием. Часть 1. Общая влага. Стандартный метод*

ГОСТ Р 54188–2010 (ЕН 15149-1:2010) *Биотопливо твердое. Определение гранулометрического состава. Часть 1. Метод ситового анализа на плоских ситах с размером отверстий 3,15 мм и более*

ГОСТ Р 54191–2010 (ЕН 15103:2009) *Биотопливо твердое. Определение насыпной плотности*

ГОСТ Р 54192–2010 (ЕН 14774-2:2009) *Биотопливо твердое. Определение содержания влаги высушиванием. Часть 2. Общая влага. Ускоренный метод*

ГОСТ Р 54214–2010 (CEN/TS 15297:2006) *Биотопливо твердое. Определение микроэлементов*

ГОСТ Р 54215–2010 (CEN/TS 15289:2006) *Биотопливо твердое. Определение содержания общей серы и хлора*

ГОСТ Р 54216–2010 (CEN/TS 15104:2005) *Биотопливо твердое. Определение углерода, водорода и азота инструментальными методами*

ГОСТ Р 54219–2010 (ЕН 14588:2010) *Биотопливо твердое. Термины и определения*

ГОСТ Р 54220–2010 (ЕН 14961-1:2010) *Биотопливо твердое. Технические характеристики и классы топлива. Часть 1. Общие требования*

ГОСТ Р 55110-2012 (ЕН 15210-1:2009) *Твердое биотопливо. Определение механической прочности пеллет и брикетов. Часть 1. Пеллеты*

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться

заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины и определения по ГОСТ Р 54219, а также следующий термин с соответствующим определением:

3.1 древесные пеллеты (wood pellet): Уплотненное биотопливо, изготовленное из порошкообразной биомассы с применением или без применения пресса, обычно цилиндрической формы, длиной от 5 до 40 мм и обломленными концами.

Примечание — Сырьем для производства древесных пеллет является древесная биомасса (ГОСТ Р 54220, таблица 1). Пеллеты обычно производятся в прессе. Общее содержание влаги в пеллетах составляет менее 10% от массы.

3.2 добавки (additives): Материалы, улучшающие качество топлива (например, свойства горения), уменьшающие выделение вредных веществ или повышающие эффективность производства

3.3 химическая обработка (chemical treatments): Обработка любыми химикатами, за исключением воздуха, воды или температуры (например, лаками, красками).

Примечание — Примеры химической обработки приведены в ГОСТ Р 54220, приложение С.

4 Обозначения и сокращения

Символы и сокращения — в соответствии с международной системой СИ:

d – сухое состояние топлива;

r – рабочее состояние топлива;

w-% – процент по массе;

A – зольность A_d (w-%, на сухое состояние топлива)¹⁾;

BD – насыпная плотность (на рабочее состояние топлива), кг/м³ ¹⁾;

D – диаметр топлива (в состоянии доставки), мм¹⁾;

DU – механическая прочность (w-%, на рабочее состояние топлива) ¹⁾;

F – содержание мелкой фракции (w-%, частицы менее 3,15 мм) ¹⁾;

L – длина (в состоянии доставки) мм¹⁾;


W – содержание влаги на рабочее состояние топлива, w-%¹⁾;

ГОСТ Р 55114-2012

Q_i – низшая теплота сгорания при постоянном давлении, МДж/кг, кВт·ч/кг или МВт·ч/т¹⁾.

П р и м е ч а н и е — 1 МДж/кг равняется 0,277 8 кВт·ч/кг (1 кВт·ч/кг равняется 1 МВт·т, 1 МВт·т равняется 3,6 МДж/кг). 1 г/см³ равняется 1 кг/дм³.

¹⁾ Указанные символы используются в сочетании с числом для определения уровня качества в Таблице 1. Для обозначения химических свойств используются обозначения химических элементов, например, S (сера), Cl (хлор), N (азот), фактическое значение добавляется после символа.



D – диаметр;

L – длина.

Рисунок 1 – Размеры пеллет

5 Технические характеристики древесных пеллет для непромышленного использования

Технические характеристики древесных пеллет приведены в таблице 1. Отбор проб и определение свойств топлива проводят в соответствии с процедурами, установленными в нормативных ссылках и в [1], [2], [3], [4], [5], [6].

Классы А1 и А2 включают в себя свежезаготовленную древесину и химически не обработанные древесные отходы. Класс А1 включает в себя топливо с невысокими зольностью и содержанием азота. Класс А2 имеет несколько

большую зольность и содержание азота. Класс В содержит химически обработанные промышленные древесные отходы и отработанную древесину.

Химически обработанные древесные отходы и отработанная древесина попадают в класс В до тех пор, пока не содержат тяжелых металлов или галогенизированных органических соединений, приобретенных в результате обработки дерева предохраняющими средствами (консервантами) или иными веществами. В случае если используется химически обработанная древесина (ГОСТ Р 54220, таблица 1, п. 1.2.2 и 1.3.2) фактический источник сырья должен быть точно указан, например, отходы от производства фанеры.

Если необходимые свойства топлива известны на основе информации о его происхождении и использовании (или анализа, проведенного в процессе производства), то физический/химический анализ не является обязательным.

Для обеспечения надлежащего использования ресурсов и точной декларации необходимо:

а) использование типичных значений, приведенных в приложении Б ГОСТ Р 54220 или полученных в ходе испытаний;

б) проведение расчета показателей общих свойств, например, с использованием типичных значений или значений, зафиксированных документально;

в) проведение анализа с помощью:

- 1) упрощенной процедуры, если таковая имеется;
- 2) эталонных методов.

Ответственность за предоставление точной и достоверной информации, независимо от того, проводились ли лабораторные испытания, всегда лежит на поставщике и производителе. Использование типичных значений не освобождает поставщиков и производителей от указания точных и достоверных сведений.

Для обеспечения получения потребителем пеллет с минимальной потерей гранулированного материала, потеря веса к моменту погрузки для доставки конечному потребителю должна быть менее 1 %. Потеря веса на заводе-изготовителе, в том числе в случае не прямой поставки, также должна быть менее 1 % (если иное не прописано в соглашении поставщика с заказчиком).

Для обеспечения качества пеллет обработка и хранение (включая используемое оборудование) в процессе всей цепочки производства должны соответствовать соглашению между потребителем и производителем. Соглашение заключается даже в том случае, если поставка идет не напрямую.

ГОСТ Р 55114-2012

Примечание — Требования к мелкозернистому материалу установлены для того, чтобы оградить потребителя от проблем при обработке и сжигании в небольшом оборудовании. Качество топлива должно быть указано в документе на продукт или обозначено на этикетке упаковки.

Таблица 1 — Технические характеристики древесных пеллет для непромышленного использования

	Классы качества/метод определения	Единицы измерения	A1	A2	B
Нормативные	Происхождение и источник; ГОСТ Р 54220		1.1.2 Полные деревья 1.2.1 Химически необработанные древесные отходы	1.1.1 Целые деревья (без корневой системы) 1.1.2 Полные деревья 1.1.3 Лесные отходы 1.2.1.5 Кора (от промышленной деятельности) 1.2.1 Химически необработанные древесные отходы	1.1 Лесные деревья и насаждения 1.2 Побочные продукты и отходы лесоперерабатывающей промышленности 1.3 Использованная древесина
	Диаметр D^a и длина L^b (в соответствии с нормативными документами)	мм	$D06, 6 \pm 1$; $3,15 \leq L \leq 40$ $D08, 8 \pm 1$; $3,15 \leq L \leq 40$	$D06, 6 \pm 1$; $3,15 \leq L \leq 40$ $D08, 8 \pm 1$; $3,15 \leq L \leq 40$	$D06, 6 \pm 1$; $3,15 \leq L \leq 40$ $D08, 8 \pm 1$; $3,15 \leq L \leq 40$
	Содержание влаги, W ; ГОСТ Р 54186, ГОСТ Р 54192	т-%, рабочее состояние	$W10 \leq 10$	$W10 \leq 10$	$W10 \leq 10$
	Зольность, A ; ГОСТ Р 54185	т-%, сухое состояние	$A0.7 \leq 0,7$	$A1.5 \leq 1,5$	$A3.0 \leq 3,0$
	Механическая прочность, DU , ГОСТ Р 55110	т-%, рабочее состояние	$DU97.5 \geq 97,5$	$DU97.5 \geq 97,5$	$DU96.5 \geq 96,5$
	Потери материала на заводе при транспортировке (при погрузке) в малых (до 20 кг) и больших мешках (до упаковки и доставки конечному пользователю), F ; ГОСТ Р 55110	т-%, рабочее состояние	$F1.0 \leq 1,0$	$F1.0 \leq 1,0$	$F1.0 \leq 1,0$
	Добавки ^c	т-%, сухое состояние	≤ 2 т-% (должны быть указаны тип и количество добавок)	≤ 2 т-% (должны быть указаны тип и количество добавок)	≤ 2 т-% (должны быть указаны тип и количество добавок)

Продолжение таблицы 1

	Классы качества/метод определения	Единицы измерения	A1	A2	B
Нормативные	Теплота сгорания, Q (в соответствии с нормативными документами)	рабочее состояние, МДж/кг или кВт·ч/кг	Q16.5, 16,5≤Q≤19 или Q4.6, 4,6≤Q≤5,3	Q16.3, 16,3≤Q≤19 или Q4.5, 4,5≤Q≤5,3	Q16.0, 16,0≤Q≤19 или Q4.4, 4,4≤Q≤5,3
	Насыпная плотность, BD; ГОСТ Р 54191	кг/м ³	BD600≥600	BD600≥600	BD600≥600
	Азот, N; ГОСТ Р 54216	т-%, сухое состояние	N0.3≤0.3	N0.5≤0.5	N1.0≤1.0
	Сера, S; ГОСТ Р 54215	т-%, сухое состояние	S0.03 ≤ 0.03	S0.03≤0,03	S0.04≤0,04
	Хлор, Cl; ГОСТ Р 54215	т-%, сухое состояние	Cl0.02 ≤ 0.02	Cl0.02≤0,02	Cl0.03≤0,03
	Мышьяк, As; ГОСТ Р 54215	мг/кг, сухое состояние	≤1	≤1	≤1
	Кадмий, Cd; ГОСТ Р 54216	мг/кг, сухое состояние	≤0.5	≤0.5	≤0.5
	Хром, Cr; ГОСТ Р 54216	мг/кг, сухое состояние	≤10	≤10	≤10
	Медь, Cu; ГОСТ Р 54216	мг/кг, сухое состояние	≤10	≤10	≤10
	Свинец, Pb; ГОСТ Р 54216	мг/кг, сухое состояние	≤10	≤10	≤10
	Ртуть, Hg; ГОСТ Р 54216	мг/кг, сухое состояние	≤0.1	≤0.1	≤0.1
	Никель, Ni; ГОСТ Р 54216	мг/кг, сухое состояние	≤10	≤10	≤10

ГОСТ Р 55114-2012*Окончание таблицы 1*

	Классы качества/метод определения	Единицы измерения	A1	A2	B
	Цинк, Zn; ГОСТ Р 54216	мг/кг, сухое состояние	≤100	≤100	≤100
	Информативные: Плавкость золы ^d , ГОСТ Р 55125	°С	Указывают	Указывают	Указывают

Примечания

1 Должен быть указан фактический диаметр пеллет.

2 Количество пеллет (массовая доля) длиннее 40 мм может составлять 1%. Максимальная длина пеллет не должна превышать 45 мм.

3 Указывается тип добавки, используемой при производстве, транспортировке или сжигании (например, добавки для прессования, замедлители горения или другие добавки, такие как крахмал, кукурузная мука, картофельная мука, растительное масло). Также должны быть указаны тип и количество добавок, используемых при погрузке и транспортировке конечному пользователю.

4 Указывают все характерные температуры (начальная температура усадки SST, температура деформации DT, температура полусферы HT, температура растекания FT).

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных национальных и межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном европейском региональном стандарте

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного национального, межгосударственного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование ссылочного европейского регионального стандарта, документа
ГОСТ Р 54185-2010 (ЕН 14775:2009)	MOD	ЕН 14775:2009 «Биотопливо твердое. Определение зольности»
ГОСТ Р 54186-2010 (ЕН 14774-1:2009)	MOD	ЕН 14774-1:2009 «Биотопливо твердое. Определение содержания влаги высушиванием. Часть 1. Общая влага. Стандартный метод»
ГОСТ Р 54191-2010 (ЕН 15103:2009)	MOD	ЕН 15103:2009 «Биотопливо твердое. Определение насыпной плотности»
ГОСТ Р 54192-2010 (ЕН 14774-2:2009)	MOD	ЕН 14774-2:2009 «Биотопливо твердое. Определение содержания влаги высушиванием. Часть 2. Общая влага. Ускоренный метод»
ГОСТ Р 54188-2010 (ЕН 15149-1:2010)	MOD	ЕН 15149-1:2010 «Биотопливо твердое. Определение гранулометрического состава. Часть 1. Метод ситового анализа на плоских ситах с размером отверстий 3,15 мм и более»
ГОСТ Р 54215-2010 (CEN/TS 15289:2006)	MOD	CEN/TS 15289:2006 «Биотопливо твердое. Определение содержания общей серы и хлора»
ГОСТ Р 54214-2010 (CEN/TS 15297:2006)	MOD	CEN/TS 15297:2006 «Биотопливо твердое. Определение микроэлементов»
ГОСТ Р 54216-2010 (CEN/TS 15104:2005)	MOD	CEN/TS 15104:2005 «Биотопливо твердое. Определение углерода, водорода и азота инструментальными методами»
ГОСТ Р 54219-2010 (ЕН 14588:2010)	MOD	ЕН 14588:2010 «Биотопливо твердое. Термины и определения»
ГОСТ Р 54220-2010 (ЕН 14961-1:2010)	MOD	ЕН 14961-1:2010 «Биотопливо твердое. Технические характеристики и классы топлива. Часть 1. Общие требования»

Окончание таблицы ДА.1

Обозначение ссылочного национального, межгосударственного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование ссылочного европейского регионального стандарта, документа
ГОСТ Р 55110-2012 (ЕН 15210-1:2009)	MOD	ЕН 15210-1:2009 «Биотопливо твердое. Определение механической прочности пеллет и брикетов. Часть 1. Пеллеты»
<p>Примечание — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - MOD – модифицированные стандарты.</p>		

Библиография

- [1] ГОСТ Р 54217—2010 (CEN/TS 14778-1:2005) Биотопливо твердое. Отбор проб. Часть 1. Методы отбора проб.
- [2] ГОСТ Р 54218—2010 (CEN/TS 14778-2:2005) Биотопливо твердое. Отбор проб. Часть 2. Методы отбора проб зернистых материалов, перевозимых грузовыми автомобилями.
- [3] ГОСТ Р 54212—2010 (CEN/TS 14780:2005) Биотопливо твердое. Методы подготовки проб
- [4] ГОСТ Р 55112—2012 (ЕН 15105:2011) Биотопливо твердое. Определение содержания водорастворимых хлорида, натрия и калия
- [5] ГОСТ Р 55126—2012 (ЕН 15234-1:2011) Биотопливо твердое. Подтверждение качества топлива. Часть 1. Общие требования
- [6] ГОСТ Р 55125—2012 (CEN/TS 15370-1:2006) Биотопливо твердое. Определение плавкости золы. Часть 1. Метод характерных температур

УДК 662.6:543.812:006.354

ОКС 75.160.10

A19

ОКП 02 5149

Ключевые слова: биотопливо твердое, технические характеристики, классы топлива, пеллеты для непромышленного использования

Подписано в печать 30.04.2014. Формат 60x84¹/₈.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»

123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru