
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
14098—
2014

**СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ АРМАТУРЫ
И ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ**

Типы, конструкции и размеры

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2015

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки и принятия, применения, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским институтом бетона и железобетона им. А.А. Гвоздева ОАО «НИЦ «Строительство»

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 30 сентября 2014 г. 70-П)

За принятие стандарта проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 октября 2014 г. № 1374-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 14098—2014 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 01 июля 2015 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 14098—91

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2015

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ АРМАТУРЫ И ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Типы, конструкции и размеры

Welded joints of reinforcement and inserts for reinforced concrete structures.
Types, constructions and dimensions

Дата введения — 2015—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на сварные соединения стержневой и проволочной арматуры, сварные соединения стержневой арматуры с листовым и фасонным прокатом, выполняемые при изготовлении арматурных и закладных изделий железобетонных конструкций, а также при монтаже сборных и возведении монолитных железобетонных конструкций.

Стандарт устанавливает типы, конструкцию и размеры указанных соединений, выполняемых контактной и дуговой сваркой.

Стандарт не распространяется на сварные соединения закладных изделий, не имеющих анкерных стержней из арматурной стали.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2601–84 Сварка металлов. Термины и определения основных понятий

ГОСТ 5264–80* Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 5781–82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия

ГОСТ 6727–80 Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций. Технические условия

ГОСТ 8713–79* Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 10884–94 Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия

ГОСТ 10922–2012 Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия

ГОСТ 14771–76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 27772–88 Прокат для строительных конструкций. Общие технические требования

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменившим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте использованы термины по ГОСТ 2601, ГОСТ 5781 и ГОСТ 10922.

4 Типы и обозначение

4.1 Обозначения типов сварных соединений и способов их сварки приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Обозначения типов сварных соединений и способов их сварки

Тип сварного соединения		Способ и технологические особенности сварки		
Наименование	Обозначение, номер	Наименование	Обозначение	Положение стержней при сварке
1	2	3	4	5
Крестообразное	K1	Контактная точечная	Kт	Любое
	K3	Дуговая ручная или механизированная* прихватками	Mп	
Стыковое	C1	Контактная стыковая	Kо	Горизонтальное
	C5	Ванная механизированная под флюсом в инвентарной форме	Mф	
	C7	Ванная однозлектродная в инвентарной форме	Pв	
	C8	Ванная механизированная под флюсом в инвентарной форме	Mф	
	C10	Ванная однозлектродная в инвентарной форме	Pв	Вертикальное
	C14	Дуговая механизированная порошковой проволокой на стальной скобе-накладке	Mп	
	C15	Ванно-шовная на стальной скобе-накладке	Pс	
	C17	Дуговая механизированная порошковой проволокой многослойными швами на стальной скобе-накладке	Mп	Вертикальное
	C19	Дуговая ручная многослойными швами на стальной скобе-накладке	Pм	
	C21	Дуговая ручная или механизированная* швами с накладками из стержней	Pн Mн	Любое
	C23	Дуговая ручная или механизированная* швами внахлестку	Pз Mз	
Нахлесточное	H1	Дуговая ручная или механизированная* швами в среде CO ₂	Pш Mш	Любое
	H2	Контактная по одному рельефу на пластине	Kр	Горизонтальное
	H3	Контактная по двум рельефам на пластине	Kр	
Тавровое	T1	Дуговая механизированная под флюсом без присадочного металла	Mф	Вертикальное
	T2	Дуговая ручная с малой механизацией под флюсом без присадочного металла	Pф	
	T11	Дуговая механизированная швами в среде CO ₂ в цекованное или раззенкованное отверстие	Mз	
	T12	Дуговая ручная валиковыми швами в раззенкованное отверстие	Pз	

* Допускается применение любого из перечисленных видов механизированной сварки: в среде CO₂ либо CO₂+Ar, порошковой проволокой, либо порошковой проволокой в среде CO₂.

4.2 Условное обозначение сварного соединения имеет следующую структуру



Пример условного обозначения стыкового соединения, выполненного ванно-шовной сваркой на стальной скобе-накладке, положение стержней горизонтальное:

C15 – Рс

4.3 Для конструктивных элементов сварных соединений приняты обозначения:

d_n — номер профиля (номинальный диаметр стержня) по ГОСТ 5781 (на рисунках таблиц 2–17 изображен условно);

d — внутренний диаметр стержня периодического профиля по ГОСТ 5781;

d , — наружный диаметр стержня периодического профиля по ГОСТ 5781;

d' — номинальный меньший диаметр стержня в сварных соединениях;

d_o — меньший диаметр раззенкованного или цекованного отверстия в плоском элементе;

D_o — больший диаметр раззенкованного или цекованного отверстия в плоском элементе;

D — диаметр грата в стыковых и наплавленного металла в тавровых соединениях;

R — радиус кривизны рельефа;

a — суммарная толщина стержней после сварки в месте пересечения;

b — ширина сварного шва; суммарная величина вмятин;

b' , b'' — величина вмятин от электродов в крестообразном соединении;

h — величина осадки в крестообразном соединении; высота сечения сварного шва;

h_1 — высота усиления наплавленного металла;

h_2 — высота усиления корня сварного шва;

H — высота скобы-накладки;

l — длина сварного шва;

l_1 , l_2 — зазоры до сварки между торцами стержней при различных разделках;

l_m — длина скоб-накладок, накладок и нахлестки стержней;

z — притупления: в разделке торцов стержней под ванную сварку; в плоском элементе соединения Т3;

s — толщина стальной скобы-накладки, плоских элементов тавровых и нахлесточных соединений;

k — высота рельефа на плоском элементе;

k_1 — зазор между стержнем и плоским элементом в соединении Н3;

l — ширина рельефа на плоском элементе;

m — длина рельефа на плоском элементе;

g — высота наплавленного металла («венчика») в тавровых соединениях;

α , α_1 , α_2 , β , β_1 , β_2 , γ , γ_1 — угловые размеры конструктивных элементов сварных соединений.

5 Технические требования

5.1 При выборе рациональных типов сварных соединений и способов сварки следует руководствоваться Приложением А.

5.2 На конструкции сварных соединений, не предусмотренные настоящим стандартом, следует разрабатывать рабочие чертежи с технологическим описанием условий сварки и ведомственный нормативный документ или стандарт предприятия, учитывающий требования действующих

стандартов и согласованный в установленном порядке.

5.3 При изготовлении железобетонных конструкций допускается замена типов соединений и способов их сварки на равноценные по эксплуатационным качествам в соответствии с Приложением А.

5.4 Химический состав и значение углеродного эквивалента свариваемых по настоящему стандарту арматурных сталей должны соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

- для арматуры классов A240, A300, Ac300, A400, A600, A800, A1000 – ГОСТ 5781;
- для арматуры классов At500C, At600C – ГОСТ 10884;
- для арматуры класса A500C – по действующим нормативным документам*.

5.4.1 Химический состав термомеханически упрочненной арматуры класса A600C, применяемой в сварных соединениях по настоящему стандарту, должен соответствовать марке стали 20Г2СФБА.

5.5 Холоднодеформированная арматура должна удовлетворять требованиям:

- класса B500C – действующим нормативным документам*;
- класса Вр-1 – ГОСТ 6727.

5.6 Термомеханически упрочненная арматура немерной длины классов At600, At600K, At800, At800K, At1000 и At1000K, равно как и отходы данной арматуры, могут быть использованы в сварных арматурных изделиях и закладных деталях железобетонных конструкций. При этом арматура должна применяться в качестве арматуры класса A400 без пересчета сечения.

Арматура класса A600C допускается к применению в качестве анкеров закладных деталей как арматура класса A500C без пересчета сечения.

5.7 Конструкции крестообразных соединений арматуры, их размеры до и после сварки должны соответствовать приведенным на рисунке 1 и в таблицах 2–3.




Рисунок 1 – Крестообразное соединение, выполненное контактной точечной сваркой

5.8 Отношения диаметров стержней следует принимать для соединений типа K1 – от 0,25 до 1,00, типа K3 – от 0,50 до 1,00.

5.9 Для соединений типа K1 величину осадки (см. рисунок 1) определяют по формуле

$$h = \Sigma d_i - (a + b);$$

где: a – суммарная толщина стержней после сварки в месте пересечения, мм;

b – суммарная величина вмятин ($b' + b''$), мм.

Величины относительных осадок h/d_i , для соединений типа K1 должны соответствовать приведенным в таблице 2.

5.10 Конструкции стыковых соединений арматуры, их размеры до и после сварки должны соответствовать приведенным в табл. 4–10.

5.11 Конструкции нахлесточных соединений арматуры, их размеры до и после сварки должны соответствовать приведенным в таблицах 11–13.

5.12 Конструкции тавровых соединений арматуры с плоскими элементами закладных изделий, их размеры до и после сварки должны соответствовать приведенным в таблицах 14–17.

5.13 Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений из листового и фасонного металлокраната, используемых для соединения плоских элементов закладных деталей при монтаже железобетонных конструкций, должны удовлетворять требованиям ГОСТ 5264, ГОСТ 8713 и ГОСТ 14771.

5.14. Для соединений, приведенных в таблицах 7–8, в качестве материала скоб-накладок следует применять листовую сталь класса С235–С255 по ГОСТ 27772.

* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 52544.

Таблица 2 — Конструкции крестообразных соединений арматуры К1–Кт

Обозначение типа соединения, способа сварки	Соединение арматуры	Величина $h/d_{\text{н}}$, обеспечивающая прочность не менее требуемой ГОСТ 10922 для соединений с отношением диаметров $d_{\text{н}}/d_{\text{н}}$			Минимальная величина $h/d_{\text{н}}$, обеспечивающая ненормированную прочность	α_1																																																														
		до сварки	после сварки	Класс арматуры	$d_{\text{н}}$, мм																																																															
К1–Кт			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Br-1 (B500)</th> <th>3–12</th> <th>0,35–0,50</th> <th>0,28–0,45</th> <th>0,24–0,40</th> <th>0,22–0,35</th> <th>0,17</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B500C 4–12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A240 5,5–40</td> <td>0,25–0,50</td> <td>0,21–0,45</td> <td>0,18–0,40</td> <td>0,16–0,35</td> <td>0,12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ac300 10–32</td> <td>0,33–0,60</td> <td>0,28–0,50</td> <td>0,24–0,46</td> <td>0,22–0,42</td> <td>0,17</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A400 6–40</td> <td>0,40–0,80</td> <td>0,35–0,70</td> <td>0,30–0,62</td> <td>0,28–0,55</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A1500C 6–32</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A1600C 10–32</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A500C 6–40</td> <td>0,40–0,60</td> <td>0,35–0,50</td> <td>0,30–0,46</td> <td>0,28–0,42</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A600C 10–40</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Br-1 (B500)	3–12	0,35–0,50	0,28–0,45	0,24–0,40	0,22–0,35	0,17	B500C 4–12							A240 5,5–40	0,25–0,50	0,21–0,45	0,18–0,40	0,16–0,35	0,12		Ac300 10–32	0,33–0,60	0,28–0,50	0,24–0,46	0,22–0,42	0,17		A400 6–40	0,40–0,80	0,35–0,70	0,30–0,62	0,28–0,55			A1500C 6–32							A1600C 10–32							A500C 6–40	0,40–0,60	0,35–0,50	0,30–0,46	0,28–0,42			A600C 10–40							30–90	
Br-1 (B500)	3–12	0,35–0,50	0,28–0,45	0,24–0,40	0,22–0,35	0,17																																																														
B500C 4–12																																																																				
A240 5,5–40	0,25–0,50	0,21–0,45	0,18–0,40	0,16–0,35	0,12																																																															
Ac300 10–32	0,33–0,60	0,28–0,50	0,24–0,46	0,22–0,42	0,17																																																															
A400 6–40	0,40–0,80	0,35–0,70	0,30–0,62	0,28–0,55																																																																
A1500C 6–32																																																																				
A1600C 10–32																																																																				
A500C 6–40	0,40–0,60	0,35–0,50	0,30–0,46	0,28–0,42																																																																
A600C 10–40																																																																				

Приимечание — Величины $d_{\text{н}}/d_{\text{н}}$, не совпадающие с приведенными, следует округлять до ближайшей величины, указанной в таблице.

Таблица 3 – Конструкции крестообразных соединений арматуры К3–Рп и К3–Мн

Обозначение типа соединения, спосо-ба сварки	Соединение арматуры		Класс арматуры	Марка стали	d_i ; d_{ii} , мм	l , мм	b , мм
	до сварки	после сварки					
K3–Рп, K3–Мн			A240 A300 A400 АТ500С АТ600С A500С A600С	10ГТ 25Г2С – – – – 20Г2ФБА	10–40 10–32 10–28 – – – 10–40	$\geq 0,5d_{ii}$, но не менее 8	$\geq 0,35d_{ii}$, но не менее 6

Причина:

1. Значение временного сопротивления срезу в соединениях К3–Рп и К3–Мн не нормируется. При необходимости выполнить соединения с нормируемой прочностью, размеры « a » и « b » уточняются опытным путем по результатам испытаний на срез (согласно ГОСТ 10922) и оформляются в соответствии с п.5.2.
2. При механизированной сварке соединений типа К3–Мн допускается применение арматуры диаметром (d_i) 6 и 8 мм, а также снижение величины отношения диаметров свариваемых стержней до 0,33. Применение данных положений допускается при повышенных требованиях к приемке сварных соединений и обязательном выполнении требований п.5.2.

Таблица 4 – Конструкция стыкового соединения арматуры С1–Ко

Обозначение типа соедине-ния, спосо-ба сварки	Соединение арматуры		Класс арматуры	d_i , мм	D , мм	d_{ii}/d_i	$\alpha \pm 10\%$
	до сварки	после сварки					
C1–Ко			A240, Ас300, A400 A600, А800 А1000 АТ500С АТ600С A500С A600С B500С	10–40 10–32 10–22 10–32 10–32 10–40 10–40 10–12	$\geq 1,2d_i$	0,85–1,0	90

Таблица 5 – Конструкции стыковых соединений арматуры С5-Мф и С7-Рв

Обозначение типа соединения, способа сварки	Соединение арматуры		Класс арматуры	$d_{\text{н}}$, мм	$d'_{\text{н}}/d_{\text{н}}$	l_1 , мм	l_2 , мм	α , $\pm 10^\circ$	β , $+$	l , мм	h_1 , мм	h_2 , мм
	до сварки	после сварки										
С5-Мф, С7-Рв			A240, A300, A400	20–40	0,5–1,0	12–20 12–16	5–12	90	10–15	≤ 1,5d _n ≤ 1,2d _n	≤ 0,15d _n ≤ 0,05d _n	≤ 0,05d _n

Причина:

1 Размеры в знаменателе относятся к соединению С7-Рв.

2 При отношении $d'_{\text{н}}/d_{\text{н}} < 1$ линейные размеры относятся к стержню большого диаметра.

Таблица 6 – Конструкции стыковых соединений арматуры С8-Мф и С10-Рв

Обозначение типа соединения, способа сварки	Соединение арматуры		Класс арматуры	$d_{\text{н}}$, мм	$d'_{\text{н}}/d_{\text{н}}$	l_1 , мм	l_2 , мм	z , мм	α , $\pm 10^\circ$	β , $+$	l , мм	h_1 , мм	h_2 , мм
	до сварки	после сварки											
С8-Мф, С10-Рв			A240, A300, A400	20–40	0,5–1,0	3–10 5–15	8–20	90	10–15	≤ 0,15d _n	20–25	≤ 0,15d _n	≤ 0,05d _n

Причина:

1 При однозначительной сварке разделку стержней со скосами нижнего стержня производить не следует.

2 Разделку с обратным способом нижнего стержня применять при сварке стержнем С10-Рв.

3 Размеры в знаменателе относятся к соединению С10-Рв.

4 При отношении $d'_{\text{н}}/d_{\text{н}} < 1$ линейные размеры относятся к стержню большого диаметра.

Таблица 7 — Конструкции стыковых соединений арматуры С14—Мп и С15—Рс

Обозначение типа соединения, способа сварки	Соединение арматуры		$d_{n, \text{мм}}$	$d'_{n, \text{мм}}$	$\beta, ^\circ$	$h_r = l_r, \text{мм}$	$b, \text{мм}$	$H, \text{мм}$	$h_t, \text{мм}$
	до сварки	после сварки							
C14—Мп, C15—Рс			A240 A300 A400 A500 A500C A600C	20—40 20—32 20—40	0,5—1,0 0,35—0,40 0,35—0,40	8—10 N $\frac{1}{4} Dh + l_r$ N $\frac{1}{4} Dh + l_r$	$\leq 1,2d_r + s$ $\leq 0,05d_r$	$\leq 1,2d_r + s$ $\leq 0,05d_r$	



Примечание — Для $d_n = 20 \text{--} 25 \text{ мм}$, $s = 6 \text{ мм}$, для $d_n = 28 \text{ -- } 40 \text{ мм}$, $s = 8 \text{ мм}$.

Таблица 8 — Конструкции стыковых соединений арматуры С17—Мп и С19—Рм

Обозначение типа соединения, способа сварки	Соединение арматуры		$d_{n, \text{мм}}$	$d'_{n, \text{мм}}$	$\beta, ^\circ$	$z, \text{мм}$	$h_r = l_r, \text{мм}$	$b, \text{мм}$	$H, \text{мм}$	$h_t, \text{мм}$
	до сварки	после сварки								
C17—Мп, C19—Рм			A240 A300 A400 A500 A500C A600C	20—40 0,5—1,0 20—32 6—8 90	$\geq 3d_r + l_r$ $\leq 0,15d_r$ $\geq 4d_r + l_r$ $\leq 0,15d_r$	$\leq 1,2d_r + s$ $\leq 0,05d_r$				

Примечание — Для $d_n = 20 \text{ -- } 25 \text{ мм}$, $s = 6 \text{ мм}$, для $d_n = 28 \text{ -- } 40 \text{ мм}$, $s = 8 \text{ мм}$.

Таблица 9 – Конструкции стыковых соединений арматуры С21-Рн и С21-Мн

Обозначение типа соединения способа сварки	Соединение арматуры		Класс арматуры	$d_{\text{н}}$ мм	$l_{\text{н}} = l_{\text{f}}$ мм	l_{t} мм	l_{i} мм	
	до сварки	после сварки						
C21-Рн C21-Мн								
			A240 A300 A400 A600 A800 A1000 A1500С A1600С A500С A600С B500С	10–40 10–40 10–40 10–32 10–32 10–22 10–32 10–40 10–40 10–12	$\geq 6d_{\text{n}}$ $\geq 8d_{\text{n}}$ $\geq 10d_{\text{n}}$ $\geq 8d_{\text{n}}$ $\geq 10d_{\text{n}}$ $\geq 8d_{\text{n}}$ $\geq 10d_{\text{n}}$ $\geq 10d_{\text{n}}$ $\geq 8d_{\text{n}}$			
			$\geq 0,25d_{\text{n}}, \text{HO} > 4$		$\geq 0,5d_{\text{n}}, \text{HO} < 8$		$\geq 0,5d_{\text{n}}, \text{HO} < 10$	

П р и м е ч а н и я :

- Соединения арматуры классов А600, А800, А1000 следует выполнять со смещенными накладками, накладывая швы в шахматном порядке.
- Допускаются двусторонние швы длиной 40, для соединений арматуры классов А240, А300, А400.
- Для арматуры диаметром 25–40 мм допускается взамен накладок из арматуры применять усиленные скобы-накладки по типу приведенных в таблицах 7–8, для классов А400 и А500С – длиной не менее 8d_н, для класса А600С – длиной не менее 6d_н. Внутренний размер скоб-накладок должен быть не менее 2d_н, при этом минимальная площадь поперечного сечения скобы определяется по формуле

$$F_{\text{min}} = \frac{1,25 \cdot F_{\text{s}}^{\text{H}} \cdot \sigma_{0,2}^{\text{H}}}{\sigma_{0,4}^{\text{H}}},$$

где: F_{min} – минимальная площадь поперечного сечения скобы-накладки, F_{s}^{H} – номинальная площадь поперечного сечения соединяемой арматуры;
 $\sigma_{0,2}^{\text{H}}$ и $\sigma_{0,4}^{\text{H}}$ – нормируемое стандартами временного сопротивление соответственно арматуры и скобы-накладки.

Таблица 10 — Конструкции стыковых соединений арматуры С23-Рэ и С23-Мэ

Обозначение типа соединения, способа сварки	Соединение арматуры		Класс арматуры	$d_{n\prime}$, мм	$l = l_{\text{н}}$, мм	b , мм	h , мм
	до сварки	после сварки					
С23-Рэ С23-Мэ			A240 A300 A400 A500C A600C B500C	10–25 10–18 10–18 10–25 10–25 10–12	$\geq 6d_n$ $\geq 8d_n$ $\geq 10d_n$ $\geq 8d_n$ $\geq 10d_n$ $\geq 8d_n$	$\geq 0,5d_n$, $h \geq 8$	$\geq 0,25d_n$, $h \geq 4$

Приимечания:
 1 Допускается применение соединений стержней при любом сочетании их диаметров в пределах указанных в таблице, при этом размеры l , b и h в соединении стержней принимаются по меньшему диаметру.
 2 Допускаются двухсторонние цепи длиной $4d_n$ для соединений арматуры классов А240 и Ас300.

Таблица 11 — Конструкции нахлесточных соединений арматуры Н1-Рш и Н1-Мш

Обозначение типа соединения, способа сварки	Соединение арматуры с пластиной		Класс арматуры	$d_{n\prime}$, мм	S_i , мм	$l = l_{\text{н}}$, мм	b , мм	h , мм
	до сварки	после сварки						
Н1-Рш Н1-Мш			A240 A300, Ас300 A400 A600 A800 A1000 A1500C A1600C A500C A600C B500C	10–32 10–32 10–32 10–32 10–32 10–22 10–32 10–32 10–32 10–32 10–12	$\geq 0,3d_n$, $h \geq 4$	$\geq 3d_n$	$\geq 4d_n$	$\geq 5d_n$
							$\geq 4d_n$	$\geq 5d_n$

Таблица 12 – Конструкция нахлесточного соединения арматуры Н2–Кр





Обозначение типа соединения, способа сварки	Соединение арматуры с пластиной		Класс арматуры	d_{in} , мм	R_i , мм	k_i , мм	η_i , мм	m_i , мм	k_1 , мм	S_i , мм	$\alpha \pm 3^\circ$
	до сварки	после сварки									
Н2–Кр	 	 	A240 A300, Ac300 A400 Aт500С A500С A600С B500С	6–16 10–16	$\geq 1.4d_i$ $\geq 1.8d_i$	$\geq 1.6d_i$ $\geq 0.4d_i$	$\geq 2.0d_i$	$\geq 1.8d_i$	$\geq 1.6d_i$	$\geq 0.3d_i$	90

Таблица 13 – Конструкция нахлесточного соединения арматуры Н3–Кр





Обозначение типа соединения, способа сварки	Соединение арматуры с пластиной		Класс арматуры	d_{in} , мм	R_i , мм	k_i , мм	η_i , мм	m_i , мм	k_1 , мм	S_i , мм	$\alpha \pm 3^\circ$
	до сварки	после сварки									
Н3–Кр	 	 	A240 A300, Ac300 A400 Aт500С A500С A600С B500С	6–16 12–16	$\geq 1.4d_i$ $\geq 1.6d_i$	$\geq 1.8d_i$ $\geq 0.4d_i$	$\geq 2.0d_i$	$\geq 1.8d_i$	$\geq 1.6d_i$	$\geq 0.3d_i$	90

Таблица 14 – Конструкция таврового соединения арматуры Т1-МФ

Обозначение типа соединения, способа сварки	Соединение арматуры с пластиной		Класс арматуры	d_t , мм	S_t , мм	D_t , мм	g_t , мм	β_t	s/d_t	α_t
	до сварки	после сварки								
T1-МФ			A240 A300, Ac300 A400 A500C B500C	8–40 10–25 8–25 10–18 8–25 28–40 8–12	≥ 4 28–40 ≥ 6 (1,5–2,5)d_t 3–10 ≥ 15 3–10 ≥ 4				≥ 0,50 ≥ 0,55 ≥ 0,70 ≥ 0,65 ≤ 15 ≥ 0,75 ≥ 0,65 ≥ 0,65 ≥ 0,75 ≥ 0,65	85–90

Таблица 15 – Конструкция таврового соединения арматуры Т2-РФ

Обозначение типа соединения, способа сварки	Соединение арматуры с пластиной		Класс арматуры	d_t , мм	S_t , мм	D_t , мм	g_t , мм	β_t	s/d_t	α_t
	до сварки	после сварки								
T2-РФ			A240 A300, Ac300 A400 A500C B500C	8–40 10–25 8–25 10–14 8–12	≥ 4 ≥ 6 (1,5–2,5)d_t 3–10 ≥ 4				≥ 0,50 ≥ 0,60	85–90

Таблица 16 – Конструкция таврового соединения арматуры Т11-Мз

Обозначение типа соединения, способа сварки	Соединение арматуры с пластиной		Класс арматуры	d_{II} , мм	s , мм	d_0 , мм	D_0 , мм	s/d_0	h_1 , мм	h_2 , мм	D , мм
	до сварки	после сварки									
Т11-Мз			A240, A300, Ac300, A400, At500C, A500C, A600C	12, 14, 16, 18, 20	≥ 8 , $\geq d_0 + 2$, ≥ 10 , ≥ 10	$\geq d_0 + 2$, ≥ 10	$\geq 0,5$	0–1	4–5	22–26, 26–30, 28–32	22–26, 26–30, 28–32

Примечания:

1 Арматура класса At500C может применяться диаметром до 18 мм.

2 Для арматуры классов A400, At500C, A500C и A600C значение $s/d_0 \geq 0,55$.

3 Применяется закладные детали из стали A600C следует руководствоваться указаниями п.5.6.

Таблица 17 – Конструкция таврового соединения арматуры Т12-Рз

Обозначение типа соединения, способа сварки	Соединение арматуры с пластиной		Класс арматуры	d_0 , мм	s , мм	d_{II} , мм	Z , мм, при	$s = 6–7$	$s = 8–26$	α , $\pm 5^\circ$	h_1 , мм	h_2 , при $d_{\text{II}} \geq 12$ $+1$, мм
	до сварки	после сварки										
Т12-Рз			A240, Ac300, A400, At500C, A500C, A600C, B500C	8–40, 10–40, 8–40, 8–18, 10–40, 8–12	≥ 6 , ≥ 8 , ≥ 6 , ≥ 8 , ≥ 8 , ≥ 6	≥ 6 , ≥ 8 , ≥ 8 , ≥ 8 , ≥ 8 , ≥ 6	$\geq 0,50$, $\geq 0,65$	$\geq 0,50$, $\geq 0,65$	$\geq 0,75$	≥ 2	4	

Примечания:

1 При $d_{\text{II}} \leq 12$ мм допускается выполнять соединения без подварочного шва.

2 Применяются закладные детали с анкерами из стали класса A600C, следует руководствоваться указаниями п.5.6.

Приложение А
(справочное)

Оценка эксплуатационных качеств сварных соединений

Комплексная оценка в баллах эксплуатационных качеств сварных соединений (прочность, пластичность, ударная вязкость, металлографические факторы и др.) в зависимости от типа соединения и способа сварки, марки стали и диаметра арматуры, а также температуры эксплуатации (изготовления) при статических нагрузках приведена в таблице А.1. При оценке эксплуатационных качеств при многократно повторяемых нагрузках значения баллов следует ориентировочно снижать на один по сравнению с принятymi значениями при статических нагрузках. При этом дополнительно следует пользоваться нормативными документами на проектирование железобетонных конструкций зданий и сооружений различного назначения.

Баллы для сварных соединений арматуры назначены из условия соблюдения регламентированной технологии изготовления арматурных и закладных изделий.

Для сварных соединений горячекатаной и термомеханически упрочненной стали классов A400, At500C, At600C, A500C, A600C, A600, A800 и A1000:

Балл 5 – гарантирует равнопрочность сварного соединения исходному металлу и пластичное разрушение;

Балл 4 – сварное соединение удовлетворяет требованиям ГОСТ 5781, ГОСТ 10884 и ГОСТ Р 52544-2006, предъявляемым к стали в исходном состоянии;

Балл 3 – сварное соединение удовлетворяет требованиям ГОСТ 10922, предъявляемым к сварным соединениям.

Таблица А.1 – Оценка эксплуатационных качеств сварных соединений при статической нагрузке

Арматурная сталь, класс, марка, диаметр, мм									
С		Ac300			A400			A500С	
10ГТ		35ГС			25Г2С			A1000	
До 32		До 18	До 28	До 40	До 18	До 28	До 40	До 22	До 32
К1-К7		Выше 0			5	5	4	5	5
С1-К6	До	До 30			4	5	4	НД	НД
	До	Минус 30			5	3	4	4	5
К3-Рп	До	Минус 40			НД	НД	3	4	4
	До	Минус 55			НД	НД	3	4	4
К3-Мп		Выше 0			3	НД	НД	4	5
С1-К6	До	К3-Рп			НД	НД	НД	НД	НД
	До	Минус 30			5	4	4	3	4
С1-К6	До	Минус 40			4	3	3	3	3
	До	Минус 55			НД	НД	НД	НД	НД

Приложение к таблице А.1

Арматурные стали, классы, марки, диаметры, мм									
О. Temperaturp- arbeiterstahl соответствующие стандартам		A400		A600, A800		A1000		A500C	
10ГГ		35ГС		25Г2С		20ХГ2Ц 20ХГ2Т 23Х2Г2Т		A7500C A7600C	
До 32		До 18		До 40		До 40		До 32	
Выше 0		5		4		5		До 22	
С5-Мф С7-Рв С8-Мф С10-Рв	До минус 30	4		3		ТН		НД	
	До минус 40	3		3		3		НД	
Выше 0		НД		3		3		НД	
С14-Мп С15-Рс С17-Мп С19-Рм	До минус 30	5		3		ТН		НД	
	До минус 40	3		3		3		НД	
Выше 0		НД		3		3		НД	
С21-Рн С21-Мн	До минус 30	5		4		5		5	
	До минус 40	4		3		3		4	
Выше 0		НД		3		3		3	
С21-Рн С21-Мн	До минус 55	5		4		4		4	
	До минус 55	НД		3		3		3	
НД									

Арматурные стали, классы, марки, диаметры, мм

НД

Продолжение таблицы А.1

		Арматурные стали, классы, марки, диаметры, мм																						
		A400				A600, A800				A1000				A500С				A600С						
		35ГС		25Г2С		20ХГ2Ц 20ХГ2С 23ХГ2Т		22ХГ2С		Ат500С		Ат600С		Ат32		До 22		До 20		До 20		До 32		
		До 32	До 18	До 28	До 40	До 18	До 28	До 40	До 40	До 32	До 22	До 32	До 32	До 20	До 20	До 40	До 40	До 20	До 20	До 32	До 32	До 40	До 40	
Однотерпятин сочленяющаяся сталь (однотерпятин скрученная) C23-Рз C23-Мз Минус 30 Минус 40 Минус 55		Выше 0	5	4	НД	5	НД	4	НД	3	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД
		До Минус 30	4	3	НД	4	НД	3	НД	3	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД
		До Минус 40	4	3	НД	3	НД	4	НД	3	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД
		До Минус 55	4	3	НД	3	НД	3	НД	3	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД
Н1-Ри Н1-Мш Минус 40 Минус 55		Выше 0	5	4	3	5	4	4	3	3	3	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД
		До Минус 30	5	4	3	5	4	4	3	3	3	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД
		До Минус 40	4	3	4	4	3	3	3	3	3	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД
		До Минус 55	4	3	НД	3	НД	3	НД	3	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД
Н3-Кр Н3-Кр Минус 30 Минус 40 Минус 55		Выше 0	5	4	НД	5	НД	4	НД	4	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД
		До Минус 30	5	4	НД	4	НД	4	НД	4	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД
		До Минус 40	4	3	НД	3	НД	3	НД	3	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД
		До Минус 55	4	3	НД	3	НД	3	НД	3	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД

* — диаметром до 25 мм (включительно).

Окончание таблицы А.1

		Арматурная сталь, класс, марка, диаметр, мм																
		A400					A600, A800					A1000						
		25Г2С					20ХГ2Ц 20ХГ2Т 23Х212Т					A1500С						
		До 32		До 18	До 28	До 40	До 18	До 28	До 40	До 32	До 22	До 32	До 20	До 32	До 40	До 20	До 32	До 40
Temperaturtyp (nach DIN-Normen), Durchmesser Gesamtbreite		A400		A400		A400		A400		A400		A400		A400		A400		
T1-Мф T2-РФ	До 5	Выше 0		4		3		5		4		3		НД		НД		
	До 30	НД		3		НД		4		НД		НД		НД		НД		
T1-Мф T2-РФ	До 40	Минус 55		НД		НД		НД		НД		НД		НД		НД		
	До 55	Выше 0		4		5		5		НД		НД		НД		НД		
T1-Мф T2-РФ	До 30	Минус 30		5		4		4		НД		НД		НД		НД		
	До 40	Минус 40		3		НД		3		НД		НД		НД		НД		
T1-Мф T2-РФ	До 50	Минус 50		НД		НД		НД		НД		НД		НД		НД		
	До 55	Минус 55		НД		НД		НД		НД		НД		НД		НД		

П р и м е ч а н и я :

1 Эксплуатационные качества всех типов сварных соединений арматуры класса А240 марок С-3сп и С-3пс следует оценивать так же, как арматуры класса Ас300 на ролике 10ГТ, а класса А240 марок С-3пс при температуре минус 30 °С и минус 40 °С, на один бал ниже.

2 Эксплуатационные качества крестообразных соединений проволочной арматуры класса Вр-1 приложением А не регламентируются в связи с отсутствием требований к химическому составу стали. Требования к качеству таких соединений приведены в ГОСТ 10922.

3 Арматура класса А300 марки 10 ГТ и класса Ас300 марки 10 ГТ может применяться до температуры минус 70 °С включительно.

4 Буквы НД и ТН соответствуют, что соединениям не допускаются или соединения температурой не выполнимы.

УДК 621.791.052.006.354

МКС 91.080.40

Ключевые слова: сварные соединения, арматура, закладные изделия, железобетонные конструкции, способы сварки, конструкции, размеры

Подписано в печать 02.02.2015. Формат 60x84¹/₈.
Усл. печ. л. 2,79. Тираж 38 экз. Зак. 259.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru