

Изменение № 5 ГОСТ 1415—78 Ферросилиций. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартом от 05.03.90 № 341

Дата введения 01.08.90

Пункт 1.1а Таблицу 1 после марки ФС25 дополнить маркой — ФС25У0,8

Марка	Массовая доля, %								
	кремния	угле- рода	серы	фосфора	алю- миния	мар- ганца	хрома	титана	каль- ция
не более									
ФС25У0,8	23—27	0,8	0,02	0,06	1,0	0,9	1,0	—	—

(Продолжение см с. 62)

(Продолжение изменения к ГОСТ 1415—78)

Пункты 1.2, 1.5. Четвертый абзац после марки ФС25 дополнить маркой: ФС25У0,8.

Пункт 2.1. Двенадцатый абзац после марки ФС25 дополнить маркой: ФС25У0,8.

Пункт 3.2. Заменить ссылку: ГОСТ 13230.1-81 — ГОСТ 13230.9-81 на ГОСТ 13230.1-81, ГОСТ 13230.4-81 — ГОСТ 13230.9-81, ГОСТ 27041—86, ГОСТ 27069—86.

(ИУС № 6 1990 г.)