

Изменение № 3 ГОСТ 398—81 Бандажи из углеродистой стали для подвижного состава железных дорог и метрополитена. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.09.88 № 3351

Дата введения 01.02.89

Пункт 1.5. Таблицу 2 изложить в новой редакции:

Таблица 2

Марка стали бандажа	Временное сопротивление разрыву, Н/мм ² (кгс/мм ²)	Относительное удлинение, %	Относительное сужение, %	Твердость, Н (НВ)	Ударная вязкость при 20° С, МДж/м ² (кгс·м/см ²)
1	860—1060 (88—108)	12,0	18,0	2430 (248)	0,3 (3,0)
2	930—1110 (95—113)	10,0	14,0	2640 (269)	0,25 (2,5)

Пункт 3.2. Заменить ссылки: ГОСТ 22536.0—77 на ГОСТ 22536.0—87, ГОСТ 22536.5—77 на ГОСТ 22536.5—87.

Пункт 3.5. Заменить слова: «испытаний образцов» на «испытаний трех образцов».

(ИУС № 1 1989 г.)