

Изменение № 1 ГОСТ 8010—87 Угли Кавказа для слоевого сжигания. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.08.88 № 3055

Дата введения 01.01.90

Пункт 1.1 изложить в новой редакции: «1.1. Для слоевого сжигания и коммунальных нужд предназначены угли марок Д, ДГ, Г, Ж и К по ГОСТ 25543—88 в соответствии с номенклатурой, приведенной в приложении 2, с размерами кусков по ГОСТ 19242—73».

Пункт 2.1. Таблицу вложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 49)

Наименование продукции	Марка	Размер кусков, мм	Показатели качества		
			Зольность A^d , %, не более	Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии топлива W_t^g , %, не более	Массовая доля кусков размером менее нижнего предела в классе крупности, %, не более
1. Угли для топок со слоевым сжиганием: обогащенные рассортированные угли промпродукт	ДГ, Г	25—100	33,5	10,5	12,0
	Д	25—100	39,0	11,0	12,0
	ДГ, Г	13—25	33,0	10,5	12,0
2. Угли топок с факельно-слоевым сжиганием: обогащенные угли промпродукт	Д	0—25	42,0	14,0	—
	ДГ, Г	0—13	35,0	16,0	—
	Ж, К	0—80	42,0	13,0	—

(Продолжение см. с. 50)

(Продолжение изменений к ГОСТ 8010—87)

Пункт 4.2. Заменить ссылку: СТ СЭВ 751—77 на ГОСТ 27314—87.

Раздел 5 дополнить пунктом — 5.2.3: «5.2.3. Складирование рассортированных углей должно производиться без послыного уплотнения».

Приложение 3. Графа «Марка». Заменить обозначение: Г на ДГ, Г (2 раза); ГСШ на ДГ, Г.

(ИУС № 12 1988 г.)