

Группы М68

Изменение № 4 ГОСТ 9236—74 Нитроискожа-Т. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12.07.88 № 2660

Дата введения 01.01.89

Вводная часть. Первый абзац. Исключить слова: «для жестких покрытий мебели и обивки жестких сидений в тракторной промышленности».

Пункт 1.1. Первый абзац изложить в новой редакции:

«Нитроискожу-Т в зависимости от назначения подразделяют на марки:

Ф-1, Ф-2 — фуражечная специальная (по Госзаказу);

Ф — фуражечная для налобников головных уборов;

Г — галантерейная для жестких конструкций».

Пункт 1.4. таблицу изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 256)

(Продолжение изменения к ГОСТ 9236—74)

Наименование показателя	Норма для марок			
	Ф-1	Ф-2	Ф	Г
1. Ширина ,см	108±2	108±2	88±2	73±2
	113±2	113±2	93±2	78±2
	118±2	118±2		83±2
	123±2	123±2		88±2
				93±2
			98±2	
2. Масса 1 м ² , г	450±40	490±40	330±33	290±30
3. Разрывная нагрузка, Н, не менее				
в продольном направлении	310	340	200	160
в поперечном направлении	320	320	130	140

(Продолжение см. с. 257)

Наименование показателя	Норма для марок			
	Ф-1	Ф-2	Ф	Г
4. Удлинение при разрыве, %				
в продольном направлении	12±4	8±3	7±3	8±4
в поперечном направлении	27±5	25±10	25±10	25±10
5. Эластичность	Трещины не допускаются			
6. Устойчивость окраски покрытия к мокрому трению, баллы, не менее	4	4	4	4
7. Липкость	Отсутствует			

примечание 1. Заменить обозначение: О-2 на Ф-2.

Пункт 1.7 изложить в новой редакции: «1.7. Нитрокожа должна выпускаться в рулонах.

(Продолжение см. с. 258)

(Продолжение изменения к ГОСТ 9236—74)

Размеры нитроискожи по ГОСТ 25934—83 со следующим дополнением: количество отрезков на условную длину нитроискожи 20 м должно быть не более трех;

наименьшая длина отреза должна быть не менее 1 м».

Пункт 1.8 исключить.

Стандарт дополнить разделом — 1а:

«1а. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1а.1. Требования безопасности — по ГОСТ 11107—85 со следующим дополнением:

при горении нитроискожи-Т выделяются следующие вещества: оксид углерода, диоксид углерода, оксид азота, диоксид азота, аммиак».

Пункт 2.1 изложить в новой редакции:

«2.1. Правила приемки — по ГОСТ 25451—82».

Пункты 2.2—2.5 исключить.

Пункт 3.6 исключить.

Пункт 3.7 изложить в новой редакции: «3.7. Устойчивость окраски покрытия к мокрому трению определяют по ГОСТ 9733.27—83, при этом трущий стержень должен быть изготовлен из корковой пробки. Оценка по шкале серых эталонное по ГОСТ 9733.0—83».

Пункт 4.1.1. Первый абзац. Исключить слова: «Галантерейную и фуражечную»;

второй абзац исключить.

Приложение. Исключить марку О с артикулом применяемых тканей; заменить марки: О-1 на Ф-1; О-2 на Ф-2; Г-1 на Г.

(ИУС № 11 1988 г.).