

**Изменение № 2 ГОСТ 1274—76 Отходы потребления шерстяных и полушерстяных материалов сортированные. Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 27.09.91 № 1511**

**Дата введения 01.02.92**

Вводную часть дополнить абзацем: «Требования стандарта являются обязательными».

Пункт 1.1. Таблицу изложить в новой редакции (*см. с. 130*).

Пункты 1.10, 2.1, 2.2 изложить в новой редакции: «1.10. Допускаемая фактическая влажность для отходов потребления всех наименований (тряпья) не должна превышать 20 %.

2.1. Приемку тряпья по количеству и качеству проводят по ГОСТ 5551—82.

2.2. При влажности выше допустимой фактической производят скидку с кондиционной массы партии тряпья в размере 3 % за каждый лишний процент влаги».

Пункт 3.3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 215—73 на ГОСТ 28498—90.

*(Продолжение см. с. 130)*

Условное обозначение отходов потребления (тряпья)	Наименование отходов потребления (тряпья)	Характеристика отходов потребления (тряпья)		Массовая доля шерстяного волокна, %	Нормированная влажность, %	Содержание пыли, %, не более	Цвет	Код ОКП
		по способу выработки	по толщине					
40	Тряпье изделий из тканей, выработанных из смеси шерстяного волокна с другими волокнами	Камвольное, суконное	Тонкое, полутонкое, грубое	Св. 30	15	5,0	Черный, коричневый, синий, зеленый, красный, серый, светлый, пестрый	81 8923 2604
42	Тряпье трикотажных изделий	Трикотажное, вязаное	То же	Св. 80	17	5,0	То же	81 8923 2303
44	Тряпье технических тканей	Суконное	Грубее	Св. 60	16	5,0	Темный, светлый	81 8923 2801
45	Тряпье серошинельное	То же	То же	Св. 60	16	5,0	Серый	81 8923 2803
49	Тряпье трикотажных изделий, выработанных из полшерстяной пряжи или шерстяной, скрученной с пряжей других волокон	Трикотажное	Тонкое, полутонкое	Св. 30	15	5,0	Черный, коричневый, синий, зеленый, красный, серый, светлый, пестрый	81 8923 2301

Условное обозначение отходов потребления (тряпья)	Наименование отходов потребления (тряпья)	Характеристика отходов потребления (тряпья)		Массовая доля шерстяного волокна, %	Нормированная влажность, %	Содержание пыли, %, не более	Цвет	Код ОКП
		по способу выработки	по толщине					
51	Тряпье изделий из тканей, нетканых материалов, ковровых и одеяльных изделий, выработанных из смеси шерстяного волокна или из нешерстяной пряжи по основе или утку	Камвольное, суконное и нетканое	Тонкое, полутонкое и грубое	Не менее 30	15	5,0	Черный, коричневый, синий, зеленый, красный, серый, светлый, пестрый	81 8923 2603
52	Тряпье трикотажных изделий, выработанных из смеси шерстяного волокна с другими волокнами	Трикотажное, вязаное	Тонкое, полутонкое и грубое	Св. 60	16	5,0	То же	81 8923 2302
53	Тряпье-рубцы	Камвольное, суконное, трикотажное	То же	Содержанием не шерстяных волокон	14	5,0	»	81 8923 2602

Примечание. В группе сырья условного обозначения 51 при поставке его картонно-рубероидным заводом наличие ковровых изделий не допускается.

(ИУС № 12 1991 г.)