

Изменение № 2 ГОСТ 5362—78 Полосы латунные. Технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 07.08.86
№ 2364 срок введения установлен

с 01.01.87

Пункт 4.7 изложить в новой редакции: «4.7. Для испытаний на растяжение от каждой отобранной полосы вырезают по одному образцу вдоль направления прокатки. Отбор образцов для испытаний на растяжение проводят по ГОСТ 24047—80.

(Продолжение см. с. 74)

(Продолжение изменения к ГОСТ 5362—78)

Испытание на растяжение полос толщиной не более 3 мм проводят на образцах типа I, шириной 20 мм (b_0) с начальной расчетной длиной $l_0 = 11,3 \sqrt{F_0}$ по ГОСТ 11701—84.

Испытание на растяжение полос толщиной 3 мм и более проводят на образцах типа I, шириной 20 мм с начальной расчетной длиной $l_0 = 11,3 \sqrt{F_0}$ по ГОСТ 1497—84».

(ИУС № 11 1986 г.)