

**Изменение № 1 ГОСТ 8717.0—84 Ступени железобетонные и бетонные. Технические условия**

**Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 15.11.85 № 197 срок введения установлен**

**с 01.01.86**

Вводная часть. Заменить ссылку: СНиП II—28—73 на СНиП 2.03.11—85.

Пункт 2.5 изложить в новой редакции: «2.5. Значение нормируемой отпускной прочности бетона ступеней в процентах от класса бетона по прочности на сжатие следует принимать равным:

*(Продолжение см. с. 182)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 8717.0—84)*

70 — для ступеней из тяжелого или легкого бетона;

100 — для ступеней из плотного силикатного бетона.

При поставке ступеней в холодный период года допускается повышать значение нормируемой отпускной прочности бетона, но не более 85 % класса по прочности на сжатие. Значение нормируемой отпускной прочности бетона следует принимать по проектной документации на конкретное здание или сооружение в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.0—83».

Пункт 2.11. Заменить ссылку: СНиП II—28—73 на СНиП 2.03.11—85.

Пункт 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 8829—77 на ГОСТ 8829—85.

Пункт 4.4. Заменить ссылку: ГОСТ 12730.5—78 на ГОСТ 12730.5—84.

(ИУС № 3 1986 г.)