

Группа А52

Изменение № 3 ГОСТ 22551—77 Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13.10.87 № 3872

Дата введения 01.03.88

Вводная часть. Второй абзац исключить.

Раздел 3 изложить в новой редакции:

«3. Приемка

3.1. Кварцевый песок, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц принимают партиями. Партией считают количество продукции одного месторождения, одной марки, оформленное одним документом о качестве, в котором указывают:

наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

наименование и марку продукции;

номер и дату выдачи документа;

(Продолжение см. с. 64)

(Продолжение изменения к ГОСТ 22551—77)

результаты испытаний;
дату отгрузки;
массу партии;
номер партии;
номер вагона или номера контейнеров;
обозначение настоящего стандарта.

3.2. Для контроля качества продукции, упакованной в мешки, точечные пробы отбирают от 5 % мешков, но не менее чем от пяти мешков.

3.3. При несоответствии результатов испытаний требованиям настоящего стандарта хотя бы по одному из показателей проводят повторное испытание по этим показателям. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию».

Пункт 4.1 изложить в новой редакции (чертеж исключить):

«4.1. Отбор проб для испытаний упакованной продукции производят щупом произвольно из любой точки мешка или контейнера.

(Продолжение см. с. 65)

(Продолжение изменения к ГОСТ 22551—77)

От каждого мешка или контейнера должна быть отобрана одна точечная проба массой не менее 0,1 кг».

Стандарт дополнить пунктом — 4.1а: «4.1а. Отбор проб для испытаний продукции без упаковки производят следующим образом:

от продукции, находящейся на складе, — шупом из восьми разных точек, расположенных на равном расстоянии друг от друга и на расстоянии не менее 0,5 м от края насыпи. Масса точечной пробы должна быть не менее 0,25 кг;

от продукции, загружаемой в транспортные средства, — восемь точечных проб при пересечении струи материала или с ленты конвейера с периодом отбора (t) в минутах, вычисляемым по формуле

$$t = \frac{60 \cdot m}{8 \cdot Q} ,$$

где m — масса партии, т;

Q — производительность потока продукции, т/ч;

Масса точечной пробы должна быть не менее 0,5 кг».

(Продолжение см. с. 66)

(Продолжение изменения к ГОСТ 22551—77)

Пункт 4.2 изложить в новой редакции: «4.2. Масса объединенной пробы, состоящей из точечных проб, должна быть не менее 4 кг. Объединенную пробу тщательно перемешивают и методом квартования сокращают до 2 кг».

Пункт 5.1. Заменить слова: «упаковывают» на «допускается упаковывать».

Пункт 5.2. Последний абзац исключить.

Пункт 5.4. Третий абзац исключить;

четвертый абзац изложить в новой редакции:

«По согласованию изготовителя с потребителем допускается транспортировать обогащенный песок с влажностью более 2 % в открытых транспортных средствах».

Пункт 5.6 дополнить абзацем: «Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 22235—76».

(ИУС № 1 1988 г.)