

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
(ГОССТРОЙ СССР)

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

РАЗДЕЛ 06

АЛЬБОМ 06.04

УСТРОЙСТВО ПОЛОВ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЯХ

Цена 8р.10к.

УСТРОЙСТВО ПОЛОВ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЯХ

6.05.01.24	Устройство бетонного подстилающего слоя под полы в промышленных зданиях	3
6.05.01.25	Устройство бетонного подстилающего слоя под полы в промышленном здании с применением специального самоходного бетоноукладчика на гусеничном ходу	8
6.05.01.26	Устройство цементно-песчаной стяжки в промышленных зданиях	15
6.05.01.27	Устройство чистого бетонного покрытия пола в промышленных зданиях	23
6.05.01.28	Устройство цементно-песчаного покрытия пола в промышленных зданиях	28
6.05.01.29	Устройство покрытия пола из кислотоупорного бетона по бетонному подстилающему слою в промышленном здании	35
6.05.01.30	Устройство металлоцементного покрытия пола на прослойке из цементно-песчаного раствора по готовому подстилающему слою в промышленных зданиях	41
6.05.01.31	Устройство одноцветных мозаичных покрытий пола в промышленных зданиях	46
6.05.01.32	Устройство асфальтобетонного покрытия пола по бетонному подстилающему слою в промышленном здании	54
6.05.01.33	Устройство покрытия пола в промышленных зданиях из жесткой асфальтобетонной смеси с применением асфальтоукладчика Д-150Б	59
6.05.01.34	Устройство наливных полов из цветных покрытий полов в промышленных зданиях	65
6.05.01.35	Устройство монолитных кислотостойких покрытий полов в промышленных зданиях	72
6.05.02.12	Устройство покрытия пола в промышленных зданиях из керамических плиток с применением шаблона	82
6.05.02.13	Устройство пола в промышленных зданиях из керамических плиток с применением кондуктора	90
6.05.02.14	Устройство покрытия пола в промышленных зданиях из карт керамической ковровой мозаики	97
6.05.02.16	Устройство покрытия пола в промышленных зданиях из цементно-песчаных плиток на растворе	103
6.05.02.15	Устройство покрытия пола в промышленных зданиях из керамических кислотостойких плиток на прослойке из битумной или дегтевой мастики	109
6.05.02.17	Устройство покрытия пола в промышленных зданиях из асфальтобетонных плиток по бетонному основанию на прослойке из битумной мастики	115
6.05.02.18	Устройство покрытий пола в промышленных зданиях из кумароновых плиток на битумной мастике по цементной стяжке	121
6.05.03.09	Устройство покрытия пола в промышленных зданиях из чугунных дырчатых плит на цементном растворе	134
6.05.03.10	Устройство покрытия пола в промышленных зданиях из бетонных плиток на прослойке из цементно-песчаного раствора по бетонному основанию	141
6.05.04.05	Устройство покрытия пола в промышленных зданиях из брусчатки по песчаному подстилающему слою	148
6.05.04.06	Устройство покрытия пола из блоков торцевой шашки на песчаной прослойке по бетонному подстилающему слою	152
6.05.04.07	Устройство покрытия пола в промышленных зданиях из клинкерного кирпича по песчаному подстилающему слою	161
6.05.04.08	Устройство покрытий пола в промышленном здании из обыкновенного кирпича "в елку"	167
6.05.04.09	Устройство полов из гранитных плит размером 600х600х40мм на прослойке из цементно-песчаного раствора в промышленных зданиях	174
6.05.04.10	Устройство полов из гранитных плит размером 400х400х40 мм на прослойке из цементно-песчаного раствора в промышленных зданиях	180
6.05.04.11	Устройство покрытия пола из мраморных плит размером 500х500х25 мм на прослойке из цементно-песчаного раствора в промышленных зданиях	186
6.05.04.12	Устройство покрытия пола из мраморных плит размером 400х400х25 мм на прослойке из цементно-песчаного раствора	192
6.05.05.03	Устройство дощатого покрытия пола в промышленных зданиях	198
6.05.06.05	Устройство пола из наборного паркета в промышленных зданиях	204
6.05.07.04	Устройство покрытия пола в промышленных зданиях из поливинилхлоридного линолеума по бетонному основанию	211
6.05.03.08	Устройство покрытия пола из чугунных плит на песчаном слое в промышленных зданиях	127

Типовая технологическая карта

Устройство цементно-песчаного покрытия пола

6.05.01.28

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Технологическая карта разработана на устройство чистого цементно-песчаного покрытия пола по бетонному подстилающему слою. Пола этого вида применяют в помещениях со слабыми механическими воздействиями на них. Принятая площадь пола 100 м². Работы ведутся в 2 смены в нормальных летних условиях.

Привязка типовой технологической карты к местным условиям строительства заключается в уточнении объемов работ и потребности в материальных ресурсах, а также в уточнении графической схемы организации работ, соответственно фактическим площадям покрытия пола, для устройства которого привязывается типовая технологическая карта.

II. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

1. Трудоемкость в чел-днях на 100 м² цементно-песчаного покрытия:

а/ по ЕНПР - 3,97 б/ принятая - 3,37

2. Трудоемкость в чел-днях на 1 м² покрытия пола:

а/ по ЕНПР - 0,039 б/ принятая - 0,037

Разработана

трестом

"Донбргтехстрой"

Минтяжстрой УССР

Утверждена:

Техническими управлениями

Минтяжстроя СССР

Минпромстроя СССР

Минстроя СССР

К20-2-11/237 от 18/II-1969 г.

Срок введения

15 июня 1969г.

3. Выработку на I-го рабочего в смену в м2:

а/ по ЕНПР - 25,30

б/ принятая - 29,70

Щ.ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

I. До начала работ по устройству цементно-песчаного покрытия надлежит выполнить:

а/ все работы, исследующее производство которых может вызвать повреждения покрытия:

б/ завоз необходимых материалов; инструмента и приспособлений:

в/ освещение рабочих мест:

г/ оформление технической документации, выдачу исполнителям рабочих чертежей, технологической карты для ознакомления их с принятой технологией.

2. Поверхность бетонного подстилающего слоя на которую укладывается цементно-песчаное покрытие очищают от пыли и строительного мусора и на намеченных границах полос по нему укладывают маячные рейки на расстоянии 1,5- 2,0 м. В качестве маячных реек применяются деревянные бруски или металлические трубы. Высота маячных реек должна равняться заданной толщине покрытия. Правильность укладки маяков проверяют по уровню. После раскладки маяков бетонное основание увлажняют.

Цементно-песчаный раствор для устройства цементно-песчаного покрытия доставляется на объект автосамосвалами ЗИЛ ММЗ-555.

Для переработки раствора и перекачки его к месту укладки предусматривается организация специального узла в составе вибропитателя, растворомешалки С-220А и машины С-862.Произво-

6.05.01.28.

- 3 -

длительность установки машины С-862 3-4 м³/час, максимальное давление 7 атм, а подача раствора в м;

по горизонтали - 200

по вертикали - 30

Доставляемый к объекту раствор выгружается из самосвала в вибропитатель, подающий его в ковш скипового подъемника растворомешалки. После переработки в растворомешалке, раствор выгружается через вибросито в бункер, питающий машину С-862 с помощью которой перекачивается по трубопроводу к месту укладки. Основными элементами машины С-862 является нагреватель емкостью 0,35 м³ и ресивер емкостью 0,7 м³, смонтированные на общей тележке, компрессор и растворовод. Для перекачивания раствора им наполняют нагнетатель, после чего колоколоморзным затвором закрывают его загрузочное отверстие и пускают из ресивера воздух сначала в выгрузочную камеру, а затем в верхнюю часть. Когда загруженный раствор будет перекачен, подачу воздуха из ресивера прекращают, вновь наполняют нагнетатель раствором и операции повторяются. Под давлением раствор по раствороводу подается к месту укладки. На конце растворовода имеется гибкий шланг с гасителем давления. Переменяя собою шланг вдоль полосы расстилают раствор по всей ее ширине на длине около 3 м, после чего переносят шланг на следующую, находящуюся в работе, полосу и т.д.

Разравнивание раствора производит рейкой-правилом, При появлении воды на поверхности цементно-песчаной смеси ее снимают мочальной кистью. В местах примыкания к колоннам и стенкам заглаживают поверхность деревянными полутерками. Укладку раствора ведут полосами, через одну, после чего маячные рей-

6.05.01,28.

- 4 -

ки убирают и заполняют раствором пропущенные полосы. В зависимости от назначения стяжки поверхность ее при твердении поливается водой и покрывается рогами или прогрунтовывается раствором битума в бензине или керосине.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ.

Приемка работ.

1. Приемка цементно-песчаного покрытия пола допускается не ранее достижения им проектной прочности.

2. При приемке цементно-песчаного покрытия пола надлежит проверить:

а/ соблюдение заданной толщины, отметок плоскостей и уклонов:

б/ правильность примыкания цементно-песчаного покрытия пола к другим конструкциям /стенам, колоннам и др./:

в/ плотность прилегания цементно-песчаного покрытия пола к бетонному подстилающему слою:

г/ соблюдение требуемого качества готового цементно-песчаного покрытия пола.

3. Ровность поверхности покрытия пола проверяется во всех направлениях 2-х метровой рейкой, а при наличии уклона - контрольной рейкой-шаблоном с уровнем. Просветы между рейкой, прикладываемой в разных направлениях, и полом не должны превышать 4 мм.

4. Цементно-песчаное покрытие пола, предназначенное для стока жидкости, проверяется пробной поливкой водой, причем места застоя воды на цементно-песчаном покрытии пола должны быть устранены.

Отклонение поверхности покрытия от горизонтальной плоскости или заданного уклона не должно превышать 2 мм на протяжении 1 м. При больших размерах помещения /длина или ширина 25 м и более/ это отклонение поверхности покрытия не должно превышать 50 мм.

5. Покрытие должно иметь прочное сцепление с бетонным подстилающим слоем, что проверяют простукиванием всей площади пола. Изменение звука при простукивании, возникновение глухого тона указывает на отсутствие сцепления. Такие участки покрытия следует вырубить и устроить вновь. Толщина выполняемого покрытия должна соответствовать проектной, отклонения допускаются в пределах не более 10% заданной толщины.

6. Трещины, выбоины, а также щели между плинтусами и покрытием пола или стенами не допускаются.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ.

1. Состав бригады по профессиям и распределение работы между звеньями при устройстве цементно-песчаного покрытия пола.

№ п/п	Состав звена по профессиям	к-во чел.:	Перечень работ
1.	Машинист	2	Обслуживание растворосмесительной установки и машины С-862
	Штукатур	2	Прием раствора из самосвалов, загрузка ковша скипового подъемника растворомешалки. Процеживание раствора, очистка сетки бункера от отходов. Загрузка нагревателя машины С-862. Промывка и продувка шланга с удалением пробок.
2.	Бетонщик	3	Установка маячных реек. Нанесение слоя раствора, перемещение сопла и растворозода. Устройство цемент-

1	2	3	4
			но-песчаного покрытия с разравниванием, уплотнением и заглаживанием слоя раствора. Разборка маячных реек. Железнение поверхности покрытия со смачиванием поверхности водой.
3.	Бетонщик	I	Поливка поверхности цементно-песчаного покрытия водой. Покрытие поверхности стяжки рогажами.

Методы и приемы работ.

Работы по устройству цементно-песчаного покрытия пола выполняют три звена, в состав которых входят:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Машинист 3 разряд - I (M_1); | } I-е звено |
| 2. Машинист 3 разряд - I (M_2); | |
| 3. Штукатур 2 разряд - 2 ($Ш_1$) и ($Ш_2$); | |
| 4. Бетонщик 4 разряд - I (B_1); | } 2-е звено |
| 5. Бетонщик 3 разряд - I (B_2); | |
| 6. Бетонщик 2 разряд - I (B_3); | |
| 7. Бетонщик 2 разряд - I (B_4); | — 3-е звено |

Бетонщик (B_3) очищает поверхность бетонного основания от грязи стальной щеткой и смачивает его водой. В это время бетонщики (B_1) и (B_2) разбивают подготовленное основание на отделочные полосы и устанавливают маячные рейки. Машинист (M_1) обслуживает машину С-862, а машинист (M_2) - растворосмесительную установку. Штукатур ($Ш_1$) принимает раствор из автосамосвала в вибробункер, а штукатур ($Ш_2$) следит за гудачей

раствора к месту укладки. Цементно-песчаное покрытие устраивается одновременно на 3-х полосах звеном бетонщиков из 3-х человек. Раствор подается поочередно на каждую из 3-х полос по 0,35 м³ /примерно на 9м² покрытия/, соответствующими емкостями нагнетателя машины С-862: перенос сопла и шланга растворорода с одной полосы на другую осуществляется при перезарядке нагнетателя раствором. Бетонщики (Б₁) и (Б₂), (Б₃) разравнивают и заглаживают раствор по полосе. Уложив раствор на первой полосе бетонщики (Б₁), (Б₂) и (Б₃) переходят через одну полосу на следующую и т.д.

Разравнивание раствора осуществляется при помощи рейки-правила, которое опирают на две маячные рейки, а после снятия их-на края уложенных полос. После заполнения всех полос бетонщики (Б₁), (Б₂) и (Б₃) убирают маячные рейки и затирают раствором образуемые швы между полосами и посыплют поверхность покрытия цементом, образуя железнение поверхности. Бетонщик (Б₄) производит поливку цементно-песчаного покрытия водой в течение 3-х раз и покрывают поверхность покрытия рогожами. При достижении цементно-песчаным покрытием проектной прочности, бетонщик (Б₄) рогожи снимает.

Указания по технике безопасности.

1. Для обеспечения безопасности рабочих, занятых на работах по устройству полов, они должны быть ознакомлены с общими условиями работы на стройке, проинструктированы и обучены правильному обращению с материалами, инструментами, применяемыми при производстве работ.

2. Рабочие должны быть ознакомлены с принятой на

стройке организацией работ , способами транспортирования материалов, как на самой строительной площадке, так и с доставкой их на рабочее место. В этих целях вновь поступающие рабочие должны пройти вводный инструктаж по технике безопасности, а также инструктаж по технике безопасности, на рабочем месте.

3. Временную электропроводку на строительной площадке следует выполнять из изолированного провода и подвешивать на надежных опорах на высоте не менее 2,5 м. от земли или настила. Электрические провода должны быть заключены в трубы или короба.

4. В остальном следует руководствоваться СНиП III-A, II-62.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ.

п/п	группы работ	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Состав звена	нормы	затраты	расценка	общ. зат.
						вр. на 1 изм. чел/час	на 1 изм. в: объем ра-бот в чел-час	на 1 изм. в: руб/коп.	на 1 изм. в: объем ра-бот в чел/час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	§4-1-36	Приемка раствора из кузова автосамосвала в вибробункер	м3	2,71	Транспортный рабочий 1 разр. - I	0,115	0,31	0-05,7	0-15,4
2.	§8-4	Подача раствора с помощью растворосмесительной установки и машины С-862	м3	2,71	Машинист 3 разр. - I	0,7	1,89	0-38,9	I-05,4
	т.2 №ра	в/о обслуживание машины С-862	м3	2,71	Машинист 3 разр. - I	0,7	1,89	0-38,9	I-05,4
	поврежде- ние	в/обслуживание раствора-смесительной установки	м3	2,71	Машинист 3 разр. - I	0,7	1,89	0-38,9	I-05,4
3.	§8-4	в/процеживание раствора при приемке в бункер, загрузка ковша скипового подъемника растворомешалки, очистка сетки бункера от отходов, промывка и продувка шланга с удалением пробок	м3	2,71	Штукатур 2 разр. - 2	1,4	3,79	0-69	I-86,9

6.05.01.28:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	§19-31 №4а	Устройство чистого цементного пола с установкой маячных реек по готовому подстилающему слою с разравниванием и заглаживанием цементного раствора рейкой. Снятие маячных реек на месте плитусов из цементного раствора при ширине до 70 мм.	100м2	I	Бетонщик 4 разр. - I 3 разр. - I 2 разр. - I	16	16,0	8-92	8-92,0
5.	§4-I-40 №1	Железнение поверхности пола с посыпкой цементом и смачиванием поверхности водой без отлива	м2	100	Бетонщик 4 разр. - I	0,117	11,7	0-07,3	7-30,0
6.	§4-I-42 № 8	Покрытие поверхности цементного пола рогами	100м2	I	Бетонщик 2 разр. - I	0,2	0,20	0-09,9	0-09,9
7.	§4-I-42 № 7	Поливка поверхности цементно-песчаной стяжки из брандспойта за 3 раза.	100м2	3,0	Бетонщик 2 разр. - I	0,15	0,45	0-07,4	0-22,2
8.	§4-I-42 № 10	Снятие рогами с цементно-песчаной стяжки	100м2	1,0	Бетонщик 2 разр. - I	0,23	0,23	0-11,3	0-11,3
Итого на весь объем работ в т.ч. машинистов растворосмесительной установки и машины С-862						36,46 3,78		20-78,5 2-10,8	

1 10

6.05.01.28.

- II -

У. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ.

I. Материалы на 100м2 пола.


№ п/п	Наименование	Марка	Ед. изм.	К-во
1.	Расвор цементный		150 м3	2.7
2.	Прочие материалы		руб.	5.0

2. Малки, инструмент, приспособления.

№ п/п	Наименование	Марка	К-во	Примечание
1.	Электрошетка	Д-178	I	
2.	Автосамосвал	ЗИЛ ММЗ-555		
3.	Виброрейка	И-52	I	
4.	Маячные рейки		100п/м	Сечением 20x60 мм
5.	Лопата	ГОСТ 3680-57*	2	
6.	Рулетка стальная	ГОСТ 7502-55	I	l=10 м
7.	Шнур		100п/м	
8.	Правило		I	l=4 м
	Кабель гибкий 4 см2	ГРШ	100п/м	
10.	Установка машины для переработки раствора и перекачки его к месту укладки	Установка Росткинского завода		Производительность 3-4 м3/час.


6.05.01.28

Схема организации работ при устройстве цементно-песчаного покрытия



1-цементно-песчаное покрытие, 2-подстилающий слой из бетона, 3-рейка-правило, 4-маячные рейки, 5-гибкий шланг растворовода от установки машины С-862;


Конструкция пола



5.05.01.28

13

Схема установки машины С-862
для перекачивания цементно-песчаного
раствора.



- Экспликация
- 1-насос
 - 2-ресивер
 - 3-компрессор
 - 4-электродвигатель
 - 5-растворовод
 - 6-замок
 - 7-растворомешалка
 - 8-скиповой подъемник
 - электромешалка
 - 9-виброритатель
 - емкостью 1,6 м³
 - 10-бункер с вибратором
 - 11-автосамосвал

Разрез 1-1




График производства работ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Затраты труда			Профессия и разряд	Кол. чел. в звене	Кол. чел. в бригаде	Рабочие дни										
				по норме		Принят из объема чел. дни				Смены	1				2					
				На ед. измер. чел.-час	На весь объем чел. дни						1	2	1	2	1	2				
												1	2	1	2	1	2			
1	Подача раствора с помощью растворосмесительной установки и машины С-862 в том числе:																			
	- обслуживание машины С-862;	м3	2.71	0.7	0.23	} 0.39	Машинист													
	- обслуживание растворосмесительной установки.	м3	2.71	0.7	0.23		3 разр.	2	4											
	Устройство цементно-песчаного покрытия пола в т.ч. числе:																			
	- приемка раствора из кззоба автомобиля-самосвала;	м3	2.71	0.15	0.03	} 3.28	Штукатур 2 разр.	2												
- загрузка ковша скипового подъемника растворомешалки;	м3	2.71	1.4	0.46	Бетонщик 4 разр.															
- нанесение цементно-песчаной смеси с выравниванием;	100м²	1	16	1.96	3 разр.		3	10												
- железнение поверхности покрытия пола.	м2	100	0.117	1.43	2 разр.															
2	Полівка цементно-песчаного покрытия водой;	100м²	30	0.15	0.05	} 0.08	Бетонщик 2 разр.	1	2											
	покрытие поверхности дорожек	100м²	1.0	0.2	0.02															
	с учетом дорожек с поверхности пола	100м²	1.0	0.23	0.02															

6050128

14

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТИ,
630064 г. Новосибирск, пр. Карла Маркса 1
выдано в печать, 27. СЕНТ. 1977
заказ 2505. Тираж 550