





## Содержание

1 Технические требования .....	3
2. Требования безопасности.....	7
3. Требования охраны окружающей среды .....	7
4 Правила приёмки .....	8
5 Методы контроля .....	11
6 Транспортирование и хранение.....	14
7 Указания по эксплуатации .....	14
8 Гарантии изготовителя .....	14
Приложение А (рекомендуемое) Технические требования к эпоксидным порошковым материалам, используемым для нанесения покрытия.....	15
Приложение Б (рекомендуемое) Форма сертификата качества .....	16
Приложение В (обязательное) Метод определения адгезии покрытия к стали нормальным отрывом .....	17
Приложение Г (справочное) Ссылочные нормативные документы .....	19

Инв. № полл. <b>005</b>	Инв. № лубл.	Взаим. инв. №	Инв. № инв. №	Полп. и дата								
10.11.2011					<b>ТУ 1390-016-86695843-2011</b>							
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
					Разраб.							
					Пров.	Е.В. Сампара		10.11.11				
					Н. контр	И.А. Черемис.		10.11.11				
					Утв.							
					<b>Наружное эпоксидное покрытие труб Технические условия</b>					Лит.	Лист	Листов
										ООО «Изоляционный Трубный Завод»		
										2 / 21		

Настоящие технические условия распространяются на наружное антикоррозионное двухслойное эпоксидное покрытие труб диаметром до 1220 мм включительно, применяемых в качестве свай для обустройства оснований опор трубопроводов и других сооружений.

Настоящие технические условия разработаны на основе СТТ-23.040.00-КТН-128-11 «Трубопроводная система «Заполярье – НПС «Пур-Пе». Сваи стальные, применяемые для обустройства оснований опор трубопроводов».

Покрытие наносят на стальные трубы, изготовленные по 1.2.1 настоящих технических условий, на технологической линии ООО «Изоляционный Трубный Завод» по разработанным и утверждённым в установленном на заводе порядке технологическим инструкциям.

Заводское эпоксидное покрытие должно выдерживать воздействие окружающей среды без нарушения сплошности, отслаивания и растрескивания:

- при хранении труб в диапазоне температур от минус 60 °С до плюс 60 °С;
- при транспортировании труб и проведении строительно-монтажных работ в диапазоне температур от минус 40 °С до плюс 50 °С;
- при длительной эксплуатации труб от минус 60 °С до плюс 60 °С

Пример записи продукции в других документах и (или) при заказах:

Труба стальная электросварная прямошовная с наружным диаметром 426 мм и толщиной стенки 10 мм из стали класса прочности K52 с объёмной термообработкой второго уровня качества по ТУ 1380-060-05757848-2011 с двухслойным эпоксидным покрытием по ТУ 1390-016-86695843-2011

**Труба 426×10 K52-2, ТО, ТУ 1380-060-05757848-2011**  
**2ЭП ТУ 1390-016-86695843-2011**

## 1 Технические требования

### 1.1 Основные параметры и характеристики.

1.1.1 Наружное двухслойное эпоксидное покрытие труб, предназначенных для применения в качестве свай, должно соответствовать требованиям СТТ-23.040.00-КТН-128-11 и настоящих технических условий.

#### 1.1.2 Требования к подготовке поверхности перед нанесением покрытия.

1.1.2.1 До и после абразивной очистки наружная поверхность труб должна подвергаться визуальному контролю для выявления поверхностных дефектов.

1.1.2.2 На поверхности трубы не должно быть рванин, плен, трещин, закатов. Глубина рисок, царапин, раковин, продривов, вмятин не должна выводить толщину стенки за пределы минимальных значений с учетом минусовых допусков. Для бесшовных труб минусовой допуск должен быть не более 15 % от номинальной толщины стенки труб, а для труб, сваренных высокочастотной контактной сваркой, минусовой допуск должен быть не более 0,8 мм.

1.1.2.3 Устранение поверхностных дефектов должно производиться зачисткой абразивным инструментом. Места зачисток не должны выводить толщину стенки за пределы минусового допуска.

1.1.2.4 Ремонт дефектов поверхности свай с применением сварки не допускается.

1.1.2.5 Шлифовку проводят согласно заводской технологической инструкции. При невозможности устранения дефектов свай бракуют и не используют для нанесения покрытия.

После удаления дефектов остаточная толщина стенки трубы должна удовлетворять минимально допустимым требованиям нормативной или технической документации на трубы.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
005				

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 1390-016-86695843-2011	Лист
						3

1.1.2.6 Перед проведением абразивной очистки с наружной поверхности труб должны быть удалены масляные загрязнения, а также консервационное покрытие (если таковые имеются). Для удаления с поверхности конденсационной влаги трубы должны быть нагреты до температуры выше точки росы не менее чем на 3 °С. Рекомендуемая температура поверхности трубы перед очисткой от 40 °С до 70 °С.

1.1.2.7 Поверхность труб должна очищаться дробеметным способом. Степень очистки должна быть не ниже Sa 2½ в соответствии с ISO 8501-1, а шероховатость поверхности – от 40 до 100 мкм в соответствии с ISO 8503-1, ISO 8503-2, ISO 8503-3, ISO 8503-4, ISO 8503-5.

1.1.2.8 Поверхность труб после очистки должна быть обеспылена и соответствовать по степени запыленности эталонам не выше 2 по ISO 8502-3.

1.1.2.9 Относительная влажность воздуха на участке абразивной очистки труб и нанесения покрытия должна быть не более 80 %. Время между проведением очистки и началом нанесения покрытия не должно превышать 2 ч.

1.1.2.10 Очищенную поверхность труб необходимо подвергнуть хроматированию. Допускается не проводить хроматирование или проводить химическую обработку поверхности другими составами при условии обеспечения требований настоящих технических условий. Химическая обработка поверхности должна проводиться в соответствии с требованиями заводской технологической инструкции.

1.1.2.11 Перед нанесением покрытия температура поверхности изолируемых труб должна соответствовать требованиям (рекомендациям) изготовителей эпоксидных материалов.

### 1.1.3 Требования к покрытию труб.

1.1.3.1 Двухслойное эпоксидное покрытие должно иметь следующую конструкцию:

- антикоррозионный (внутренний) эпоксидный слой толщиной не менее 0,25 мм;
- защитный (наружный) эпоксидный слой толщиной, обеспечивающей выполнение требования п.1.1.3.2 к общей толщине покрытия.

1.1.3.2 Общая толщина двухслойного эпоксидного покрытия должна быть не менее 0,75 мм. По требованию Заказчика общая толщина покрытия может быть увеличена.

1.1.3.3 Покрытие должно иметь гладкую поверхность и однородный цвет. Не допускается наличие пропусков, пузырей, отслаиваний, трещин, а так же механических повреждений, выводящих толщину покрытия за минимально допустимые значения.

При наличии локальных дефектов покрытия, не превышающих площадь 0,05 м<sup>2</sup>, а так же на участках контроля адгезии покрытия, допускается их ремонт эпоксидными материалами в соответствии с рекомендациями изготовителей ремонтных эпоксидных материалов и технологической документацией, разработанной и утвержденной в установленном на заводе порядке. Суммарное количество отремонтированных дефектов на одной трубе не должно быть более 10. Общая площадь ремонтируемых участков на одной трубе не должна превышать 0,1 м<sup>2</sup>.

1.1.3.4 Двухслойное эпоксидное покрытие труб, предназначенных для применения в качестве свай трубопроводной системы «Заполярье – НПС «Пур-Пе» должно быть светло-серого или серого цвета.

1.1.3.5 Концы труб на длине (100±20) мм должны быть свободными от покрытия. Допускается наличие на зачищенной поверхности труб (кроме торцов) остатков антикоррозионного (внут-

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
005				

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 1390-016-86695843-2011	Лист 4

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № инв. №





1.4.2 На наружной поверхности каждой трубы на расстоянии от 50 до 80 мм от одного из торцов должно быть нанесено клеймо с номером партии и товарным знаком изготовителя труб. Глубина отпечатка клейма не должна превышать 0,2 мм.

1.4.3 Маркировка наносится на наружную поверхность труб с покрытием в соответствии с ГОСТ 10692 и ГОСТ 14192. Дополнительно к данным на непокрытую трубу маркировка должна включать:

- товарный знак завода-изготовителя;
  - номер настоящих технических условий;
  - номер партии труб с покрытием;
  - дату нанесения покрытия;
  - отметку службы контроля качества о приемке продукции.
- Допускается внесение в маркировку дополнительной информации.

1.4.4 Маркировка выполняется краской по трафарету, обеспечивая нанесение чётких и несмываемых надписей. Качество нанесения маркировочной информации, должно обеспечивать сохранность маркировки на период гарантированного срока хранения труб.

Допускается выполнять по требованию Заказчика дополнительную маркировку (штрих-код, цветные кольца по периметру концевых участков труб), за исключением участков без покрытия.

## 1.5 Упаковка

1.5.1 Упаковка труб должна обеспечивать сохранность эпоксидного покрытия.

1.5.2 Для защиты эпоксидного покрытия от механических повреждений следует устанавливать на трубы эластичные кольца или мягкие прокладки в количестве не менее трех штук, равномерно распределенных по длине трубы.

1.5.3 Торцы труб, предназначенных для поставки на объекты ОАО «АК «Транснефть», должны быть защищены согласно нормативной документации на трубу.

## 2. Требования безопасности

2.1 Требования безопасности при нанесении защитного покрытия на трубы должны соответствовать ГОСТ 12.3.002.

2.2 Эпоксидное покрытие не является токсичным, не оказывает вредного влияния на окружающую среду. Относится к группе сгораемых, трудновоспламеняемых материалов. При возникновении пожара – тушить всеми известными средствами пожаротушения.

2.3 Оборудование должно быть заземлено в соответствии с «Правилами ПТЭ и ПТБ электроустановок потребителей».

2.4 Работы по нанесению на трубы защитного покрытия должны производиться в производственных помещениях, оборудованных местной и общеобменной вентиляцией, обеспечивающей чистоту воздуха в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005.

## 3. Требования охраны окружающей среды

3.1 Контроль за соблюдением предельно допустимых выбросов в атмосферу при нанесении эпоксидного покрытия должен осуществляться согласно ГОСТ 17.2.3.02.

3.2 Специальных мероприятий для предупреждения вреда окружающей среде, здоровью и генетическому фонду человека при испытаниях, хранении, транспортировании и эксплуатации труб с защитным эпоксидным покрытием не требуется.

Инт. № полл.	005
Полниси и дата	10.11.11
Взаим. инт. №	
Инт. № публ.	
Полниси и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 1390-016-86695843-2011	Лист
						7

#### 4 Правила приёмки

##### 4.1 Общие положения.

4.1.1 Проверку качества и приемку труб с наружным эпоксидным покрытием производит уполномоченный персонал по техническому контролю завода-изготовителя.

4.1.2 Приёмка покрытия труб проводится для подтверждения соответствия показателей качества требованиям настоящих технических условий.

4.1.3 Для контроля качества и приемки антикоррозионного эпоксидного покрытия устанавливаются следующие категории испытаний:

- приемо-сдаточные;
- периодические.

4.1.4 Приемо-сдаточные и периодические испытания двухслойного эпоксидного покрытия проводят по показателям и в объёме согласно таблице 2.

Таблица 2 – Объём контроля при приемо-сдаточных и периодических испытаниях двухслойного эпоксидного покрытия

Наименование операции контроля / испытаний	Объём контроля		Номер пункта, подпункта	
	При приемо-сдаточных	При периодических	Требование	Метод
1 Контроль внешнего вида покрытия на наличие дефектов. Контроль размеров и расчёт площади дефектов, определение количества и суммарной площади дефектов	Каждая труба, 100 % поверхности покрытия	Каждый образец	Показ.1 табл.1	5.10
2 Контроль диэлектрической сплошности			Показ.3 табл.1	5.13
3 Контроль длины свободных от покрытия концов труб	Каждая труба с двух концов	-	1.1.3.5	5.11
4 Контроль общей толщины покрытия	Каждая труба	Каждый образец	1.1.3.2, Показ.2 табл.1	5.12
5 Контроль маркировки (упаковки, комплектности)	Каждая труба	-	1.3, 1.4, 1.5	5.19
6 Контроль прочности покрытия при ударе при температуре: а) минус (40±3) °С б) (25±10) °С	- 2 трубы от партии	3 образца 3 образца	Показ.4 табл.1	5.14
7 Контроль адгезии покрытия при температуре (25±10) °С: -методом нормального отрыва	2 трубы от партии	3 образца	Показ.5 табл.1	приложение В
-методом Х-образного надреза		3 образца	Показ.6 табл.1	
8 Определение устойчивости покрытия к термоциклированию	-	3 образца	Показ.7 табл.1	5.16
9 Определение прочности покрытия при изгибе при температуре: а) (20±5) °С б) минус (30±3) °С	-	3 образца 3 образца	Показ.8 табл.1	5.17
10 Определение сопротивления покрытия вдавливанию	-	3 образца	Показ.9 табл.1	5.18

Изм. Лист № докум. Подп Дата  
Инт. № полл. 005  
Взаим. инт. №  
Инт. № лубл.  
Полнен и лага  
Полнен и лага  
0.11.11





4 Общая толщина покрытия	Должны быть определены площадь и количество участков с уменьшенной толщиной покрытия. После этого должны быть выполнены действия, аналогичные действиям по п.1
5 Адгезия покрытия при температуре (25±10) °С	Повторные испытания на четырех трубах от партии. При получении неудовлетворительного результата хотя бы на одной трубе – проверка каждой трубы. Все трубы с неудовлетворительными результатами испытания должны быть направлены на удаление и повторное нанесение покрытия.
6 Прочность покрытия при ударе при температуре (25±10) °С	Должны быть выполнены действия, аналогичные действиям по п.5.
7 Проверка маркировки, комплектности, упаковки	Дополнение (исправление) маркировки, комплектности, упаковки

4.3.3 По требованию заказчика объемы приемо-сдаточных испытаний могут быть увеличены.

4.3.4 Дополнительно к приемо-сдаточным испытаниям, во время производства должны проводиться контрольные операции для определения качества подготовки поверхности труб перед нанесением покрытия на соответствие требованиям 1.1.2 и соответствия толщины антикоррозионного слоя требованиям 1.1.3.1. Периодичность испытаний, а так же действия при получении неудовлетворительных результатов испытаний должны быть установлены в технологической инструкции, разработанной и утверждённой в установленном на заводе порядке.

4.4 Периодические испытания.

4.4.1 Все показатели качества покрытия таблицы 1 гарантируются изготовителем и определяются при периодических испытаниях покрытия.

4.4.2 Периодические испытания проводят для каждой используемой системы материалов при освоении технологии нанесения заводского покрытия, а так же при изменении основных параметров технологического процесса, но не реже 1 раза в 12 месяцев.

В период между очередными периодическими испытаниями завод гарантирует соответствие данных показателей качества требованиям технических условий.

В случае длительного (более 1 года) перерыва в использовании материалов периодические испытания проводят при очередной задаче материалов в производство.

4.4.3 Периодические испытания проводятся в лабораторных условиях на образцах, вырезанных из труб.

При изготовлении образцов не допускается их нагрев до температуры более 80 °С. Способы изготовления образцов должны исключать механические повреждения покрытия. Образцы с дефектами покрытия не испытываются.

Покрытие испытываемых образцов по толщине, внешнему виду и диэлектрической сплошности должно соответствовать требованиям настоящих технических условий.

4.4.4 При неудовлетворительных результатах периодических испытаний покрытия проводят повторные испытания по неудовлетворительному показателю на удвоенном количестве образцов. При повторном получении отрицательных результатов технологический процесс заводской

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Интв. № полл.	005			
Взаим. интв. №				
Интв. № лубл.				
Подписи и дата	10.11.11			
Подписи и дата				





до заданной температуры. После этого в течение 30 с после извлечения из криокамеры образец устанавливают в приспособление для определения ударной прочности и производят контрольные удары. Расстояние между точками удара должно быть не менее 20 мм. Всего на образцах должно быть проведено не менее 10 ударов.

5.14.4 Проверку сплошности покрытия в месте удара необходимо осуществлять искровым дефектоскопом при напряжении 5 кВ/мм. Положительным результатом испытаний является отсутствие пробоя в точках удара.

#### 5.15 Адгезия покрытия.

5.15.1 Адгезию покрытия к стали при проведении приёмо-сдаточных испытаний выполняют методом нормального отрыва по методике приложения В настоящего документа (показатель 5 таблицы 1) или методом Х-образного надреза (показатель 6 таблицы 1) в соответствии с ASTM D 3359 на концевых участках труб с покрытием, подлежащих последующей зачистке, и при необходимости - в других местах. Испытания проводят после отверждения покрытия и охлаждения трубы при температуре  $(25 \pm 10)$  °С. Адгезию определяют на трёх участках, удалённых друг от друга не менее чем на 100 мм и на расстоянии более 10 мм от края покрытия.

5.15.2 При проведении периодических испытаний адгезию покрытия определяют в лабораторных условиях на образцах при температуре  $(20 \pm 5)$  °С методом нормального отрыва по методике приложения В к настоящему техническим условиям. Рекомендуемый размер образцов - 180×80 мм.

5.16 Устойчивость покрытия к термоциклированию при температурах испытания от минус  $(60 \pm 3)$  °С до  $(20 \pm 5)$  °С (показатель 7 таблицы 1) оценивают по методике, изложенной в приложении В к ГОСТ Р 52568.

Для оценки устойчивости покрытия к термоциклированию используют образцы размером не менее 100×100 мм с открытыми кромками без видимых мест растрескивания и отслаивания покрытия. Испытанию подвергают три параллельных образца.

Результаты испытания признаются удовлетворительными, если на образцах после 10 термических циклов не наблюдаются краевые отслаивания на глубину более 2 мм и растрескивание покрытия.

5.17. Прочность покрытия при изгибе (эластичность) (показатель 8 таблицы 1) определяется в лабораторных условиях на образцах по методике стандарта CSA Z245.20 (метод 12.11). Образцы должны иметь размеры 25 × 200 мм, с размером 200 мм, параллельным оси трубы.

Перед проведением испытаний при минус  $(30 \pm 3)$  °С образцы с покрытием помещают в криокамеру, обеспечивающую автоматическое поддержание заданной температуры. Образцы охлаждают в течение не менее 1,0 ч до заданной температуры.

Операция по сгибу должна быть завершена в пределах 30 с после извлечения образца из морозильной камеры.

5.18 Соппротивление покрытия вдавливанию (показатель 9 таблицы 1) определяют по методике приложения Е ГОСТ Р 51164. Для испытаний используют образцы, вырезанные из труб с покрытием, размерами (рекомендуемыми) 100×100 мм.

5.19 Маркировку, упаковку, комплектность контролируют визуально. Проверяют содержание и качество нанесения маркировки, наличие колпаков или бандажей, наличие сертификатов качества.

Изм. № полл.	005
Изм. № лубл.	
Изм. №	
Изм. № лубл.	
Изм. № лубл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 1390-016-86695843-2011	Лист
						13

## 6 Транспортирование и хранение

6.1 Трубы с покрытием должны укладываться в штабели без нарушения сплошности покрытия и повреждений концевых участков труб. Складирование труб в штабелях, укладка и крепление труб при перевозке без эластичных колец (прокладок) запрещается. Элементы крепления труб, способные повредить покрытие, не должны иметь с ним прямого контакта.

6.2 Погрузочно-разгрузочные работы и хранение труб с покрытием необходимо производить в условиях, предотвращающих механические повреждения покрытия. Прямое использование стальных канатов, строп, способных привести к повреждению покрытия и торцов труб, запрещено.

6.3 Перевозка труб с покрытием должна осуществляться железнодорожным, автомобильным, а также речным и морским транспортом, оборудованным специальными приспособлениями, исключающими повреждение труб и покрытие.

6.4 Хранение не должно приводить к нарушению сплошности покрытия. В процессе хранения не должно наблюдаться отслаивания покрытия по торцам на глубину более 2 мм.

6.5 Транспортирование и хранение изолированных труб должно производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 10692.

## 7 Указания по эксплуатации

7.1 Заводское эпоксидное покрытие должно выдерживать воздействие окружающей среды без нарушения сплошности, отслаивания и растрескивания при эксплуатации труб в диапазоне температур от минус 60 °С до плюс 60 °С.

## 8 Гарантии изготовителя

8.1 Гарантированный срок хранения труб с защитным покрытием на открытой площадке с сохранением свойств покрытия в соответствии с требованиями настоящих технических условий составляет не менее 24 месяцев с даты отгрузки труб изготовителем.

Допускается применение труб с защитным покрытием по истечении срока хранения при условии, что защитное покрытие при повторных испытаниях по приёмо-сдаточным показателям согласно таблице 2 отвечает требованиям настоящих технических условий.

8.2 Покрытие не должно отслаиваться на концевых участках труб в течение установленного срока хранения, а также в процессе сварки и антикоррозионной защиты сварных стыков свай при нагреве поверхности покрытия до температуры (100±20) °С, а неизолированной поверхности труб, примыкающей к покрытию, до температуры (150-230)°С. При этом продолжительность нагрева не должна превышать 30 мин.

8.3 Дефекты покрытия от механических повреждений, произошедшие из-за нарушений норм и правил при транспортировании труб с защитным покрытием, а также в процессе проведения строительно-монтажных работ, не являются признаком заводского брака и ремонтируются в трасовых условиях по согласованной в установленном порядке нормативной и технической документации.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
005				
Изм. № покл.	Изм. № публ.	Взаим. изм. №	Подпись и дата	Изм. № публ.
			Евдокимов 10.11.11	
			Подпись и дата	

ТУ 1390-016-86695843-2011

**Приложение А**  
**(рекомендуемое)**  
**Технические требования к эпоксидным порошковым материалам,**  
**используемым для нанесения покрытия**

Т а б л и ц а А.1 - Технические требования к порошковым эпоксидным материалам

Показатель	Значение	Метод испытаний
1 Плотность, г/см <sup>3</sup>	По согласованию с изготовителем	CSA Z245.20 ГОСТ ИСО 8130.2 ГОСТ ИСО 8130.3
2 Содержание влаги, потеря веса, %, не более	0,5	CSA Z245.20
3 Ситовой состав	По согласованию с изготовителем	CSA Z245.20
4 Время гелеобразования, с	По согласованию с изготовителем	ГОСТ ИСО 8130.6, CSA Z245.20
5 Температура стеклования Tg2, °С не менее	95	CSA Z245.20
6 Время отверждения при 232± 3°С, с, не более	90	CSA Z245.20
7 Срок хранения при (20±5) °С и относительной влажности 65 %, месяцев, не менее	12	-

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Изм. № полл. 005

Изм. № инв. №

Взаим. инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № полл. 005

Подписи и дата

Изм. № инв. №

Взаим. инв. №

Изм. № инв. №

Изм. № полл. 005

0.11.11

ТУ 1390-016-86695843-2011

Лист

15

**Приложение Б  
(рекомендуемое)  
Форма сертификата качества**

**СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА**  
на трубы стальные с заводским эпоксидным покрытием

1. Наименование труб, технические условия \_\_\_\_\_
2. Размеры трубы \_\_\_\_\_
3. Марка стали \_\_\_\_\_ ГОСТ, ГОСТ Р \_\_\_\_\_
4. Номер партии труб с покрытием \_\_\_\_\_
5. Завод-изготовитель \_\_\_\_\_
6. Тип покрытия \_\_\_\_\_
7. Используемые для покрытия материалы:

Наименование материала	Стандарт, технические условия	Номер и дата сертификата
1.		
2.		

8. Сведения о контроле качества покрытия:

- 8.1. Внешний вид \_\_\_\_\_
- 8.2. Диэлектрическая сплошность, кВ \_\_\_\_\_
- 8.3. Толщина покрытия, мм \_\_\_\_\_
- 8.4. Адгезия покрытия, \_\_\_\_\_
- 8.5. Прочность при ударе, Дж \_\_\_\_\_
- 8.6 Маркировка \_\_\_\_\_

9. Перечень отремонтированных дефектных участков покрытия и методов ремонта

№ п/п	Наименование отремонтированного участка	Метод ремонта

Покрытие изготовлено по ТУ \_\_\_\_\_ и соответствует требованиям настоящих технических условий.

*Приложение. Сертификаты на изоляционные материалы.*

Контролер ОТК \_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О.)

Печать

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

Инт. № полл. 005  
 Подпись и дата  
 01.11.11  
 Подпись и дата  
 01.11.11  
 Инв. № лубл.  
 Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 1390-016-86695843-2011	Лист 16
------	------	----------	-------	------	---------------------------	------------





При проведении испытаний с использованием механического адгезиметра «грибок» помещают в специальный зажим адгезиметра. После этого вращением рукоятки адгезиметра через пружину к «грибку» прикладывают усилие нормального отрыва. Испытания завершают после отрыва «грибка» от поверхности покрытия. Адгезия А, МПа, фиксируется на измерительной шкале прибора.

При определении адгезии покрытия с использованием разрывной машины образец с приклеенным к нему «грибком» помещают в специальную струбцину, закрепленную в нижнем неподвижном захвате машины. Верхнюю часть «грибка» закрепляют в подвижном захвате машины, после чего проводят отслаивание покрытия при постоянной заданной скорости растяжения 2,5 мм/мин. Допустимая погрешность скорости растяжения 10 %. В момент отрыва «грибка» от покрытия фиксируется усилие отрыва F, кН.

После отрыва «грибка» от покрытия осматривают покрытие в месте его отрыва. В рабочем журнале фиксируют усилие отрыва и характер отслаивания покрытия («адгезионный», «когезионный», «смешанный адгезионно-когезионный»).

#### В.6 Обработка результатов испытаний

При определении адгезии с использованием механического адгезиметра за результат одного испытания принимают значение, зафиксированное в момент отрыва «грибка» на шкале прибора.

При проведении испытаний на разрывной машине адгезию покрытия А, МПа, на каждом испытываемом образце вычисляют по формуле:

$$A_i = \frac{F}{S}, \quad (B.1)$$

где  $i$  – номер образца;  
 $S$  – площадь поверхности «грибка», мм<sup>2</sup>.

За итоговый результат испытания принимается среднее арифметическое значение результатов испытаний на 3 образцах.

Изм. № пол.	005
Изм. № лубл.	
Взаим. изм. №	
Полниси и лата	10.11.11
Полниси и лата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 1390-016-86695843-2011	Лист
						18

**Приложение Г  
(справочное)  
Ссылочные нормативные документы**

Таблица Г1

Обозначение документа, на который дана ссылка	Номер пункта, приложения, в котором дана ссылка
ГОСТ 12.1.005-88	п. 2.4
ГОСТ 12.3.002-75	п. 2.1
ГОСТ 17.2.3.02-78	п. 3.1
ГОСТ 166-89	приложение В
ГОСТ 427-75	п. 5.10, п. 5.11
ГОСТ 10692-80	п. 1.4.1, п. 6.5
ГОСТ 14192-96	п. 1.4.1
ГОСТ 17299-78	приложение В
ГОСТ 24297-87	п. 4.2.1
ГОСТ Р 51164-98	п. 5.13, п. 5.14.1, п.5.18, п. 5.23
ГОСТ Р 52568-2006	п. 5.16
ГОСТ ИСО 8130.2-2002	приложение А
ГОСТ ИСО 8130.3-2006	приложение А
ГОСТ ИСО 8130.6-2002	приложение А
ASTM D3359-08 Стандартный метод испытаний для измерения адгезии методом клейкой ленты	п. 5.15.1, п. 5.15.2
CSA Z245.20-2010 Внешнее наплавленное эпоксидное покрытие стальных труб	п. 5.17, приложение А
ISO 8501-1:2007 Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и относящихся к ним продуктов. Визуальная оценка чистоты поверхности. Часть 1. Степень ржавости и степени подготовки непокрытой стальной поверхности и стальной поверхности после полного удаления прежних покрытий	п. 1.1.2.3, п. 5.5
ISO 8502-3:1992 Подготовка стальных подложек перед нанесением красок и связанных с ними продуктов. Испытания для оценки чистоты поверхности. Часть 3. Оценка запыленности стальных подложек, приготовленных для нанесения краски (метод липкой ленты)	п. 1.1.2.4, п. 5.7
ISO 8503-1:1988 Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и относящихся к ним продуктов. Испытания характеристики шероховатости стальной поверхности после пескоструйной очистки. Часть 1	п. 1.1.2.3
ISO 8503-2:1988 Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и относящихся к ним продуктов. Испытания характеристики шероховатости стальной поверхности после пескоструйной очистки. Часть 2.	п. 1.1.2.3

Изм. № полд. 005  
 Подписи и дата  
 Имя, № публ.  
 Взаим. инв. №  
 Подписи и дата  
 10.11.11

Окончание таблицы Г1

Обозначение документа, на который дана ссылка	Номер пункта, приложения, в котором дана ссылка
ISO 8503-3:1988 Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и относящихся к ним продуктов. Испытания характеристики шероховатости стальной поверхности после пескоструйной очистки. Часть 3.	п. 1.1.2.3
ISO 8503-4:1988 Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и относящихся к ним продуктов. Испытания характеристики шероховатости стальной поверхности после пескоструйной очистки. Часть 4.	п. 1.1.2.3
ISO 8503-5:2003 Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и относящихся к ним продуктов. Испытания характеристики шероховатости стальной поверхности после пескоструйной очистки. Часть 5.	п. 1.1.2.3
СТТ-23.040.00-КТН-128-11 «Трубопроводная система «Заполярье – НПС «Пур-Пе». Сваи стальные, применяемые для обустройства оснований опор трубопроводов»	вводная часть, п. 1.1.1
ТУ 1380-060-05757848-2005	вводная часть, приложение Б
«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», Правила ПТЭ и ПТБ, М.: 1986	п. 2.3

Ивл. № полл.	005
Ивл. № лубл.	
Взаим. ивл. №	
Подписи и дата	Евдокимов / 01.11.11
Подписи и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 1390-016-86695843-2011	Лист
						20

