

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

СБОРНИК СТАНДАРТОВ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

СТАНДАРТГИЗ

1951

Всесоюзный Комитет Стандартов при Совете Министров СССР	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЩЕСОЮЗНЫЙ СТАНДАРТ	ГОСТ 1878—47
	КЛЕПКА ДЛЯ БОЧЕК ПОД РЫБУ	Взамен ГОСТ В-1878—42
		Группа Д72

Настоящий стандарт распространяется на клепку для деревянных бочек под рыбу.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

1. Клепка изготовляется пиленая (плоская и цилиндрическая) и колотая (плоская).

Примечание. Клепка, предназначенная для изготовления остова бочки, называется боковиком, а для изготовления днища — донником.

2. В зависимости от назначения бочек клепка подразделяется на клепку для заливных бочек и на клепку для сухотарных бочек.

3. Для изготовления клепки применяются следующие породы древесины: осина, липа, осокорь, сосна, ель, пихта, лиственница и кедр.

Примечание. Клепка из сосновой древесины для заливных бочек №№ 5, 8 и 10 не допускается.

4. Размеры клепки устанавливаются согласно нижеследующей таблице:

мм

№№ п/п.	Емкость бочки в литрах	Назначение клепки	Боковик				Донник		
			Длина	Ширина	Толщина		Длина	Ширина	Толщина
					плоской клепки	цилиндрической клепки			
1	30	Для заливн. бочек	510	50—110	19	18	300	80—140	19
2	50	"	600	60—120	22	20	360	80—150	22
3	100	"	720	60—140	22	20	440	80—170	23
4	150	"	780	60—140	25	24	530	80—190	25
5	150	"	490	70—140	30	27	750	100—190	30
6	175	"	920	60—140	25	24	530	80—190	25
7	250	"	920	60—140	25	24	600	80—190	25
8	250	"	640	70—140	32	31	810	100—190	35
9	300	"	920	60—140	27	26	660	90—190	30
10	300	"	570	70—140	32	31	950	100—190	35

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Перепечатка воспрещена

Внесен Министерством лесной промышленности СССР	Утвержден Всесоюзным Комитетом Стандартов 3/XII 1947 г.	Срок введения 1/IV 1948 г.
---	---	-------------------------------

Продолжение

№№ п/п.	Емкость бочек в литрах	Назначение клепок	Боковик				Донник		
			Длина	Ширина	Толщина		Длина	Ширина	Толщина
					плоской	цилиндрической			
1	100	Для сухотарн. бочек	720	50—140	22	20	440	50—170	22
2	150	»	780	50—140	25	24	530	50—170	25
3	250	»	920	60—140	25	24	600	60—190	25
4	300	»	920	60—140	27	26	660	80—190	30

Примечания:

1. Клепка шириной до 80 мм допускается к поставке в количестве до 40% от общей партии.

2. Количество клепок донника должно составлять не более 30% от общего количества поставляемых клепок.

3. Количество клепок по размерам длины и назначению устанавливается в заказе.

5. Отклонения от установленных размеров клепки допускаются:

	Для пиленой клепки	Для колотой клепки
По длине	± 5 мм	± 5 мм
» толщине	± 1 »	± 5 »

6. По качеству древесины клепка должна удовлетворять следующим требованиям (пороки древесины по ГОСТ 2140—43 «Пороки древесины»):

Наименования пороков древесины	Нормы допускаемых пороков	
	в клежке для заливных бочек	в клежке для сухотарных бочек
1. Сучки сросшиеся твердые	1. Не учитываются сучки размером до: 10 мм Учитываемые сучки допускаются только на пластах размером: от 11 до 20 мм не более 2 шт. или от 21 до 30 мм не более 1 шт. при условии, что размер сучка не превышает $\frac{1}{4}$ ширины клепок	15 мм от 16 до 30 мм не более 3 шт.

Продолжение

Наименования пороков древесины	Нормы допускаемых пороков	
	в клепке для заливных бочек	в клепке для сухотарных бочек
2. Сучки несросшиеся	2. Допускаются только на пластьях сучки размером: до 15 мм не более 2 шт. или от 16 до 25 мм не более 1 шт., если размер сучка не превышает $\frac{1}{5}$ ширины клепки	до 30 мм не более 2 шт., если размер сучка не превышает $\frac{1}{4}$ ширины клепки
Примечания:		
1. Размер сучка измеряется расстоянием между двумя касательными к контуру сучка параллельно оси клепки.		
2. Учитываемые сучки всех видов не допускаются в боковике на участках протяжением 100 мм от торцев и 75 мм от середины клепки.		
3. Сучки на кромках не допускаются.		
4. Число клепок с учитываемыми сучками не должно превышать 30% общего числа клепок в партии.		
5. В клепках для бочек барабанного типа №№ 5, 8 и 10 несросшиеся сучки не допускаются.		
3. Гниль (внутренняя, заболонная, наружная, трухлявая, мрамор и заболонная красина)	3. Не допускается	
4. Внутренняя красина и пятнистость	4. Допускается в виде пятен и полос, если древесина пораженной части по твердости не отличается от окружающей ее здоровой древесины	
5. Трещины (отлупы, трещины усушки)	5. Допускаются поверхностные глубиной не более $\frac{1}{10}$ толщины и протяжением не более $\frac{1}{10}$ длины клепки, при расположении не ближе 100 мм от торцев и 75 мм от середины длины	5. Допускаются поверхностные глубиной не более $\frac{1}{4}$ толщины, протяжением не более $\frac{1}{4}$ длины клепки и при размещении их, установленном для клепок заливных бочек

Продолжение

Наименования пороков древесины	Нормы допускаемых пороков	
	в клежке для заливных бочек	в клежке для сухотарных бочек
6. Косослой (наклон годичных слоев)	6. Допускается при отклонении волокон или годичных слоев от прямого направления не более 5%	
7. Червоточина	7. Не допускается	7. Допускается не более двух ходов на клежку
8. Сердцевинная трубка	8. Допускается при залегании на глубину не более 4 мм	
9. Прорость	9. Допускается односторонняя глубиной не более $\frac{1}{5}$ толщины и протяжением не более $\frac{1}{10}$ длины клежки, при расположении не ближе 100 мм от торцев и 75 мм от середины длины клежки	9. Допускается односторонняя глубиной не более $\frac{1}{4}$ толщины и протяжением не более $\frac{1}{10}$ длины клежки, при размещении, установленном для клепок заливных бочек
10. Смоляные кармашки (серница)	10. Допускаются односторонние, на наружной стороне пласти глубиной не более $\frac{1}{3}$ толщины клежки и при расположении не ближе 100 мм от торцев и 75 мм от середины длины клежки	10. Допускаются
11. Водослой	11. Допускается в виде несквозных пятен и полос	11. Допускается

Пороки древесины, не упомянутые в настоящем стандарте, допускаются.

7. Обработка.

а) Клепка пиленая должна иметь взаимно параллельные стороны; отклонения от параллельности сторон, кривизна и крыловатость не должны превышать 2 мм. Для колотой клежки допускаются: отклонения от параллельности, кривизна и крыловатость в пределах допускаемых отклонений от установленных размеров;

б) торцы клепки должны быть опилены под прямым углом; неперпендикулярность оторповок допускается до 5 мм;
 в) местные отколы и отщепы древесины допускаются глубиной: для клепки заливных бочек до 3 мм, а для сухотарных бочек до 6 мм. Тупой обзол допускается: до 5 мм в клепках для заливных бочек и до 10 мм в клепках для сухотарных бочек.

II. УКЛАДКА И ХРАНЕНИЕ

8. Клепка должна укладываться на подкладках из здоровой древесины в клетки перекрещивающимися рядами с укрытием торцев «в потай» и с промежутками (шпациями) между отдельными клепками в горизонтальном ряду не менее половины ширины клепки.

9. Клетки должны выкладываться на сухом месте, очищенном от травы, щепы и мусора, а зимой и от снега.

Во всех клетках должно быть одинаковое число рядов по высоте, а во всех горизонтальных рядах одинаковое число клепок для одинаковых размеров по длине.

III. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ, ОБМЕРА И УЧЕТА

10. Клепка должна быть предъявлена к сдаче рассортированной по назначению (для заливных и сухотарных бочек), породам, способу изготовления и размерам длины.

11. Приемка клепки производится путем осмотра пробы, отобранной в количестве до 10% предъявленной к сдаче партии.

12. Если в пробе окажется не более 3% клепок, не соответствующих требованиям настоящего стандарта, то партия принимается, но стоимость брака в общую стоимость предъявленной партии не включается.

13. Если в пробе окажется более 3% клепок, не удовлетворяющих требованиям настоящего стандарта, то отбирается вторичная проба. Если и вторичная проба содержит более 3% брака, то предъявленная партия подлежит пересортировке.

Примечание. Процент брака, установленный в пробе, распространяется на всю партию.

14. Измерение длины и ширины клепки производится в целых сантиметрах, причем доли менее 0,5 см не учитываются, а доли, равные 0,5 см и более, считаются за целый сантиметр. Допускаемые отклонения в размерах при обмере длины, ширины и толщины в расчет не принимаются.

15. Учет клепки производится поштучно или в кубических метрах плотной древесной массы.

Изменение № 1

Раздел I «Технические условия»

Пункт 4. Таблица. Размеры длины (в мм); донника заливных бочек №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 9 и для всех сухотарных бочек заменены новыми:

№№ п/п.	Назначение клепки	Донник Длина
1	Для заливных бочек	330
2	" " "	390
3	" " "	460
4	" " "	540
5	" " "	770
7	" " "	630
9	" " "	690
1	" сухотарных "	460
2	" " "	540
3	" " "	630
4	" " "	690

Раздел дополнен новым пунктом:

«5а. Влажность древесины клепок не должна превышать 25% абс.»

Пункт 6. Подпункты 1 и 2 дополнены новыми примечаниями:

«6. В клежке для заливных бочек общее количество учитываемых сучков не должно превышать 2 шт. на клежку.

7. В клежке для сухотарных бочек общее количество сучков или сквозных червоточин не должно превышать 3 шт. на клежку».

Пункт 6. Позиция 7 изложена в новой редакции:

Наименования пороков древесины	Нормы допускаемых пороков	
	в клежке для заливных бочек	в клежке для сухотарных бочек
7. Червоточина	7. Не допускается	7. Поверхностная допускается глубиной не более $\frac{1}{3}$ толщины клепки Сквозная допускается не более двух ходов на клежку

(Пост. № 555 14/IX—48 г.)

СО Д Е Р Ж А Н И Е

1. Пиломатериалы (доски, бруски, брусья)

	<i>Стр.</i>
ГОСТ 3008—45 Пиломатериалы хвойных пород. Доски и бруски	5
ГОСТ 3397—46 Пиломатериалы хвойных пород для сельскохозяйственного машиностроения. Доски, бруски и брусья	23
ОСТ НКЛес 8119/117 Пиломатериалы резонансовые	33
ОСТ НКЛес 279 Пиломатериалы еловые черноморской сортировки (экспортные)	38
ГОСТ 2695—44 Пиломатериалы твердых лиственных пород	51
ГОСТ 5444—50 Пиломатериалы лиственных пород для строительства	60
ГОСТ 5148—49 Пиломатериалы специальные сосновые и еловые	70
ОСТ НКЛес 6359/40 Пиломатериалы ольховые и осиновые	102
ОСТ 3664 Планки деревянные для снеговых щитов	112
ГОСТ 5780—51 Обапол хвойных пород для крепления горных выработок	117
ГОСТ 3021—45 Брусья хвойных пород	121
ГОСТ 78—40 Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи	131
ОСТ НКЛес 221 Шпалы для железных дорог узкой колеи	140
ГОСТ 1350—46 Брусья мостовые	146
ОСТ ВКС 7527 Брусья переводные для стрелочных переводов железных дорог узкой колеи (сосновые, еловые, лиственничные, кедровые и пихтовые)	150
ОСТ 2761 Брусья переводные для стрелочных переводов железнодорожных линий широкой колеи (сосновые, кедровые, лиственничные и еловые)	156
ГОСТ 5342—50 Брусья для нефтяных вышек	162
ГОСТ 48—43 Бруски для изготовления лыж	170
ОСТ НКВТ 7463/354 Наметельники хвойных пород беломорской сортировки	175

2. Заготовки

ГОСТ 3490—46 Заготовки черновых хвойных пород досчатые и брусковые	179
ГОСТ 4188—48 Заготовки хвойных пород для деталей сельскохозяйственных машин	195
ГОСТ 4763—49 Заготовки твердых лиственных пород для деталей сельскохозяйственных машин	207

ГОСТ 2800—45 Заготовки для деревянных деталей колес конных повозок	217
ГОСТ 4431—48 Заготовки для гнупрессованного обода деревянных колес одноконных и пароконных повозок	229
ОСТ НКЛес 7203/84 Болванки деревянные для погонялок и вальков к ткацким станкам	234

3. Клепка

ОСТ НКЛес 186 Клепка для деревянных водонапорных труб с рабочим давлением от 0,75 до 6 ат	241
ГОСТ 173—47 Клепка для бочек под минеральные масла и консистент- ные смазки	247
ГОСТ 1878—47 Клепка для бочек под рыбу	253
ГОСТ 4284—48 Клепка для бочек под зернистую лососевую икру	259
ОСТ НКЛес 6856/62 Клепка (боковник) и днища буковые для бочек под сливочное масло (комплект)	263
ГОСТ 4971—49 Клепка дубовая для бочек под пиво	269
ГОСТ 247—50 Клепка дубовая для винных бочек	273
ОСТ 3814 Клепка для бочек под цемент	277
ОСТ НКЛес 302 Клепка пиленая для бочек под хлорную известь	282

4. Бревна пиловочные

ГОСТ 1047—43 Бревна пиловочные хвойных пород. Сортамент и техни- ческие условия	289
ГОСТ 4534—48 Кряжи пиловочные мягких лиственных пород. Сортамент и технические условия	296
ГОСТ 3970—47 Бревна длинные хвойных пород для деревянных судов (барж)	301
ГОСТ 1017—50 Бревна для карандашного производства. Технические условия	306
ОСТ НКЛес 299 Бревна резонансовые	310

5. Вспомогательные стандарты

ГОСТ 2140—43 Пороки древесины	317
ОСТ ВКС 7367 Припуски на усушку пиломатериалов сосновых и еловых. Нормы	378
ОСТ НКЛес 8791/172 Нормы припусков на усушку дубовых пиломатериалов	380
ГОСТ 4369—48 Пиломатериалы буковые. Нормы припусков на усушку	383
ГОСТ 3808—47 Правила естественной сушки и хранения пиломатериалов хвойных пород на складах (биржах) для естественной сушки	388
ГОСТ 3821—47 Метод определения влажности древесины	399
ОСТ НКЛес 250 Методы физико-механических испытаний древесины	403

Л53105 Стандартгиз. Подп. к печ. 13/VI 1951 г. 29 л. л. Тир. 8000

Тип. «Московский печатник». Зак. 523