

**КИСЛОТА АЗОТНАЯ
ОСОБОЙ ЧИСТОТЫ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2006

КИСЛОТА АЗОТНАЯ ОСОБОЙ ЧИСТОТЫ

Технические условия

Super pure nitric acid.
SpecificationsГОСТ
11125—84МКС 71.040.30
ОКП 26 1211

Дата введения 01.01.86

Настоящий стандарт распространяется на азотную кислоту особой чистоты.

Азотная кислота особой чистоты представляет собой бесцветную или слегка желтоватую прозрачную жидкость, предназначенную в основном для электронной и радиоэлектронной промышленности.

Формула HNO_3 .

Молекулярная масса (по международным атомным массам 1971 г.) — 63,01.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Азотная кислота особой чистоты должна быть изготовлена в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

1.2. По химическим показателям азотная кислота особой чистоты должна соответствовать нормам, указанным в табл. 1.

1.3. Массовую долю примесей — оксидов азота (NO_2), нелетучих веществ и суммы тяжелых металлов при подсчете числа и суммы примесей не учитывают.

Таблица 1

Наименование показателя	Норма для марки		
	ОС.Ч. 18—4 ОКП 26 1211 0024	ОС.Ч. 27—4 ОКП 26 1211 0034	ОС.Ч. 27—5 ОКП 26 1211 0044
1. Массовая доля азотной кислоты (HNO_3), %, не менее	70	70	70
2. Массовая доля оксидов азота (NO_2), %, не более	0,1	0,1	0,1
3. Массовая доля алюминия (Al), %, не более	$8 \cdot 10^{-6}$	$4 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-6}$
4. Массовая доля бора (B), %, не более	$5 \cdot 10^{-6}$	$3 \cdot 10^{-7}$	$2 \cdot 10^{-7}$
5. Массовая доля висмута (Bi), %, не более	Не нормируется	$1 \cdot 10^{-6}$	$8 \cdot 10^{-7}$
6. Массовая доля железа (Fe), %, не более	$8 \cdot 10^{-6}$	$3 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-6}$
7. Массовая доля золота (Au), %, не более	Не нормируется	$1 \cdot 10^{-6}$	$2 \cdot 10^{-7}$
8. Массовая доля кадмия (Cd), %, не более	Не нормируется	$1 \cdot 10^{-6}$	$5 \cdot 10^{-7}$
9. Массовая доля калия (K), %, не более	Не нормируется	$2 \cdot 10^{-5}$	$5 \cdot 10^{-6}$

Издание официальное



Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1984

© Стандартинформ, 2006

Наименование показателя	Норма для марки		
	ОС.Ч. 18—4 ОКП 26 1211 0024	ОС.Ч. 27—4 ОКП 26 1211 0034	ОС.Ч. 27—5 ОКП 26 1211 0044
10. Массовая доля кальция (Ca), %, не более	Не нормируется	$5 \cdot 10^{-5}$	$5 \cdot 10^{-6}$
11. Массовая доля кобальта (Co), %, не более	Не нормируется	$5 \cdot 10^{-7}$	$5 \cdot 10^{-7}$
12. Массовая доля кремния (Si), %, не более	$4 \cdot 10^{-5}$	$2 \cdot 10^{-5}$	$5 \cdot 10^{-6}$
13. Массовая доля магния (Mg), %, не более	Не нормируется	$3 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-6}$
14. Массовая доля марганца (Mn), %, не более	$1 \cdot 10^{-6}$	$5 \cdot 10^{-7}$	$2 \cdot 10^{-7}$
15. Массовая доля меди (Cu), %, не более	$1 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-6}$	$2 \cdot 10^{-7}$
16. Массовая доля натрия (Na), %, не более	Не нормируется	$1 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-5}$
17. Массовая доля никеля (Ni), %, не более	$1 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-6}$	$5 \cdot 10^{-7}$
18. Массовая доля олова (Sn), %, не более	$5 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-6}$	$2 \cdot 10^{-7}$
19. Массовая доля ртути (Hg), %, не более	$5 \cdot 10^{-6}$	$5 \cdot 10^{-7}$	$2 \cdot 10^{-7}$
20. Массовая доля свинца (Pb), %, не более	$2 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-6}$	$5 \cdot 10^{-7}$
21. Массовая доля серебра (Ag), %, не более	$1 \cdot 10^{-6}$	$5 \cdot 10^{-7}$	$2 \cdot 10^{-7}$
22. Массовая доля сурьмы (Sb), %, не более	$1 \cdot 10^{-5}$	$2 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-6}$
23. Массовая доля титана (Ti), %, не более	$1 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-6}$	$5 \cdot 10^{-7}$
24. Массовая доля хрома (Cr), %, не более	$5 \cdot 10^{-6}$	$2 \cdot 10^{-6}$	$8 \cdot 10^{-7}$
25. Массовая доля цинка (Zn), %, не более	Не нормируется	$3 \cdot 10^{-6}$	$5 \cdot 10^{-7}$
26. Массовая доля мышьяка (As), %, не более	$4 \cdot 10^{-7}$	$2 \cdot 10^{-7}$	$1 \cdot 10^{-7}$
27. Массовая доля сульфатов (SO ₄), %, не более	$2 \cdot 10^{-5}$	$2 \cdot 10^{-5}$	$2 \cdot 10^{-5}$
28. Массовая доля фосфора (P), %, не более	$1 \cdot 10^{-5}$	$5 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-6}$
29. Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более	$1 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-5}$
30. Массовая доля суммы тяжелых металлов (Ag, Ni, Bi, Cd, Pb, Cu, Hg, Co, Zn), %, не более	$1 \cdot 10^{-5}$	—	—
31. Массовая доля нелетучих веществ, %, не более	$3 \cdot 10^{-4}$	$2 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-4}$

1.4. Продукт с массовой долей азотной кислоты выше 75 % изготавливают по согласованию с потребителем.

1.5. При массовой доле азотной кислоты от 75 % до 98 % массовая доля оксидов азота должна быть не более 0,4 %; при массовой доле азотной кислоты свыше 98 % массовая доля оксидов азота должна быть согласована с потребителем.

1.3—1.5. (Измененная редакция, Изм. № 1).

1.6. Массовую долю бора для марки ОС.Ч. 18—4 определяют только в азотной кислоте, предназначенной для производства полупроводниковых приборов.

1.7. Норма по массовой доле оксидов азота установлена на момент изготовления.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Азотная кислота токсична. Дым, содержащий оксид (II) азота (NO₂), оксид (V) азота (N₂O₅) и туман азотной кислоты, при превышении предельно допустимой концентрации раздражает дыхательные пути и может вызвать разрушение зубов, конъюнктивиты и поражение роговицы глаза.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.2. Азотная кислота — негорючая, пожароопасная жидкость. Сильный окислитель при контакте с многими горючими материалами вызывает их самовозгорание.

2.3. При работе с азотной кислотой необходимо соблюдать правила предосторожности и использовать индивидуальные средства защиты: фильтрующий противогаз марки В, защитные очки (ПО-1 с резиновой полумаской), наголовный щиток ШН-7 с экраном из органического стекла, сапоги, перчатки и кислотозащитные рукавицы, специальную кислотозащитную одежду (из белой шерстяной или лавсановой ткани по ГОСТ 27652 и ГОСТ 27654).

2.4. При ожогах азотной кислотой необходимо сразу же обмыть пораженное место большим количеством воды, затем 2 %-ным раствором питьевой соды (кислый углекислый натрий — NaHCO_3), смазать вазелином или специальной мазью от ожогов и перевязать. При отравлении газообразными оксидами азота или парами азотной кислоты пострадавшего нужно вывести на свежий воздух, напоить молоком и отправить в медпункт.

2.3, 2.4. (Измененная редакция, Изм. № 1).

2.5. Необходимо герметизировать оборудование, аппаратуру, процессы слива и налива для исключения попадания паров кислоты в воздушную среду производственного помещения.

2.6. Во всех отделениях производства должна быть предусмотрена механическая приточно-вытяжная вентиляция.

2.7. Предельно допустимая концентрация азотной кислоты и ее паров в воздухе рабочей зоны — 2 мг/м³ (в пересчете на NO_2).

3. ОХРАНА ПРИРОДЫ

3.1. Азотная кислота является сильным окислителем. Животные и растительные ткани при воздействии азотной кислоты разрушаются.

В соответствии с ГОСТ 12.1.007 азотная кислота относится к 3-му классу опасности.

Азотная кислота гигроскопична, неограниченно растворяется в воде с выделением тепла. Сильно дымит на воздухе, выделяя оксиды азота, которые образуют туман с влагой воздуха.

Пары азотной кислоты в 2,2 раза тяжелее воздуха.

3.2. Мерами защиты природной среды от вредных воздействий при получении азотной кислоты особой чистоты являются:

ведение процесса под вакуумом и исключение загазованности помещений и окружающей среды;

отсутствие вредных выбросов и кислых стоков за счет замыкания их в системе кислотоструйного вакуум-насоса;

применение на потребительской таре (горловине стеклянных и кварцевых бутылей) запорных устройств, обеспечивающих качество продукта, обезвреживание и отсутствие вредных паров азотной кислоты на складах, в железнодорожных вагонах у потребителя.

3.1, 3.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

3.3. Безотходная технология производства азотной кислоты особой чистоты удовлетворяет требованиям по рациональному использованию элементов природной среды.

3.4. При производстве азотной кислоты особой чистоты выбросы, загрязняющие природную среду, отсутствуют или не превышают ПДК.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1. Правила приемки — по ГОСТ 3885.

В документе о качестве допускается указывать результаты проведенных анализов или подтверждение о соответствии качества продукта требованиям настоящего стандарта.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5. МЕТОДЫ АНАЛИЗА

5.1. Отбор проб

5.1.1. Пробы отбирают по ГОСТ 3885 в кварцевые емкости (черт. 1).


Пробы допускается отбирать в стеклянные химически обработанные бутылки с шлифованной стеклянной или фторопластовой пробкой.

5.1.2. Пробы отбирают с помощью бюретки (черт. 2) или специального приспособления (черт. 3). После отбора пробы, а также после использования кислоты, емкость должна быть сразу закрыта пробкой. В процессе отбора продукта в емкость должен подаваться воздух, очищенный в специальном патроне (см. черт. 1).

5.1.3. Масса средней пробы должна быть не менее 3,5 кг.


5.1.4. На емкость с пробой наклеивают или, вложив в полиэтиленовый пакет, прикрепляют этикетку с наименованием продукта, даты отбора пробы, номера партии и обозначения настоящего стандарта.

Перед проведением анализа пробу в емкости перемешивают осторожным покачиванием.



1 — сосуд; 2, 5, 6 — перегородки; 3 — отверстия; 4, 7 — патрубки; 8 — гидрофобная пленка; 9 — конические фланцы; шлифы № 29Б; 10 — защитный колпак; 11 — конические фланцы; шлифы № 45Б; 12 — барботажная колонка; 13 — капилляр


Черт. 1



1 — водяная рубашка; 2 — патрубок для залива воды; 3 — фторопластовая нить; 4 — пробка; 5 — химпоглотитель; 6 — патрубок для подсоединения вакуума и подачи воздуха; 7 — корпус

Черт. 2

Приспособление для слива кислоты из бутылки



1 — бутылка с испытуемой кислотой; 2 — комбинированная пробка; 3 — аэрозольный фильтр ФП, обвязанный фторопластовой нитью; 4 — сифон; 5 — комбинированный кран; 6 — штуцер к вакуум-насосу; 7 — газовый штуцер; 8 — вакуум-насос; 9 — жидкостной штуцер; 10 — перегородка; 11 — гидрозатвор; 12 — бутылка-сборник; 13 — пробка; 14 — штуцер с конусом (шлиф № 29); 15 — муфта шлифа (№ 29); 16 — вакуумный штуцер

Черт. 3

5.2. Определение массовой доли азотной кислоты**5.2.1. Аппаратура и реактивы**

Весы лабораторные аналитические с диапазоном взвешивания от 0,2 мг до 200 г типа АДВ, ВЛР 200.

Набор гирь Г-2—210 по ГОСТ 7328*, класс I, II.

Колба Кн-1—100—29/32 ТС по ГОСТ 25336.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709 или паровой конденсат.

Метиловый красный (индикатор) или метиловый оранжевый (индикатор), готовят спиртовой раствор с массовой долей 0,2 % по ГОСТ 4919.1.

Натрия гидроокись по ГОСТ 4328, х.ч. $c(\text{NaOH})=1$ моль/дм³ (1 н).

5.2.2. Проведение анализа

2,0000 г (около 1,5 см³) препарата быстро помещают в колбу с притертой пробкой, предварительно взвешенную с 15 см³ воды, перемешивают, колбу закрывают пробкой и снова взвешивают. По разности результатов взвешиваний определяют массу препарата, введенного в колбу. Содержимое колбы титруют раствором гидроокиси натрия в присутствии растворов метилового красного или метилового оранжевого.

Навеску препарата допускается взвешивать в ампуле или в пипетке Лунге.

5.2.1, 5.2.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

5.2.3. Обработка результатов

Массовую долю азотной кислоты (X) в процентах вычисляют по формуле

$$X = \frac{V \cdot 0,06301 \cdot 100}{m},$$

где V — объем раствора гидроокиси натрия концентрации точно 1 моль/дм³ (1 н), израсходованный на титрование, см³;

* С 1 июля 2002 г. введен в действие ГОСТ 7328—2001 (здесь и далее).

m — масса навески кислоты, г;

0,06301 — масса азотной кислоты, соответствующая 1 см³ раствора концентрации точно 1 моль/дм³ (1 н) гидроокиси натрия, г.

За результат анализа принимают среднеарифметическое двух параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать 0,1 % при доверительной вероятности $P = 0,95$.

5.3. Определение массовой доли оксидов азота

5.3.1. Аппаратура и реактивы

Ареометр по ГОСТ 18481.

Цилиндр стеклянный для ареометра по ГОСТ 18481.

Цилиндр 1—10 по ГОСТ 1770.

Колба Кн 1—250—29/32 ТС по ГОСТ 25336.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709 или паровой конденсат.

Калий йодистый по ГОСТ 4232, х.ч., раствор с массовой долей 15 %.

Калий марганцовокислый по ГОСТ 20490, х.ч. $c(1/5 \text{ KMnO}_4) = 0,1$ моль/дм³ (0,1 н).

Крахмал растворимый по ГОСТ 10163 ч., водный раствор с массовой долей 0,5 %.

Кислота серная особой чистоты по ГОСТ 14262, марки ОС.Ч. 12—4, раствор с массовой долей 25 %.

Натрий серноватистоокислый (тиосульфат натрия) по ГОСТ 27068 ч.д.а. $c(1/2 \text{ Na}_2\text{S}_2\text{O}_3) = 0,1$ моль/дм³ (0,1 н).

5.3.2. Проведение анализа

5,0 см³ азотной кислоты, взятой по объему, помещают в коническую колбу с притертой пробкой вместимостью 250 см³, содержащую 50 см³ воды и 20 см³ раствора марганцовокислого калия.

Колбу закрывают пробкой, помещают в темное место и выдерживают 30 мин, периодически встряхивая. Затем в колбу прибавляют 10 см³ раствора йодистого калия и выделившийся йод титруют раствором серноватистоокислого натрия, прибавляя в конце титрования раствор крахмала.

Одновременно титруют контрольный раствор, содержащий те же количества реактивов с той разницей, что вместо азотной кислоты берут 10 см³ раствора серной кислоты, не содержащей оксидов азота, и вводят поправку в результат определения.

Контрольный раствор также выдерживают в темном месте в течение 30 мин.

5.3.3. Обработка результатов

Массовую долю оксидов азота (X_1) в процентах вычисляют по формуле

$$X_1 = \frac{(V_1 - V_2) \cdot 0,0046 \cdot 100}{V \cdot \rho},$$

где V_1 — объем раствора серноватистоокислого натрия концентрации точно 0,1 моль/дм³ (0,1 н), израсходованный на титрование контрольного раствора;

V_2 — объем раствора серноватистоокислого натрия концентрации точно 0,1 моль/дм³ (0,1 н), израсходованный на титрование анализируемого раствора кислоты;

0,0046 — масса оксида азота, соответствующая 1 см³ раствора марганцовокислого калия концентрации точно 0,1 моль/дм³ (0,1 н);

V — объем азотной кислоты, взятый для анализа, см³;

ρ — плотность, г/см³.

За результат анализа принимают среднеарифметическое двух параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать 0,01 % при доверительной вероятности $P = 0,95$.

5.3.—5.3.3. (Измененная редакция, Изм. № 1).

5.4. Определение массовой доли алюминия, бора, висмута, железа, золота, кадмия, кальция, кобальта, кремния, магния, марганца, меди, никеля, олова, свинца, серебра, сурьмы, титана, хрома, цинка

5.4.1. Аппаратура, материалы и реактивы

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104* 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г и ценой наименьшего деления $1 \cdot 10^{-4}$ или другие с техническими характеристиками не ниже указанных.

Набор гирь Г-2—210 по ГОСТ 7328.

Весы крутильные (торсионные) типа ВЛТ-200 по ГОСТ 24104 или весы другого типа с наибольшим пределом взвешивания 200 мг и ценой наименьшего деления 0,2 мг, или дозатор вместимостью 20 мг.

* С 1 июля 2002 г. введен в действие ГОСТ 24104—2001.

Весы лабораторные типа ВЛКТ-500—М по ГОСТ 24104 с ценой наименьшего деления 1 г, с набором гирь или другие весы с техническими характеристиками не ниже указанных.

Источник дуги постоянного тока, обеспечивающий получение дуги постоянного тока, при рабочем токе 10—15 А.

Выпрямитель ртутный типа ВАРЗ 120—130 или ВАРС 275—100.

Микрофотометр типа ИФО-460, МФ-2 или МД-100.

Лампа инфракрасная типа ЗС-1 или другого типа.

Спектрограф кварцевый средней дисперсии типов ИСП-28, ИСП-30 или СТЭ-1 с трехлинзовой конденсорной системой и трехступенчатым ослабителем.

Спектропроектор типов ОС ПС-18, СПП-1, СП-2.

Боксы из стекла лабораторного изготовления для подготовки проб к спектральному анализу и для химического обогащения проб.

Боксы из полиэтиленовой пленки или органического стекла для приготовления, взвешивания и хранения градуировочных смесей, для перенесения концентрата проб в электроды.

Устройство для упаривания проб азотной кислоты, исключаящее попадание примесей в пробы из окружающей среды и вредных выбросов в атмосферу (черт. 3а).

Приспособления для подготовки проб к спектральному анализу из органического стекла и фторопласта Ф-4, 1-й сорт по ГОСТ 10007 (подставки, шпатели, коробки для размещения электродов).

Посуда из кварцевого, органического стекла или фторопласта Ф-4 по ГОСТ 10007, первый сорт (чашки, шпатели, бюксы и др.).

Цилиндры из кварцевого стекла.

Секундомер по НТД, 2-й класс точности.

Ступка и пестик агатовые (или из яшмы).

Тигель фильтрующий типа ТФ ПОР 40 по ГОСТ 25336.

Колба с тубусом по ГОСТ 25336.

Насос водоструйный лабораторный стеклянный по ГОСТ 25336.

Графит порошковый марки ОС.Ч. 7—4 по ГОСТ 23463.

Фотопластинки спектральные тип II чувствительностью 13—17 единиц.

Электроды графитовые марки ОС.Ч. 7—3 для спектрального анализа диаметром 6 мм (верхние электроды заточены на конус, в нижних — высверлен цилиндрический кратер диаметром 4,5 мм, глубиной 4,0 мм).

Оксид алюминия (III), х.ч. для спектрального анализа.

Оксид висмута (III) марки ОС.Ч. 13—3.

Оксид железа (III) марки ОС.Ч. 2—4.

Оксид кадмия (II) марки ОС.Ч. 11—3.

Оксид кальция (II) марки ОС.Ч. 6—2.

Оксид кобальта (III) марки ОС.Ч. 9—2.

Оксид кремния (IV) марки ОС.Ч. 12—5.

Оксид магния (II) марки ОС.Ч. 11—2.

Оксид марганца (IV) марки ОС.Ч. 9—2.

Оксид меди (II) марки ОС.Ч. 9—2.

Оксид никеля (II) марки ОС.Ч. 10—2.

Оксид олова (IV) по ГОСТ 22516.

Оксид свинца (II) марки ОС.Ч. 5—3.

Оксид серебра (I), ч.

Оксид сурьмы (III), ч.д.а.

Оксид титана (IV) марки ОС.Ч. 5—2.

Оксид хрома (III), ч.д.а.

Оксид цинка (II), ч.д.а., по ГОСТ 10262.

Золото хлорное, 2-водное, ч.

Кислота борная марки ОС.Ч. 14—3.

D-Маннит (манитол) по ГОСТ 8321, раствор с массовой долей 1 %, готовят из перекристаллизованного маннита. Перекристаллизацию проводят следующим образом: 52 г маннита растворяют в 160 см³ воды в кварцевом стакане при слабом нагревании. Полученный раствор фильтруют через фильтрующий тигель в колбу с тубусом, пользуясь водоструйным насосом, затем фильтрат переносят в кварцевый стакан и охлаждают на льду. Раствор с выпавшими кристаллами снова фильтруют через фильтрующий тигель, полученные кристаллы маннита высушивают на бумажном фильтре.

Аммоний хлористый по ГОСТ 3773, х.ч.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6702 или паровой конденсат, дважды перегнаный в кварцевой аппаратуре и содержащий регламентированных примесей не более указанных в табл. 1 для определяемой марки азотной кислоты особой чистоты.

Гидрохинон (парадиоксibenзол) по ГОСТ 19627.

Калий бромистый по ГОСТ 4160, ч.д.а.

Калий углекислый марки ОС.Ч. 15—2.

Кислота соляная по ГОСТ 14261, марки ОС.Ч. 21—4.

Метол (14-метиламинофенолсульфат) по ГОСТ 25664.

Натрий сернистокислый 7-водный.

Натрий серноватистокислый (тиосульфат натрия) по ГОСТ 27068, ч.д.а.

Натрий фтористый марки ОС.Ч. 9—3.

Спирт этиловый ректифицированный технический по ГОСТ 18300, высший сорт.

Чистота применяемых графитовых электродов, графитового порошка, фтористого натрия и маннита проверяется в условиях проведения анализа. Массовые доли определяемых элементов должны быть не более указанных в табл. 1.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.4.2. Подготовка к анализу

5.4.2.1. Приготовление градуировочных смесей

5.4.2.1.1. Приготовление основной градуировочной смеси

Градуировочную смесь (основную) с массовой долей (из расчета на металл) каждого (кроме золота и бора) из анализируемых металлов 1 % готовят растиранием в ступке смеси графитового порошка, предварительно проверенного на чистоту с окислами определяемых металлов (г):

Al ₂ O ₃ — 0,0190	Co ₂ O ₃ — 0,0140	SnO ₂ — 0,0130
Bi ₂ O ₃ — 0,0111	MgO — 0,0166	Ag ₂ O — 0,0110
Fe ₂ O ₃ — 0,0140	MnO ₂ — 0,0160	Sb ₂ O ₃ — 0,0120
CdO — 0,0110	CuO — 0,0125	TiO ₂ — 0,0170
CaO — 0,0137	NiO — 0,0130	Cr ₂ O ₃ — 0,0150
SiO ₂ — 0,0210	PbO — 0,0100	ZnO — 0,0124

Графитовый порошок — 0,7477.

Для анализа азотной кислоты марки ОС.Ч. 18—4 готовят градуировочную смесь только из нормируемых элементов и добавляют графитовый порошок до 1 г.

Время приготовления градуировочной смеси с любым содержанием металлов — 1—1,5 ч.

Для лучшего распределения примесей растирание следует проводить с 50 см³ перегнанного спирта.

Полученную смесь высушивают в боксе под инфракрасной лампой. Градуировочную смесь А с массовой долей примесей 0,1 % готовят растиранием одной части основной градуировочной смеси с девятью частями графитового порошка. Последующие градуировочные смеси с массовой долей 0,05; 0,01; 0,005; 0,001; 0,0005 % готовят последовательным разбавлением каждой предыдущей смеси графитовым порошком.

Для определения золота и бора в градуировочную смесь с массовой долей примесей 0,1 % вводят золото и бор.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.4.2.1.2. Приготовление градуировочных смесей, содержащих золото

Приготовление градуировочной смеси с массовой долей золота 0,1 % заключается в растворении 0,1720 г AuCl₃·2H₂O в 100 см³ воды, затем 1 г градуировочной смеси А помещают во фторопластовую чашку, смачивают ее водой, приливают 1 см³ приготовленного хлорида золота, после чего из полученной смеси выпаривают воду под инфракрасной лампой. Сухую смесь тщательно перемешивают в ступке.

Градуировочные смеси с массовой долей золота 0,01; 0,001; 0,0001 % готовят последовательным растиранием одной части предыдущей градуировочной смеси с девятью частями графитового порошка. Одновременно готовят промежуточные градуировочные смеси с массовой долей примесей — 5·10⁻ⁿ %.

5.4.2.1.3. Приготовление градуировочных смесей, содержащих бор

Первоначально готовят раствор с массовой долей бора 0,1 %.

1 г градуировочной смеси с массовой долей каждой определяемой примеси, включая золото 0,1 %, помещают в чашку из фторопласта, вводят 0,5 см³ D-маннита и 1 см³ раствора борной кислоты с массовой долей 0,1 %.

Полученную смесь выпаривают под инфракрасной лампой при $(98 \pm 1)^\circ\text{C}$. Сухую смесь тщательно перемешивают в ступке.

Затем готовят раствор с массовой долей бора 0,01 %. 1 г градуировочной смеси с массовой долей каждой определяемой примеси, включая золото 0,01 %, помещают в чашку из фторопласта, вводят $0,5\text{ см}^3$ D-маннита и 1 см^3 раствора бора с массовой долей 0,01 %.

Таким же образом вводят бор во все последующие градуировочные смеси.

Приготовленные сухие градуировочные смеси, содержащие все определяемые примеси, хранят в стаканчиках из фторопласта или в полиэтиленовых пакетах.

Срок хранения — 6 мес.

Перед анализом к навеске градуировочной смеси прибавляют по 0,5 мг фторида натрия.

5.4.2.1.—5.4.2.1.3. (Измененная редакция, Изм. № 1).

5.4.2.2. *Приготовление растворов для обработки фотопластинок*

Проявитель готовят смешением растворов А и Б в соотношении 1:1.

Раствор А готовят растворением в воде (до $0,5\text{ дм}^3$) 1 г метола, 12 г гидрохинона, 200 г кристаллического сульфата натрия.

Раствор Б готовят растворением в воде (до $0,5\text{ дм}^3$) 100 г углекислого калия и 1 г бромистого калия.

Фиксаж готовят растворением в воде (до 1 дм^3) 300 г тиосульфата натрия и 20 г хлористого аммония.

5.4.2.3. *Подготовка анализируемой пробы*

В три чашки помещают по 20 мг графитового порошка и прибавляют в каждую из них по $0,5\text{ см}^3$ раствора D-маннита. Первая чашка — контрольный образец. В две другие чашки помещают параллельно пробы азотной кислоты, взятые по объему с погрешностью не более $0,1\text{ см}^3$, 10 г марки ОС.Ч. 18—4 и 50 г марок ОС.Ч. 27—4 и ОС.Ч. 27—5.

Все три чашки помещают в устройство для упаривания проб (см. черт. 3а) и выпаривают при температуре на 2°C — 7°C ниже температуры кипения пробы до полного испарения ее.

К сухому остатку в чашках добавляют по 0,5 мг фтористого натрия и смеси тщательно перемешивают. Графитовый концентрат собирают со стенок чашки тонким совком и переносят в кратер графитового электрода (анода), помещенного на подставку из органического стекла.

Подготовленные графитовые концентраты необходимо тотчас же подвергнуть спектральному анализу, так как продолжительный контакт проб с воздухом может вызвать дополнительные загрязнения.

Для определения пригодности воды берут навеску такую же, как и для соответствующих марок кислоты, далее поступают так же, как и при анализе кислоты, проводя с водой три параллельных определения.


5.4.3. *Проведение анализа*

Съемку спектрограмм проводят при ширине щели спектрографа — $0,015\text{ мм}$, времени экспозиции — 30 с, высоте диафрагмы на среднем конденсоре — 5 мм, силе тока дуги 10—12 А, расстоянии между электродами — 2 мм.

Между вертикально поставленными электродами зажигают дугу, питаемую постоянным током. На одной пластинке в одних и тех же условиях фотографируют по 2—3 раза спектры проб, градуировочных смесей и контрольных образцов.

Щель открывают перед зажиганием дуги. По окончании фотографирования фотопластины проявляют, промывают водой, фиксируют, тщательно промывают в проточной воде, ополаскивают дистиллированной водой и высушивают.

Перед проведением фотометрирования спектрограмму просматривают на экране спектропроектора. Находят нужные аналитические линии.



Черт. 3а

С. 10 ГОСТ 11125—84

Аналитические линии (длина волн, нм)

Ag I 328,07	B I 249,77	Cd I 228,80	Cu I 327,40
Al I 308,22	Bi 306,8	Cd I 325,25	Cr II 283,56
Au I 267,59	Ca II 317,9	Co I 304,40	Fe I 248,33
Mg II 280,3	Sb I 259,81	Zn I 334,50;	Fe II 259,99
Mn I 280,11	Si I 288,16	Zn I 213,9	Pb I 283,31
Ni I 305,08	Sn I 283,99	Cu II 324,75	Ti II 308,80

За 10 мин до начала проведения измерений почернений линий включают микрофотометр. Спектрограмму с отмеченными аналитическими линиями помещают на столик микрофотометра, укрепляют ее и проверяют фокусировку прибора. Устанавливают высоту и ширину щели прибора. При закрытом фотоэлементе совмещают указатель на матовом экране с началом отсчетной логарифмической шкалы почернений (с делением ~). При включенном фотоэлементе устанавливают указатель нуль, совмещая указатель на матовом стекле с концом отсчетной шкалы при прохождении пучка света микрофотометра через прозрачное место фотопластинки. В спектрах фотометрируют аналитические линии определяемых элементов и близко расположенный к линии фон.

5.4.4. Обработка результатов

На основании результатов фотометрирования аналитических линий в спектрах градуировочных смесей строят градуировочный график для каждого определяемого элемента. На оси абсцисс откладывают значения логарифмов концентрации определяемого элемента ($\lg C$), на оси ординат — величины ΔS , равные разности почернений аналитической линии и соседнего фона. По градуировочным графикам определяют массовую долю примесей в графитовом концентрате. На предприятии-изготовителе допускается при контроле качества продукции применение твердого градуировочного графика.

Массовую долю примесей в анализируемой азотной кислоте (X_2) в процентах вычисляют по формуле

$$X_2 = \frac{m_1 (m_2 - m_3)}{m},$$

где m — масса навески кислоты, взятая для анализа, г;

m_1 — масса навески графитового концентрата, г;

m_2 — массовая доля примеси в графитовом концентрате, найденная по градуировочному графику, %;

m_3 — массовая доля примеси в графитовом концентрате контрольного образца, %.

За результат анализа принимают среднеарифметическое двух параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать величин, указанных в табл. 2, при доверительной вероятности $P = 0,95$.

Таблица 2

Наименование элемента	Интервал (массовая доля), %	Допускаемые расхождения между двумя параллельными определениями, %, не более
Алюминий	От $0,1 \cdot 10^{-6}$ — $1 \cdot 10^{-6}$ Св. $1 \cdot 10^{-6}$ — $1 \cdot 10^{-5}$	$0,5 \cdot 10^{-6}$ $0,5 \cdot 10^{-5}$
Бор	От $0,1 \cdot 10^{-6}$ — $1 \cdot 10^{-6}$ Св. $1 \cdot 10^{-6}$ — $1 \cdot 10^{-5}$	$0,5 \cdot 10^{-6}$ $0,5 \cdot 10^{-5}$
Висмут	От $0,1 \cdot 10^{-6}$ — $1 \cdot 10^{-6}$	$0,4 \cdot 10^{-6}$
Железо	» $0,1 \cdot 10^{-5}$ — $1 \cdot 10^{-5}$	$0,5 \cdot 10^{-5}$
Золото	» $0,1 \cdot 10^{-6}$ — $1 \cdot 10^{-6}$	$0,5 \cdot 10^{-6}$
Кадмий	» $0,1 \cdot 10^{-6}$ — $1 \cdot 10^{-6}$	$0,4 \cdot 10^{-6}$
Кальций	» $0,1 \cdot 10^{-5}$ — $1 \cdot 10^{-5}$ Св. $1 \cdot 10^{-5}$ — $1 \cdot 10^{-4}$	$0,2 \cdot 10^{-5}$ $0,5 \cdot 10^{-4}$
Кобальт	От $0,1 \cdot 10^{-6}$ — $1 \cdot 10^{-6}$	$0,3 \cdot 10^{-6}$
Кремний	» $0,1 \cdot 10^{-5}$ — $1 \cdot 10^{-5}$ Св. $1 \cdot 10^{-5}$ — $1 \cdot 10^{-4}$	$0,4 \cdot 10^{-5}$ $0,4 \cdot 10^{-4}$
Магний	От $0,1 \cdot 10^{-6}$ — $1 \cdot 10^{-6}$ Св. $1 \cdot 10^{-6}$ — $1 \cdot 10^{-5}$	$0,5 \cdot 10^{-6}$ $0,2 \cdot 10^{-5}$

Продолжение табл. 2

Наименование элемента	Интервал (массовая доля), %	Допускаемые расхождения между двумя параллельными определениями, %, не более
Марганец	От $0,1 \cdot 10^{-6}$ — $1 \cdot 10^{-6}$ Св. $1 \cdot 10^{-6}$ — $1 \cdot 10^{-5}$	$0,5 \cdot 10^{-6}$ $0,2 \cdot 10^{-5}$
Медь	От $0,1 \cdot 10^{-6}$ — $1 \cdot 10^{-6}$	$0,4 \cdot 10^{-6}$
Никель	» $0,1 \cdot 10^{-6}$ — $1 \cdot 10^{-6}$	$0,3 \cdot 10^{-6}$
Олово	» $0,1 \cdot 10^{-6}$ — $1 \cdot 10^{-6}$ Св. $1 \cdot 10^{-6}$ — $1 \cdot 10^{-5}$	$0,3 \cdot 10^{-6}$ $0,4 \cdot 10^{-5}$
Свинец	От $0,1 \cdot 10^{-6}$ — $1 \cdot 10^{-6}$ Св. $1 \cdot 10^{-6}$ — $1 \cdot 10^{-5}$	$0,5 \cdot 10^{-6}$ $0,5 \cdot 10^{-5}$
Серебро	От $0,1 \cdot 10^{-6}$ — $1 \cdot 10^{-6}$	$0,3 \cdot 10^{-6}$
Сурьма	» $0,1 \cdot 10^{-6}$ — $1 \cdot 10^{-6}$ Св. $1 \cdot 10^{-6}$ — $1 \cdot 10^{-5}$	$0,5 \cdot 10^{-6}$ $0,4 \cdot 10^{-5}$
Титан	От $0,1 \cdot 10^{-6}$ — $1 \cdot 10^{-6}$	$0,4 \cdot 10^{-6}$
Хром	» $0,1 \cdot 10^{-6}$ — $1 \cdot 10^{-6}$ Св. $1 \cdot 10^{-6}$ — $1 \cdot 10^{-5}$	$0,4 \cdot 10^{-6}$ $0,3 \cdot 10^{-5}$
Цинк	От $0,1 \cdot 10^{-6}$ — $1 \cdot 10^{-6}$ Св. $1 \cdot 10^{-6}$ — $1 \cdot 10^{-5}$	$0,5 \cdot 10^{-6}$ $0,4 \cdot 10^{-5}$

5.4.2.3—5.4.4. (Измененная редакция, Изм. № 1).

5.5. Определение массовой доли калия и натрия**5.5.1. Аппаратура, материалы и реактивы**

Фотометр пламенный типов ПАЖ, ПФМ.

Колба 2—25—2 по ГОСТ 1770.

Пипетки 5—2—1 и 6—2—5 по ГОСТ 29227.

Цилиндр 1—250 по ГОСТ 1770.

Чаша 200 по ГОСТ 19908.

Баня водяная.

Устройство для упаривания проб по п. 5.4.1.

Воздух.

Пропан-бутан.

Калий хлористый марки ОС.Ч. 5—4.

Натрий хлористый марки ОС.Ч. 6—4.

Спирт этиловый ректифицированный технический по ГОСТ 18300, высший сорт, очищенный дистилляцией.

Раствор сравнения с массовой концентрацией калия 5 мг/дм^3 , готовят по ГОСТ 4212.Раствор сравнения с массовой концентрацией натрия 5 мг/дм^3 , готовят по ГОСТ 4212.**Готовят серию градуировочных растворов:**с массовой концентрацией калия: 0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 мг/дм^3 калия;с массовой концентрацией натрия: 0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 мг/дм^3 натрия.Для этого в мерные колбы вместимостью 25 см^3 вносят 0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 см^3 раствора калия с массовой концентрацией 5 мг/дм^3 . Затем в каждую колбу приливают по 5 см^3 этилового спирта, доводят объем раствора водой до метки и тщательно перемешивают.

В тех же условиях готовят серию градуировочных растворов натрия.

(Измененная редакция, Изм. № 1).**5.5.2. Подготовка к анализу****5.5.2.1. Подготовка прибора**

Включение прибора осуществляют по инструкции, прилагаемой к нему, за 20—30 мин до проведения замеров. Работу осуществляют с использованием светофильтров для натрия и калия.

Условия работы прибора, при которых суммарная погрешность методики находится на уровне заданной, следующие:

давление 973 — 1026 ГПа;

температура окружающей среды — $(20 \pm 5) \text{ }^\circ\text{C}$;

относительная влажность воздуха — 45 %—80 % (по объему).

Анализ проводят в пламени воздух — пропан — бутан при следующих рабочих условиях:

давление воздуха — 392,2 — 588 ГПа;

давление газа — 78,45 — 98,07 Па (8—10 мм вод. ст.).

5.5.3. Проведение анализа

250 см³ азотной кислоты, взятой с погрешностью не более 2,5 см³, помещают в кварцевую чашу и выпаривают на водяной бане в устройстве для упаривания проб до 1 см³.

Концентрат количественно переносят в мерную колбу вместимостью 25 см³, добавляют 5 см³ этилового спирта и полученный раствор доводят водой до метки.

Анализируемый раствор и градуировочные смеси фотометрируют в порядке возрастания массовой доли определяемой примеси поочередно на натрий и калий. Затем фотометрируют в обратной последовательности, начиная с образца с максимальной массовой долей, и вычисляют среднее арифметическое значение из этих показаний.

На основании результатов фотометрирования строят градуировочный график для каждого из определяемых элементов в координатах: показания прибора — массовой концентрации натрия, калия, мг/дм³.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.5.4. Обработка результатов

Массовую долю натрия, калия (X_3) в процентах вычисляют по формуле

$$X_3 = \frac{C_x \cdot 10^{-3} \cdot 100}{K \cdot 1000 \cdot \rho},$$

где $C_x \cdot 10^{-3}$ — массовая концентрация металла, найденная по графику, г/дм³;

K — коэффициент обогащения, равный отношению объема кислоты, взятой для выпаривания, к вместимости мерной колбы, в которую перенесен раствор после выпаривания (в условиях данной методики $K = 10$);

ρ — плотность азотной кислоты, г/см³.

За результат анализа принимают среднеарифметическое двух параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать для калия — $1,75 \cdot 10^{-6} \%$, для натрия — $1,5 \cdot 10^{-5} \%$ при доверительной вероятности $P = 0,95$.

5.6. Определение массовой доли ртути

5.6.1. Аппаратура, материалы и реактивы

Весы полумикроаналитические типа ВЛР 20.

Полярграфы типов ПУ-1, ППТ-1. Режим работы полярографа постояннотоковый или переменноточковый.

Потенциометр электронный автоматический типа КСП-4 со шкалой 1 мВ, погрешность показания прибора $\pm 0,5 \%$.

Набор гирь Г-2—210 по ГОСТ 7328.

Секундомер механический по НТД.

Электрод каломельный насыщенный (черт. 4) или хлорсеребряный типа ЭВЛ-1МЗ, заливаемый насыщенным раствором азотнокислого калия.

Электрод графитовый (черт. 5).

Ячейка полярографическая (черт. 6).

Аппарат для концентрирования примесей типа аппарата, показанного на черт. 7.

Аппарат для пропаривания стаканчиков и посуды водяным паром типа аппарата, показанного на черт. 8.

Колба 2—100—2 по ГОСТ 1770.

Пипетки 2—2—1, 2—2—5 и 2—2—10 по ГОСТ 29227.

Стаканчик из кварцевого стекла (черт. 9).

Лента диаграммная складывающаяся по ГОСТ 7826, шкала АФДБ.

Вода, приготовленная по п. 5.4.1, с последующей перегонкой в кварцевом аппарате с добавлением $0,5—1$ г/дм³ марганцовокислого калия.

Гелий марки ВЧ.

Графит марки ОС.Ч. 7—3.

Калий азотнокислый марки ОС.Ч. 7—4.

Калий бромистый марки ОС.Ч. 8—2, раствор с массовой долей 12 % (1М).

Калий хлористый марки ОС.Ч. 23—3, насыщенный раствор.


Калий марганцовокислый по ГОСТ 20490.

Кислота серная особой чистоты по ГОСТ 14262, марки ОС.Ч. 12—4.

Полиэтилен по ГОСТ 16337.

Полиэтилен-полиамин.


Каломельный насыщенный электрод



1 — соединительный мостик; 2 — корпус; 3 — пробка на шлифе № 10Б; 4 — пружина; 5 — кристаллы KCl; 6 — насыщенный раствор KCl; 7 — паста каломели; 8 — ртуть; 9 — платиновая проволока диаметром 0,5, длиной — 20 мм; 10 — серебряная проволока диаметром 0,3, длиной — 150 мм; 11 — пробка из фильтровальной бумаги

Черт. 4


Графитовый электрод



1 — графитовый стержень; 2 — эпоксидная смола; 3 — стеклянная трубка; 4 — ртуть или графитовый порошок; 5 — провод; 6 — шнур; 7 — пробка l_1 , l_2 и l — в зависимости от размеров ячейки

Черт. 5


Полярографическая ячейка



1 — корпус ячейки (стекло кварцевое или силикатное); 2 — азотоподводящая трубка; 3 — графитовый индикаторный электрод; 4 — стеклянный мостик, заполненный насыщенным раствором KNO_3 ; 5 — кварцевый стаканчик для полярографирования; 6 — подставка из фторопласта-4; 7 — соединительный мостик каломельного электрода; 8 — насыщенный каломельный электрод; 9 — сосуд с насыщенным раствором KNO_3 ; 10 — пробки из фильтровальной бумаги

Черт. 6


Аппарат для концентрирования примесей



1 — корпус; 2 — трубка для отсоса газов; 3 — конденсатор; 4 — электроподогреватель; 5 — стаканчик; 6 — полка; 7 — крышка; 8 — кран для слива конденсата; 9 — керн шлифа; 10 — муфта шлифа; 11 — калиброванная бюретка

Черт. 7

Аппарат для пропаривания стаканчиков и посуды перед полярографированием



1 — дно; 2 — корпус; 3 — электроспираль; 4 — трубка для слива конденсата; 5 — нижняя крышка; 6 — трубки для пара; 7 — верхняя крышка; 8 — штатки для упора; 9 — штуцер; 10 — колпак; 11 — стаканчики; 12 — фильтр; 13 — кран; 14 — трубка для залива аппарата; 15 — спиральный холодильник

Черт. 8

Ртуть металлическая по ГОСТ 4658, РО.

Смола эпоксидная ЭД-6.

Реометр РДС по ГОСТ 9932 или ротаметр по ГОСТ 13045.

Термометр от 0 °С до 150 °С (± 2 °С) по ГОСТ 28498.

Термометр от 0 °С до 500 °С (± 5 °С) по ГОСТ 28498.

Манометры типов АМ, АМ13, МВ по ТУ 92—891—026.

Регулятор напряжения по ГОСТ 8711.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.6.2. Подготовка к анализу

5.6.2.1 *Заполнение каломельного электрода*

Заполнение каломельного электрода производят в следующем порядке: свободный конец соединительного мостика закрывают пробкой из плотно свернутой фильтровальной бумаги;

электрод заполняют металлической ртутью на высоту (5 ± 1) мм;

засыпают сухую пасту каломели слоем ($1 \pm 0,5$) мм;

осторожно по стенке заливают насыщенный раствор хлористого калия;

засыпают ($1 \pm 0,5$) мм кристаллического хлористого калия и электрод закрывают

притертой пробкой.

После суточной выдержки электрод готов к работе.

5.6.2.2. *Изготовление индикаторного электрода*

В кварцевую пробирку помещают 10 см³ эпоксидной смолы, добавляют 1 см³ наполнителя — полиэтилен-полиамин, нагревают смесь на плитке до температуры (90 ± 2) °С и помещают в нее графитовый стержень диаметром (4 ± 1) мм и длиной (20 ± 1) мм. Продолжая нагревать смесь, с помощью вакуума 13,3 кПа (100 мм рт. ст.) откачивают из пробирки воздух до прекращения выделения пузырьков газа. Затем горячую смесь выливают из пробирки на стекло, извлекают графитовый стержень и помещают его в сушильный шкаф. Сушат стержень при ($200 \pm 1,5$) °С в течение 3 ч. Затем температуру постепенно в течение 1 ч снижают до комнатной с помощью регулятора напряжения. Готовый стержень вставляют в стеклянную трубку и обмакивают в расплавленный полиэтилен.

Торец стержня очищают от полиэтилена, шлифуя его о матовое стекло и фильтровальную бумагу. В стеклянную трубку с графитовым стержнем наливают ртуть на высоту (3 ± 1) мм и опускают медную проволоку — для осуществления электрического контакта.

Допускается использовать готовые графитовые электроды.

5.6.2.3. *Приготовление градуировочных растворов и фона*

Исходный градуировочный раствор ртути № 1 с массовой концентрацией $1 \cdot 10^{-2}$ г/см³ готовят растворением 1 г металлической ртути в анализируемой марке азотной кислоты особой чистоты с массовой долей ее 12 %—25 % в мерной колбе вместимостью 100 см³.

Для приготовления градуировочного раствора № 2 с массовой концентрацией ртути $1 \cdot 10^{-4}$ г/см³ 1 см³ раствора № 1 вносят пипеткой вместимостью 2 см³ в мерную колбу вместимостью 100 см³ и доводят водой до метки.

Для приготовления градуировочного раствора ртути № 3 с массовой концентрацией ртути $1 \cdot 10^{-5}$ г/см³ 10 см³ раствора ртути № 2 вносят пипеткой вместимостью 10 см³ в мерную колбу вместимостью 100 см³ и доводят водой до метки.

Для приготовления градуировочного раствора ртути № 4 массовой концентрации ртути $1 \cdot 10^{-6}$ г/см³ 10 см³ раствора ртути № 3 вносят пипеткой вместимостью 10 см³ в мерную колбу вместимостью 100 см³ и доводят до метки водой.


Для приготовления градуировочного раствора ртути № 5 массовой концентрации ртути $1 \cdot 10^{-7}$ г/см³ 10 см³ раствора ртути № 4 вносят пипеткой вместимостью 10 см³ в мерную колбу вместимостью 100 см³ и доводят до метки водой.

В качестве фонового раствора применяют водный раствор бромистого калия.

5.6.2.4. *Очистка поверхности посуды, применяемой для анализа*

Применяемые в анализе кварцевый стаканчик, мерные колбы и пипетки должны быть тщательно отмыты от примесей. Для этого их заполняют на 2—3 сут серной кислотой. По истечении этого срока всю посуду четыре раза ополаскивают, а стаканчики пропаривают водой в аппарате для пропаривания стаканчиков в течение 5 ч (черт. 8) для марки ОС.Ч. 27—5, а для марок ОС.Ч. 27—4 и 18—4 достаточно прокалить стаканчик при температуре (500 ± 5) °С в течение 15 мин.

Проверку на чистоту посуды проводят полярографированием фонового раствора. Для проверки



Черт. 9

мерных колб в тщательно промытую колбу заливают (5 ± 1) см³ фоновго раствора, ополаскивают им стенки колбы и сливают в кварцевый стаканчик, после чего фоновый раствор полярографируют. Если при снятии полярограммы высота пика не превысит 7 мм, то колбу считают чистой. Если же высота пика будет больше 7 мм, то операцию отмывки повторяют.

Для более быстрой отмывки в аппарат пропаривания стаканчиков можно заливать азотную кислоту особой чистоты с массовой долей 5 %.

Применяемые для анализа пипетки хранят в индивидуальных полиэтиленовых пакетах, на которых делают соответствующие надписи.

Нельзя одной и той же пипеткой брать растворы одного и того же металла, но разной концентрации.

Раствор № 3 и пипетку для него хранят отдельно от остальных в боксе или под стеклянным колпаком.

5.6.2.2—5.6.2.4. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

5.6.2.5. *Проверка атмосферы помещения, воды, гелия на отсутствие мешающих примесей*

В чистый стаканчик наливают (5 ± 1) см³ фоновго раствора и снимают полярограмму. Если при этом нет пиков, то всю систему считают чистой и приступают к проведению анализа.

Проверка атмосферы помещения

После первого полярографирования вынимают стаканчик из ячейки и вместе с раствором оставляют его открытым на 1,5 ч. Если при повторном полярографировании раствора пики не увеличились или увеличились не более чем на 15 %, тогда воздух в помещении считают чистым, а лабораторию пригодной для проведения полярографического анализа.

Проверка воды

Ополаскивают и заливают стаканчик водой почти доверху и устанавливают в аппарате для концентрирования примесей. Доливая воду по мере снижения уровня, выпаривают (25 ± 1) см³ до влажного остатка. После выпаривания наливают в стаканчик (5 ± 1) см³ фоновго раствора, снимают полярограмму. Если не будет увеличения ранее зарегистрированных пиков или это увеличение не более чем на 15 %, то воду считают чистой и пригодной для анализа.

Проверка гелия

После первоначального полярографирования отключают ячейку от полярографа и пропускают через раствор в стаканчике гелий в течение 25 мин. Если при повторном полярографировании этого раствора пики не увеличились, гелий считают чистым.

5.6.3. **Пр о в е д е н и е а н а л и з а**

5 см³ анализируемой азотной кислоты вносят в чистый кварцевый стаканчик пипеткой вместимостью 5 см³ и упаривают ее при температуре (100 ± 5) °С до влажного остатка в аппарате для концентрирования примесей (черт. 7).

После упаривания в стаканчик прибавляют 5 см³ водного раствора бромистого калия с массовой долей 12 % и помешают в полярографическую ячейку (черт. 6). Затем подключают гелий и барботируют его через раствор в течение 5 мин при объемном расходе от 30 до 50 см³/мин, измеряемом реометром, для удаления растворенного кислорода. После этого подключают электрод к полярографу, устанавливают потенциал по вольтметру минус 1,00 В, при котором в течение 5 мин идет накопление примесей на электроде. Снижают потенциал до минус 0,30 В, включают мотор лентопротяжного механизма КСП-4 и регистрируют полярограмму. Подачу гелия при этом не прекращают. Анодный пик ртути равен минус 0,20 В, электролиз и съемку пиков повторяют не менее двух раз.

После снятия полярограммы в стаканчик добавляют градуировочные растворы ртути № 4 и 5, соответственно массовой доле ртути в азотной кислоте и вновь полярографируют.

Анализ проводят для каждой марки азотной кислоты.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.6.4. **Обработка результатов**

Массовую долю ртути (X_4) в процентах вычисляют по формуле

$$X_4 = \frac{C \cdot V_1 (h_1 - h_3) \cdot 100}{(h_2 - h_1 + h_3) \cdot V_2 \cdot \rho},$$

где C — концентрация градуировочного раствора, г/см³;

V_1 — объем добавленного градуировочного раствора, г/см³;

V_2 — объем кислоты, выпариваемой для анализа, см³;

ρ — плотность кислоты, взятой для анализа, г/см³;

h_3 — высота пика элемента при полярографировании фонового раствора, мм;

h_1 — высота пика при полярографировании влажного остатка кислоты, мм;

h_2 — высота пика при полярографировании влажного остатка с добавкой градуировочного раствора, мм.

За результат анализа принимают среднеарифметическое двух параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми при доверительной вероятности $P = 0,95$ не должны превышать при интервале концентраций от $1 \cdot 10^{-6}$ до $1 \cdot 10^{-5}$ величину $0,22 \cdot 10^{-5} \%$; при интервале концентраций от $0,1 \cdot 10^{-6}$ до $1 \cdot 10^{-6}$ величину $0,20 \cdot 10^{-6} \%$.

5.7. Определение массовой доли мышьяка

5.7.1. Аппаратура, материалы и реактивы

Прибор (черт. 10), состоящий из кварцевого стаканчика вместимостью 10 см^3 , герметически закрывающегося полой притертой пробкой, прижимаемой к стаканчику резинками. В пробку впаяна трубка длиной 50—60 мм, внутренним диаметром 5 мм и внешним диаметром 6—7 мм. Трубку заполняют свернутым рулоном фильтровальной бумаги, сложенным так, чтобы фильтровальная бумага не создавала большого сопротивления, сверху закрывают кусочком ваты, пропитанной раствором уксуснокислого свинца. При появлении в нижней части бумаги или ваты слабого потемнения их следует заменить.

К трубке на каучуке присоединяют капиллярную трубку длиной 50 мм, внутренним диаметром 0,5 мм и внешним диаметром 6—7 мм. Перед определением на верхний конец капиллярной трубки накладывают бромнортутную бумажку, тщательно прижимают к отверстию капилляра, сверху накрывают фильтровальной бумагой. Обе бумажки с помощью резинки плотно натягивают на трубку и закрепляют.

Бумагу, пропитанную раствором бромной ртути, готовят следующим образом: в профильтрованный спиртовой раствор бромной ртути с массовой долей 5 % погружают нарезанные квадратами $2,5 \times 2,5 \text{ см}$ беззольные фильтры «синяя лента». Открытый сосуд с раствором бромной ртути и погруженными в него бумажками помещают в вакуум-эксикатор и отсасывают воздух водоструйным насосом в течение 2 мин. Перед применением бумажки вынимают из раствора и высушивают на воздухе, избегая прямого попадания солнечных лучей.

Раствор с погруженными бумажками сохраняют в темном месте не более 7 сут.

Бумагу, пропитанную раствором уксуснокислого свинца, готовят по ГОСТ 4517.

Вату, пропитанную раствором уксуснокислого свинца, готовят по ГОСТ 4517.

Вода, приготовленная по п. 5.4.1, дополнительно перегнанная в кварцевом приборе с добавлением 0,5 г азотнокислого калия на 1 дм^3 перегоняемой воды.

Калий азотнокислый марки ОС.Ч. 7—4.

Калий йодистый марки ОС.Ч. 3—4, раствор с массовой долей 10 %.


Кислота соляная особой чистоты по ГОСТ 14261, марки ОС.Ч. 21—4, очищенная следующим образом: 100 см^3 кислоты смешивают в делительной воронке с 4 см^3 раствора йодистого калия, приливают 15 см^3 четыреххлористого углерода и тщательно взбалтывают в течение 3—4 мин. После отстаивания нижний слой растворителя отбрасывают, а соляную кислоту подвергают трехкратной экстракции. Полученная соляная кислота (может быть окрашена йодом) пригодна к применению в день очистки.

Натрий сернокислый безводный по ГОСТ 4166, х.ч., раствор с массовой долей 1 %.

Олово двухлористое, ч.д.а., раствор с массовой долей 10 %, готовят растворением 10 г препарата в $12,5 \text{ см}^3$ соляной кислоты (при необходимости подогревают), приливают $77,5 \text{ см}^3$ воды и перемешивают.

Раствор, содержащий мышьяк, готовят по ГОСТ 4212, разбавленный раствор, с концентрацией As $0,00001 \text{ мг}$ в 1 см^3 , должен быть свежеприготовленным.

Прибор для определения мышьяка



1 — кварцевый стаканчик; 2 — притертая пробка; 3 — капиллярная трубка

Черт. 10

Ртуть бромная, ч.д.а., спиртовой раствор с массовой долей 5 %, профильтрованный, готовят по ГОСТ 4517.

Свинец уксуснокислый по ГОСТ 1027, ч.д.а., раствор с массовой долей 5 %.

Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300, высший сорт.

Углерод четыреххлористый марки ОС. Ч. 18—4.

Цинк гранулированный, х.ч.

Пипетки по ГОСТ 29227.

Чаша 20 по ГОСТ 19908.

Лупа типа ЛИ с ценой деления шкалы 0,1 мм по ГОСТ 25706.

Устройство для упаривания проб по п. 5.4.1.

5.7.2. Проведение анализа

7 см³ (10,0 г) азотной кислоты анализируемой марки, взятой с погрешностью не более 0,1 см³, помещают в кварцевую чашу, приливают 0,2 см³ раствора сернокислого натрия и выпаривают на водяной бане досуха в устройстве для упаривания проб. Сухой остаток обрабатывают пять раз по 1 см³ воды, выпаривая каждый раз досуха, и переносят, добавляя в чашу 0,5 см³ соляной кислоты в два приема, и 5 см³ воды в три приема в прибор для определения мышьяка. Затем прибавляют 0,1 см³ раствора двухлористого олова и 1 г цинка (две гранулы одинаковой величины). Прибор закрывают пробкой и оставляют на 2—3 ч при 25 °С.

Азотную кислоту считают соответствующей требованиям настоящего стандарта, если окраска пятна на бромнортутной бумажке от анализируемого раствора будет не интенсивнее окраски пятна на бромнортутной бумажке от раствора сравнения, приготовленного одновременно в тех же условиях из 0,1 г анализируемой азотной кислоты и содержащего в том же объеме 1 см³ раствора мышьяка концентрации $1 \cdot 10^{-5}$ мг/см³ As, 0,5 см³ соляной кислоты, 0,1 см³ раствора двухлористого олова, 0,2 см³ сернокислого натрия, 1 г цинка и воду. При этом окраска пятна на бромнортутной бумажке от раствора сравнения должна быть примерно в два раза (или более) интенсивнее окраски пятна на бромнортутной бумажке от контрольного раствора, приготовленного одновременно так же, как раствор сравнения, но без добавления мышьяка. При получении неудовлетворительного результата определение повторяют с увеличенной в 2—5 раз массой навески препарата и, соответственно, увеличенной в 2—5 раз концентрацией мышьяка в растворе сравнения ($2 \cdot 10^{-5}$ — $5 \cdot 10^{-5}$). Наблюдение окрасок на бромнортутной бумажке проводят сразу после снятия бумажек. При необходимости для лучшего наблюдения окрасок пятен пользуются лупой с дву- и более кратным увеличением.

5.8. Определение массовой доли сульфатов проводят по ГОСТ 10671.5, при этом 14 см³ (20,0 г) азотной кислоты марки ОС.Ч. 18—4, взятой по объему с погрешностью не более 0,2 см³, или 35 см³ (50,0 г) азотной кислоты марок ОС.Ч. 27—4 и ОС.Ч. 27—5, взятых по объему с погрешностью не более 0,5 см³, помещают в фарфоровую или кварцевую чашку, добавляют 1 см³ раствора углекислого натрия (ГОСТ 83), х.ч., раствор с массовой долей 1 % и выпаривают на водяной бане досуха в устройстве для упаривания проб. Сухой остаток растворяют в 20 см³ воды и полученный раствор профильтровывают в пробирку для нефелометрирования из бесцветного стекла диаметром 20 мм, высотой 200 мм. Доводят объем раствора водой до 25 см³. Далее определение проводят визуально-нефелометрическим (способом I) методом.

5.7.1—5.8. (Измененная редакция, Изм. № 1).

5.9. Определение массовой доли фосфора

5.9.1. Аппаратура и растворы

Спектрофотометр типа СФ-16.

Кюветы кварцевые от спектрофотометра прямоугольные с толщиной поглощающего свет слоя 5 см.

Пробирки плоскодонные из бесцветного прозрачного стекла диаметром 10 мм и высотой 70 мм.

Пипетки 5—2—5 и 5—2—10, 7—2—25 по ГОСТ 29227.

Чаша фарфоровая по ГОСТ 9147 или чаша кварцевая 20 по ГОСТ 19908.

Аммоний молибденовокислый по ГОСТ 3765, ч.д.а., раствор с массовой долей 3 %, при приготовлении отфильтровывают, хранят в полиэтиленовой посуде в темном месте.

Вода, приготовленная по п. 5.4.1, должна содержать примесей фосфора и мышьяка меньше, чем в анализируемой кислоте.

Калий сурьмяновиннокислый, х.ч., раствор с массовой долей 0,7 %.

Кислота аскорбиновая, х.ч. раствор с массовой долей 5,4 % (готовят в день проведения анализа).

Кислота серная особой чистоты по ГОСТ 14262, марки ОС. Ч. 12—4, $c(1/2 \text{H}_2\text{SO}_4) = 5$ моль/дм³ (5 н).

Натрий сернокислый 10-водный по ГОСТ 4171, х.ч., раствор с массовой долей 1 %.

Раствор, концентрации 1 мг фосфора в 1 см³, готовят по ГОСТ 4212; разбавленный раствор, концентрации 0,001 мг фосфора в 1 см³ должен быть свежеприготовленным.

Смесь реактивов готовят в день проведения анализа следующим образом: смешивают 5 см³ раствора серной кислоты, 2 см³ раствора молибденовокислого аммония, 2 см³ раствора аскорбиновой кислоты и 1 см³ раствора сурьмяновиннокислого калия.

Устройство для упаривания проб по п. 5.4.1.

Баня водяная.

5.9.2. Проведение анализа

14 см³ (20,0 г) азотной кислоты анализируемой марки, взятой по объему с погрешностью не более 0,2 см³, помещают в кварцевую чашку, прибавляют 0,1 см³ раствора сернокислого натрия и выпаривают досуха в устройстве для упаривания проб на водяной бане.

Сухой остаток растворяют в чаше в 3,0 см³ воды, приготовленной по п. 5.4.1, прибавляют 0,3 см³ смеси реактивов и перемешивают. Через 5 мин содержимое чашки переливают в кварцевую кювету и измеряют оптическую плотность раствора при длине волны $\lambda_{\max} = 880$ нм по отношению к воде.

Реактивы считают пригодными, если оптическая плотность контрольного раствора, измеренная по отношению к воде, будет не более 0,015 и оптическая плотность раствора сравнения будет больше оптической плотности контрольного раствора не менее, чем в два раза.

Допускается определение заканчивать визуально на фоне стекла молочного цвета в тех же кюветах, либо после перенесения анализируемого раствора и раствора сравнения, а также контрольного раствора в бесцветные плоскодонные пробирки при сопоставлении их окрасок по оси пробирок на белом фоне. При этом синяя окраска раствора сравнения не должна быть менее интенсивной, чем у одновременно приготовленного анализируемого раствора, и синяя окраска раствора сравнения должна быть примерно в два раза либо большее количество раз интенсивнее, чем у контрольного раствора, не содержащего фосфора.

При разногласиях в оценке массовой доли фосфора определение проводят спектрофотометрическим методом.

5.10. Определение массовой доли хлоридов

5.10.1. Аппаратура и реактивы

Пробирки для нефелометрирования из бесцветного стекла (диаметром 20 мм, высотой 200 мм).

Пипетки по ГОСТ 29227.

Вода дистиллированная, приготовленная по п. 5.4.1, должна содержать примесей хлоридов меньше, чем анализируемая азотная кислота.

Кислота азотная по настоящему стандарту, раствор с массовой долей 25 %.

Раствор, содержащий Cl, готовят по ГОСТ 4212, соответствующим разведением готовят раствор сравнения с концентрацией 0,002 мг Cl в 1 см³. Раствор должен быть свежеприготовленным.

Серебро азотнокислое по ГОСТ 1277, х.ч., раствор концентрации $c(\text{AgNO}_3) = 0,1$ моль/дм³ (0,1 н). 5.9.1—5.10.1. (Измененная редакция, Изм. № 1).

5.10.2. Проведение анализа

7 см³ (10,0 г) азотной кислоты марки ОС.Ч. 18—4 или 14 см³ (20,0 г) азотной кислоты марок ОС.Ч. 27—4 и ОС.Ч. 27—5, взятых по объему с погрешностью не более 0,1 см³, помещают в пробирки для нефелометрирования, разбавляют водой до 39 см³, прибавляют 1 см³ раствора азотной кислоты, 1 см³ раствора азотнокислого серебра и перемешивают.

Азотную кислоту считают соответствующей требованиям настоящего стандарта, если наблюдаемая через 20 мин на темном фоне опалесценция анализируемого раствора будет не интенсивнее опалесценции раствора сравнения, приготовленного одновременно с анализируемым и содержащего в таком же объеме 0,002 мг Cl, 1 см³ раствора азотной кислоты и 1 см³ раствора азотнокислого серебра, а интенсивность опалесценции раствора сравнения, содержащего 0,002 мг Cl, будет заметно большей, чем у контрольного раствора, не содержащего хлоридов, приготовленного одновременно и точно так же, как раствор сравнения, но без добавления хлора.

5.11. Определение массовой доли суммы тяжелых металлов

5.11.1. Аппаратура и реактивы

Электрофотокolorиметр типа ФЭК-М, ФЭК-Н-57, либо спектрофотометр типа СФ-16 или другого типа.

Воронки кварцевые делительные по ГОСТ 19908, вместимостью 500, 100, 50 см³.

Пипетки по ГОСТ 29227.

Фильтр беззольный «белая лента» по ГОСТ 12026.

Цилиндр 2—100—2 по ГОСТ 1770.

Устройство для упаривания проб по п. 5.4.1.

Баня водяная.

Бумага конго.

Аммиак водный марки ОС.Ч. 17—4, растворы с массовыми долями 2 и 5 %.

Вода, приготовленная по п. 5.4.1, должна содержать примесей тяжелых металлов меньше, чем анализируемая азотная кислота.

Дитизон (дифенилтиокарбазон) по ТУ 6—09—07—1684, ч.д.а., очищенный раствор дитизона готовят следующим образом: 0,05 г дитизона растворяют в 100 см³ четыреххлористого углерода при энергичном перемешивании. Полученный раствор переносят в делительную воронку вместимостью 200—500 см³, добавляют 20 см³ раствора аммиака с массовой долей 5 % и энергично встряхивают в течение 2 мин. После расслоения фаз органическую (нижнюю) фазу отделяют, следя за тем, чтобы в водную фазу попало возможно меньше органической фазы. Встряхивание раствора дитизона с раствором аммиака с массовой долей 5 % (порциями по 20 см³) повторяют, как указано выше, еще четыре раза, после чего органическую фазу отбрасывают. Объединенные водные вытяжки (экстракты) переносят в делительную воронку вместимостью 200—500 см³, промывают два раза по 2 см³ четыреххлористым углеродом. Затем добавляют 20 см³ четыреххлористого углерода, подкисляют раствором серной кислоты концентрацией $c(1/2 \text{H}_2\text{SO}_4) = 2,5 \text{ моль/дм}^3$ (2,5 н) до синей окраски конго и энергично встряхивают в течение 1 мин. При подкислении выделяется нерастворимый в воде (рН 7) дитизон и переходит в органическую фазу, окрашивая ее в зеленый цвет. Экстракцию дитизона из кислого раствора проводят 100 см³ четыреххлористого углерода (пять раз по 20 см³). Концентрированный очищенный раствор дитизона в четыреххлористом углероде хранят в кварцевой колбе с притертой пробкой под слоем раствора серной кислоты концентрацией $c(1/2 \text{H}_2\text{SO}_4) = 2,5 \text{ моль/дм}^3$ (2,5 н) в темном прохладном месте.

Разбавленный раствор дитизона готовят из полученного раствора дитизона соответствующим разбавлением его четыреххлористым углеродом примерно в 50 раз с таким расчетом, чтобы оптическая плотность приготовленного раствора реактива была равна 1,0, при измерении ее по отношению к четыреххлористому углероду на фотоколориметре в кюветах с толщиной поглощающего свет слоя 2 см при длине волны $\lambda_{\text{max}} = 610 \text{ нм}$ или на спектрофотометре в кюветах с толщиной поглощающего свет слоя 1 см при длине волны $\lambda = 620 \text{ нм}$. Раствор дитизона концентрации $1 \cdot 10^{-5} \text{ М}$ хранят в склянке из темного стекла. Раствор годен не более 2 сут.

Кислота лимонная марки ОС.Ч. 8—4, раствор с массовой долей 10 %.

Кислота соляная по ГОСТ 14261, марки ОС.Ч. 21—4, раствор с массовой долей 25 %.

Кислота серная по ГОСТ 14262, марки ОС.Ч. 12—4, растворы концентрации $c(1/2 \text{H}_2\text{SO}_4) = 2,5 \text{ моль/дм}^3$ и концентрации $c(1/2 \text{H}_2\text{SO}_4) = 0,5 \text{ моль/дм}^3$ (0,5 н).

Лимонно-аммиачный буферный раствор, готовят следующим образом: раствор лимонной кислоты доводят раствором аммиака с массовой долей 25 % до рН 8 и затем раствором аммиака с массовой долей 5 % до рН 9 (по универсальной индикаторной бумажке), очищают от следов тяжелых металлов встряхиванием с очищенным раствором дитизона (на 300 см³ очищенного буферного раствора прибавляют порциями по 5—10 см³ очищенного дитизона до тех пор, пока окраска раствора дитизона перестанет менять свой цвет).

Растворившийся в лимонно-аммиачном растворе дитизон удаляют экстракцией четыреххлористым углеродом. Для этого к буферному раствору прибавляют 20 см³ четыреххлористого углерода, встряхивают, дают отстояться, затем органическую фазу отбрасывают. Эту операцию повторяют до тех пор, пока водная фаза станет бесцветной. Полученный очищенный буферный раствор фильтруют через беззольный фильтр «белая лента» и хранят в склянке из темного стекла.

Раствор, содержащий свинец, готовят по ГОСТ 4212, разбавленный раствор с концентрацией 0,005 мг Рb в 1 см³ должен быть свежеприготовленным.

Углерод четыреххлористый, марки ОС.Ч. 18—4.

Ксантогенат калия этиловый, ч.д.а., свежеприготовленный водный раствор с массовой долей 0,1 %.

Всю применяемую посуду очищают дополнительно от примесей тяжелых металлов, промывая раствором дитизона.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.11.2. Подготовка к анализу

Построение градуировочного графика

Для построения градуировочного графика в четыре кварцевые делительные воронки вместимостью по 100 см³ помещают соответственно 0,003; 0,005; 0,007; 0,010 мг Рb, в пятую такую же воронку

свинец не вводят. Затем в каждую воронку прибавляют по 5 см³ лимонно-аммиачного буферного раствора и по 12 см³ разбавленного раствора дитизона. Содержимое воронки встряхивают в течение 3 мин.

После расслоения фаз органическую фазу из каждой воронки фильтруют через слой гигроскопической ваты в кювету для фотометрирования и измеряют оптическую плотность раствора (D_1) по отношению к четыреххлористому углероду на фотоколориметре в кюветах с толщиной поглощающего свет слоя 2 см при длине волны $\lambda_{\text{max}} = 610$ нм (светофильтр № 7) или на спектрофотометре в цилиндрической кювете с толщиной поглощающего свет слоя 1 см при длине волны $\lambda = 620$ нм. Затем экстракт переносят во вторую делительную воронку, приливают 5 см³ раствора этилксантогената калия, встряхивают, прибавляют 0,1 см³ раствора серной кислоты концентрации 0,5 моль/дм³ (0,5 н) и встряхивают в течение 2 мин. После расслоения фаз органическую фазу фильтруют через слой гигроскопической ваты в такую же кювету для фотометрирования и при той же длине волны измеряют оптическую плотность экстракта (D_2). Затем находят величину реверсии R , равную разности $D_2 - D_1$. Из величины реверсии раствора сравнения вычитают реверсию R_0 контрольного раствора.

После этого вычисляют среднеарифметическое трех параллельных определений и по полученным данным строят градуировочный график: откладывая по оси ординат — разность значений величин реверсий ($R - R_0$); по оси абсцисс — массу свинца в сантиграмм-эквивалентах (1 сг-экв Pb = 1 г Pb).

5.11.3. Проведение анализа

14 см³ (20,0 г) азотной кислоты марки ОС.Ч. 18—4, взятой по объему с погрешностью не более 0,2 см³, выпаривают досуха в кварцевой чашке на водяной бане, помещенной в устройство для упаривания проб.

Сухой остаток растворяют в 0,1 см³ соляной кислоты и 3 см³ воды и упаривают досуха. Остаток растворяют в 10 см³ лимонно-аммиачного раствора (в два приема по 5 см³) и раствор количественно переносят в делительную воронку вместимостью 50 см³. К раствору прибавляют 12 см³ разбавленного раствора дитизона, содержимое воронки встряхивают в течение 3 мин и далее продолжают выполнение тех же операций, как и в случае построения градуировочного графика.

Одновременно с анализируемым раствором в тех же условиях готовят раствор сравнения, содержащий $2 \cdot 10^{-6}$ г ($2 \cdot 10^{-3}$ мг) свинца, и контрольный раствор, при приготовлении которого свинец не вводят, содержащие в том же объеме те же количества реактивов, прибавляемых в том же порядке.

Азотную кислоту считают соответствующей требованиям настоящего стандарта, если разность величин реверсий анализируемого раствора и контрольного раствора будет не больше, чем разность величин реверсий раствора сравнения и контрольного раствора, приготовленных одновременно с анализируемым.

Массу суммы примесей тяжелых металлов, выраженную в граммах, находят по градуировочному графику.

Допускается проводить определение тиацетамидным методом по ГОСТ 17319.

При разногласиях в оценке массовой доли суммы примесей тяжелых металлов анализ проводят по методике настоящего стандарта.

5.11.4. Обработка результатов

Массовую долю суммы примесей тяжелых металлов (X_5), выраженную в процентах, вычисляют по формуле

$$X_5 = \frac{\Sigma m_1 \cdot 100}{m},$$

где m — масса навески азотной кислоты, г;

Σm_1 — суммарная массовая доля примесей тяжелых металлов, найденная по градуировочному графику, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать $1 \cdot 10^{-5}$ % при доверительной вероятности $P = 0,95$.

5.11.3, 5.11.4. (Измененная редакция, Изм. № 1).

5.12. Определение массовой доли нелетучих веществ


5.12.1. Аппаратура, материалы и реактивы

Установка для определения нелетучего остатка (черт. 11).

Аппарат для определения нелетучего остатка (черт. 12) или на его основе, многогнездовой аппарат.

Весы полумикроаналитические с диапазоном взвешивания от 0,2 мг до 20 г типов ВЛР 20, ВМ 20. Потенциометр по ГОСТ 7164.


Установка для определения нелетучего остатка



1 — аппарат для определения нелетучего остатка; 2 — регулятор напряжения РНШ-55; 3 — термопары; 4 — потенциометр; 5 — кран; 6 — водоструйный насос; 7 — манометр; 8 — фильтр ФПФ или ФПП; 9 — очистные колонки

Черт. 11


Аппарат для определения нелетучего остатка



1 — корпус испарительной части аппарата; 2 — колокол; 3 — ампула; 4 — рожки; 5, 6 — фланцы; 7, 9 — термокарманы; 8 — вмятины; 10 — трубка для нагнетания воды; 11 — воронка; 12 — резиновая пробка; 13 — конденсатор; 14 — охлаждающая поверхность (емкость); 15 — кран для слива конденсата; 16 — отвод; 17 — штуцер

Черт. 12

Эксикатор для охлаждения кварцевых ампул



1 — ампула; 2 — колокол; 3 — подставка; 4 — чаша; 5 — термокарман; 6 — аэрозольный фильтр; 7 — химпоглотитель (силикагель)

Черт. 13

Регулятор напряжения РНШ-55.

Набор гирь Г-2—210 и Г-2—21 по ГОСТ 7328.

Коробки от противогозав по ГОСТ 12.4.122 марок А, В, К, М.

Фильтр аэрозольный типов ФПП-Д, ЛФС-2, НЭЛ-3.

Ампулы кварцевые вместимостью 80 см³ (черт. 13).

Ареометр по ГОСТ 18481.

Бюретка кварцевая (черт. 2).

Вакуум-насос водоструйный лабораторный стеклянный по ГОСТ 25336.

Цилиндр стеклянный для ареометра по ГОСТ 18481.

Эксикатор (черт. 13).

Азот жидкий по ГОСТ 9293 или жидкий воздух, или двуокись углерода твердая по ГОСТ 12162.

Вода, приготовленная по 5.4.1.

Кальций хлористый, прокаленный при 200 °С в течение 3—4 ч.

Кислота соляная по ГОСТ 14261, марки ОС.Ч. 21—4.

Силикагель марки ШСКГ по ГОСТ 3956, размер зерен 1,0—3,6 мм.

Спирт этиловый ректифицированный технический по ГОСТ 18300, высший сорт, перегнанный в кварцевом приборе.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.12.2. Подготовка к анализу

5.12.2.1. Подготовка ампул

В ампулу заливают соляную кислоту и кипятят ее в течение 15 мин. Затем соляную кислоту выливают из ампулы, промывают ее водой, ополаскивают перегнанным этиловым спиртом и сушат.

5.12.3. Проведение анализа

Устанавливают нулевую точку полумикроаналитических весов. Затем тщательно промытую, высушенную, прокаленную при 600 °С и охлажденную в эксикаторе ампулу взвешивают на полумикроаналитических весах.

В «рабочую» ампулу заливают из градуировочной бюретки (черт. 2) с погрешностью не более 1 см³ 65—70 см³ (100,0 г) анализируемой кислоты с известной плотностью.

При заливе ампулы азотной кислотой из бюретки, в последнюю через наружный канал пробки крана засасывают атмосферный воздух, предварительно очищенный силикагелем от химических загрязнений, пропущенный через фильтр ФПП-Д для удаления аэрозолей и промытый водой. На ампулу с навеской надевают колокол 2 с термокарманом 7 (черт. 12).

В колоколе имеются две несмыкающиеся по окружности вмятины 8, на которых с помощью рожек 4 закрепляют в вертикальном положении ампулу 3 и колокол с ампулой устанавливают в корпусе на шлифованном фланце. Создают в системе водоструйным насосом 7 (черт. 11) необходимое разрежение (около 100 мм рт. ст.), регулируемое воздушным краном 6 по манометру 8.

Затем конденсатор 13 (черт. 12) заполняют хладагентом. Внутри конденсатора размещена емкость 14, заполняемая через воронку 11 хладагентом (жидкий азот, жидкий воздух и т.п.) или при его отсутствии водой, нагнетаемой по трубке 10, закрепленной в воронке 11 резиновой пробкой. Наружная стенка емкости 14 является охлаждающей поверхностью для конденсации паров. Газы или пары воды выводят из емкости 14 через штуцер 17.

Включив электрообогрев, выпаривают навеску кислоты при температуре на 5 °С—10 °С ниже температуры ее кипения при данном давлении. Пары азотной кислоты, образующиеся при ее испарении и сконденсировавшиеся на поверхности конденсаторов, сливают через кран 15, а газовую фазу отсасывают водоструйным насосом через трубку 16.

После окончания выпаривания анализируемой кислоты, что устанавливают через прорезь в изоляции электрообмотки, увеличивают силу тока и прокачивают осадок в ампуле при 600 °С в течение часа.

Заданные температуры выпарки и прокаливания устанавливают регулятором напряжения 3 типа РНШ-55 и контролируют показаниями потенциометра 5, соединенного с термопарой 4 (черт. 11).

После окончания прокаливания отключают обогрев и подачу воды в вакуум-насосе. В систему подают воздух, предварительно очищенный пропусканием через пять последовательно соединенных коробок от противогозав 10, заполненных: А — активированным углем марки АГ-2 или СКТ; В — катализатором К-5 или УП-4 на активированных углях АГ-2, АГ-3 или СКТ; М — купрамитом; К — катализатором гопкалит; СО — осушителем карбогель и через фильтр ФПП-Д (черт. 11).

Затем ампулы охлаждают в эксикаторе (черт. 13) до температуры окружающей среды. В наружную кольцевую емкость эксикатора засыпают хлористый кальций или силикагель, поверхность которого покрывают фильтром ФПП-Д для предотвращения попадания в ампулу влаги и пыли. Ампулу охлаждают в эксикаторе до постоянной массы.

5.12.4. Обработка результатов

Массовую долю нелетучего остатка (X_6) в процентах вычисляют по формуле

$$X_6 = \frac{[(y_2 - A_1) - (y_1 - A)] \cdot B \cdot 100}{m},$$

где m — масса навески кислоты, взятая для определения, г;

y_1 — показания весов при взвешивании пустой ампулы;

y_2 — показания весов при взвешивании ампулы с осадком;

A — нулевая точка весов перед взвешиванием пустой ампулы;

A_1 — нулевая точка весов перед взвешиванием ампулы с осадком;

B — цена деления оптической шкалы полумикроаналитических весов.

За результат анализа принимают среднеарифметическое двух параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать при доверительной вероятности $P = 0,95$ в интервале концентраций от $1 \cdot 10^{-4}$ до $1 \cdot 10^{-3}$ величину $0,1 \cdot 10^{-3} \%$, а в интервале концентраций от $0,1 \cdot 10^{-4}$ до $1 \cdot 10^{-4}$ величину $0,4 \cdot 10^{-4} \%$.

5.12.3, 5.12.4. (Измененная редакция, Изм. № 1).

5.13. Допускается применение других метрологических аттестованных методов анализа, обеспечивающих суммарную погрешность результата определения и допускаемые расхождения между результатами параллельных определений, установленные настоящим стандартом.

При разногласиях в оценке показателя качества анализ проводят методами, указанными в настоящем стандарте.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

6. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Препарат упаковывают и маркируют в соответствии с ГОСТ 3885.

Вид и тип тары: 8—4; 8—6, а также 8—4 из прозрачного кварцевого стекла.

Препарат разливают в новые или возвратные из-под азотной кислоты особой чистоты химически обработанные стеклянные бутыли.

После заполнения азотной кислотой особой чистоты емкости сразу же закрывают запорным устройством (выполненным по соответствующей НТД), уравнивающим внутреннее и наружное давление.

Заполнение потребительской тары производят на 99,5 % от вместимости тары, с учетом температурного расширения продукта при нагреве его до 50°C .

Группа фасовки: VI, VII.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

6.2. Потребитель должен оставлять в таре $50\text{—}100\text{ см}^3$ кислоты. После слива кислоты тару немедленно закрывают запорным устройством.

Для кварцевых емкостей горловину и запорное устройство обертывают пленкой из фторопласта-4 сорт I (ГОСТ 10007) или полиэтиленовой пленкой (ГОСТ 10354), обвязывают ниткой из фторопласта, фторопластовой (полиэтиленовой) лентой или хлорвиниловым шнуром, пломбируют и возвращают изготовителю.

6.3. На потребительскую тару наносят знаки опасности класса 8, подкласса 8.1 по ГОСТ 19433 с нанесением предупредительной надписи: «Осторожно, берегись ожога!».

6.4. Деревянная транспортная тара для кварцевых емкостей должна быть пропитана насыщенным раствором хлористого кальция (магния) или сульфата аммония, а ее металлические части должны быть окрашены кислотостойкой краской (грунт ХС-010, лак ХВ-784 по ГОСТ 7313 или эмаль ХС-710).

6.5. Транспортную маркировку производят по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционного знака «Верх» и предупредительной надписи: «Осторожно, берегись ожога!» и нанесением знаков опасности по ГОСТ 19433 (класс 8, подкласс 8.1, категория 8.1.5, классификационный шифр 8151, черт. № 8 и 5), серийного номера ООН 2032.

6.6. Азотную кислоту особой чистоты транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида.

При транспортировании воздушным транспортом масса одной упаковки — не более 5 кг.

Азотную кислоту особой чистоты в кварцевых емкостях до 10 дм³, а также азотную кислоту особой чистоты с массовой долей основного вещества более 75 %, упакованную в соответствии с пунктом 6.1, транспортируют только автотранспортом.

6.7. Азотная кислота особой чистоты должна храниться в упаковке изготовителя в крытых складских темных помещениях, обособленно от других реактивов при температуре не выше 30 °С.

6.5—6.7. (Измененная редакция, Изм. № 1).

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие азотной кислоты особой чистоты требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок хранения азотной кислоты марки ОС.Ч. 18—4 с момента изготовления: в емкостях из кварцевого стекла — 6 мес, в стеклянных бутылках — 4 мес.

Для азотной кислоты марок ОС.Ч. 27—4 гарантийный срок хранения соответственно сокращается на 1 мес, а для ОС.Ч. 27—5 — на 2 мес.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством минеральных удобрений СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

В.М. Олевский, д-р техн. наук; О.А. Добровольский, канд. техн. наук (руководитель темы);
Л.В. Сараджев; М.А. Кузина; Л.А. Пихтовникова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.12.84 № 4502

3. ВЗАМЕН ГОСТ 11125—78

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта	Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта
ГОСТ 12.1.007—76	3.1	ГОСТ 10262—73	5.4.1
ГОСТ 12.4.122—83	5.12.1	ГОСТ 10354—82	6.2
ГОСТ 83—79	5.8	ГОСТ 10671.5—74	5.8
ГОСТ 1027—67	5.7.1	ГОСТ 12026—76	5.11.1
ГОСТ 1277—75	5.10.1	ГОСТ 12162—77	5.12.1
ГОСТ 1770—74	5.3.1, 5.5.1, 5.6.1, 5.11.1	ГОСТ 13045—81	5.6.1
ГОСТ 3765—78	5.9.1	ГОСТ 14192—96	6.5
ГОСТ 3773—72	5.4.1	ГОСТ 14261—77	5.4.1, 5.7.1, 5.11.1, 5.12.1
ГОСТ 3885—73	5.1.1, 6.1	ГОСТ 14262—78	5.3.1, 5.6.1, 5.9.1, 5.11.1
ГОСТ 3956—76	5.12.1	ГОСТ 16337—77	5.6.1
ГОСТ 4160—74	5.4.1	ГОСТ 17319—76	5.11.3
ГОСТ 4166—76	5.7.1	ГОСТ 18300—87	5.4.1, 5.5.1, 5.7.1, 5.12.1
ГОСТ 4171—76	5.9.1	ГОСТ 18481—81	5.3.1, 5.12.1
ГОСТ 4212—76	5.5.1, 5.7.1, 5.9.1, 5.10.1, 5.11.1	ГОСТ 19433—88	6.3, 6.5
ГОСТ 4232—74	5.3.1	ГОСТ 19627—74	5.4.1
ГОСТ 4328—77	5.2.1	ГОСТ 19908—90	5.5.1, 5.7.1, 5.9.1, 5.11.1
ГОСТ 4517—87	5.7.1	ГОСТ 20490—75	5.3.1, 5.6.1
ГОСТ 4658—73	5.6.1	ГОСТ 22516—77	5.4.1
ГОСТ 4919.1—77	5.2.1	ГОСТ 23463—79	5.4.1
ГОСТ 6709—72	5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.10.1	ГОСТ 24104—88	5.4.1
ГОСТ 7164—78	5.12.1	ГОСТ 25336—82	5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.12.1
ГОСТ 7313—75	6.4	ГОСТ 25664—83	5.4.1
ГОСТ 7328—82	5.2.1, 5.4.1, 5.6.1, 5.12.1	ГОСТ 25706—83	5.7.1
ГОСТ 7826—93	5.6.1	ГОСТ 27068—86	5.3.1, 5.4.1
ГОСТ 8321—74	5.4.1	ГОСТ 27652—88	2.3.
ГОСТ 8711—93	5.6.1	ГОСТ 27654—88	2.3
ГОСТ 9147—80	5.9.1	ГОСТ 28498—90	5.6.1
ГОСТ 9293—74	5.12.1	ГОСТ 29227—91	5.6.1, 5.7.1, 5.9.1, 5.10.1, 5.11.1
ГОСТ 9932—75	5.6.1	ТУ 6—09—07—1684—89	5.6.1
ГОСТ 10007—80	5.4.1, 6.2	ТУ 92—891—026—91	5.6.1
ГОСТ 10163—76	5.3.1		

5. Ограничение срока действия снято по Протоколу № 5—94 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12—94)

6. ИЗДАНИЕ (март 2006 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1990 г. (ИУС 9—90)

Редактор В.Н. Копысов
Технический редактор В.Н. Прусакова
Корректор М.И. Першина
Компьютерная верстка В.И. Грищенко

Подписано в печать 14.04.2006. Формат 60×84¹/₈. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 3,26.
Уч.-изд. л. 3,07. Тираж 61 экз. Зак. 264. С 2717.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.